

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прозрачен нитросинтетичен лак, подходящ за дърво, лесно приложим. Той е идеален за професионална употреба поради свойствата му на запълване и адхезия към шлайфани повърхности; бързосъхнещ, което значително намалява времето за боядисване. Образува покритие, характеризиращо се с високоестетична хомогенност.

Съставен от модифицирана нитроцелулоза и алкидни смоли, чувствителен към водни изпарения, както и продукти съдържащи разтворители, които могат да влошат качеството на повърхността.

СВОЙСТВА НА ГРУНДА СЛЕД ИЗСЪХВАНЕ

ЕЛЕСТИЧНОСТ	ДОБРА
ТВЪРДОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА НАДРАСКВАНЕ	ДОБРА

ВИД НА ПОВЪРХНОСТТА
ГЛАДЪК, ГЛАНЦ ИЛИ МАТ

ОЦВЕТАВАНЕ
Безцветен

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ПОКАЗАТЕЛИ

СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО	Гланц: 900-1000 g/l Блясък: 900-1000 g/l
ВИСКОЗИТЕТ TF6	Гланц: 40-50 s
ВИСКОЗИТЕТ TF4	Блясък: 20-30 s
ГЛАНЦ	Гланц: 85-95 Блясък: 20-30
СЪХНЕНЕ	безпрахово 15', на допир 1h; изцяло 2h

СУХА МАСА В ТЕГЛО
Гланц: 27-31% Блясък: 20-24%

СЪХРАНЕНИЕ
Съхранява се в плътно затворени, оригинални кутии, в прохладни и сухи помещения, при температура от +5°C до +30°C, далеч от възпламеняеми източници.

ПРИЛОЖЕНИЕ

УПОТРЕБА

При боядисване на старинни мебели, рамки, первази, дръжки, приложен директно или на няколко ръце, също така над грунд *Carteggiabile CS21*, или над полиуретанови импрегнатори. При неблагоприятни условия - високи температури и влажност, за да се избегне неравномерност или други дефекти по филма, да се използва разтворител *Butol*. Продуктът може да бъде нанасян и чрез потапяне, най-вече при струговани изделия. Обикновено при нанасянето му, посредством техниката мокро в мокро, се изчакват 15-20' между отделните слоеве.

СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ
Спрей, чрез потапяне.

РАЗРЕЖДАНЕ
10-20% с *Butol* или 15-30% с *Nitrodil* в обем.

При неблагоприятни условия, поради прекомерна влажност или високи температури, за да се избегнат перфорации или други дефекти на филма, да се използва разтворител *Butol*.

РАЗХОДНА НОРМА
9-11 m²/l за слой

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНАСЯНЕ

+5°C +30°C

СИСТЕМИ НА НАСЯНЕ

Изделия от различни видове дървесени

1. Шлайфане на дървото : първо - с шкурка, със зърненост 80, а след това – с шкурка със зърненост 150,
2. Евентуално тониране с разтвор на *Arol*, разреден с вода или ацетон;
3. След 15-30' се нанасят 2 или 3 слоя от *Carteggiabile CS21*, в интервал от 20-30' между тях;
4. Всеки слой трябва да бъде полаган преди последната ръка грунд, и след шлайфане на предхождащата ръка грунд;
5. След 2-3h се полира с шкурка със зърненост 180-220 и се нанася *Alkidina*.

**ОБЩО
ОПИСАНИЕ**

Прозрачно, нитросинтетично лаково покритие, с твърд остатък над 22%, нанасяне – чрез пръскане или потапяне, с разходна норма от 100 ml/m².

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За правилното използване на продукта е необходимо да се спазват указанията за подготовка на повърхностите, посочени в инструкциите на CAP Arreghini и техническата схема за начина на прилагане.

Техническите данни имат индикативен характер и при работа с продукта е препоръчително да се адаптират към конкретни условия на ползване. Данните посочени в спецификацията и техническата схема са определени при температура от +23°C и влажност на околната среда от 65%. При други условия на работа, данните и сроковете между отделните операции търпят вариации..

Препоръките за ползване на продукта се базират на наблюдения и точни фабрични изследвания, като са взети предвид и резултати въз основа натрупания опит и практически приложения. Поради голямото разнообразие от среда и условия на прилагане, е наложително да се провери пригодността на продукта и неговата ефективност посредством тестването му във всяко конкретно място на употреба.