

CARATTERISTICHE

Pittura murale all'acqua per interno, altamente traspirante, con elevato punto di bianco e potere coprente.

Grazie ai principi attivi antimuffa protegge a lungo le superfici dall'aggressione delle muffe. Facile da applicare, fornisce un film con bassa ritenzione della polvere e pulibile con spugna umida.

Speciali inerti rivestiti con cera rendono il prodotto particolarmente traspirante così da evitare la condensa anche in ambienti sottoposti ad alta concentrazione di vapore acqueo quali cucine e bagni. Assicurano inoltre un'elevata capacità riempitiva e uniforme opacità anche su grandi superfici, in ogni condizione di luce.

Il prodotto rispetta i requisiti della **Classe A+** (emissioni di composti organici volatili).

COMPOSIZIONE

A base di copolimeri vinilici in dispersione acquosa e inerti selezionati.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

	Classe EN 13300	Metodo	Valore
Brillantezza	Molto opaco	UNI EN ISO 2813	< 5
Presa di sporco	Bassa	UNI 10792	$\Delta L > 3$ e ≤ 9
Resistenza alla spazzolatura a umido	4	UNI EN ISO 11998	$L_{dft} < 70 \mu$
Coprenza	2	UNI EN ISO 6504-3	≥ 98 e < 99.5
Residuo secco in peso		UNI 8490-1	65-69 %
Essiccazione		Interno PF2	Sovrapplicabile 4-6h; Completa 5 giorni

SPECIFICHE

Peso specifico	Interno PF3	1580 – 1680 g/l
Copertura	Interno PF11	95 - 99

STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

COLORI

Bianco.

IMPIEGO

È idonea per la decorazione e la protezione di supporti di diverso tipo, nuovi o in fase di manutenzione, quali intonaci (cementizi, base calce, premiscelati), calcestruzzo, fibrocemento, cartongesso, rasature in stucco e vecchie pitture.

Nelle applicazioni a spruzzo assicurarsi che il supporto sia esente da polvere ed evitare un'eccessiva polverizzazione del prodotto regolando pressione, ugello e diluizione in modo da garantire che la pittura depositata bagni adeguatamente la superficie.

ATTREZZI

Rullo, Pennello, Spruzzo.

DILUIZIONE

Rullo, Pennello: 20-30% con acqua in volume.
 Spruzzo Airless: 0-10% con acqua in volume.

RESA

8-10 m²/l per strato

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

+5°C +30°C

SISTEMA DI PITTURAZIONE

Intonaci cementizi, intonaci di malta bastarda, di calce idraulica, cemento armato, prefabbricati in cemento nuovi e vecchie pitture lavabili esenti da muffa

Asportare le tracce di polvere, eseguire eventuali stuccature con *Stucco Light*.

Su supporto asciutto applicare due strati di CAPWHITE ACTIVE a distanza di 4-6h uno dall'altro.

Rasature in gesso, rasature a stucco, cartongesso, pitture a tempera e altri supporti fortemente assorbenti

Far precedere uno strato di Acrilifix diluito 1:5 con acqua oppure uno strato di Coprisol.

Nel caso di vecchie pitture a tempera, valutare il grado di assorbimento: se dopo l'applicazione del primo strato di pittura sulla superficie compaiono numerose bolle di aria, l'assorbimento è eccessivo ed è necessario procedere come per le rasature in gesso oppure asportare completamente lo strato bagnando abbondantemente con acqua e raschiando con una spatola.

Manutenzione di una superficie dipinta con CAPWHITE ACTIVE

Pulire lo sporco con spugna umida e, a supporto asciutto, applicare uno o più strati di CAPWHITE ACTIVE.

VOCE DI CAPITOLATO

Idropittura antimuffa traspirante per interno a base di resine sintetiche con residuo solido 67%, da applicare con consumo medio di 220 ml/m².

AVVERTENZE

Per eseguire il lavoro a regola d'arte è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini. I dati di specifica sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni. Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.