

CARATTERISTICHE

Fondo carteggiabile per supporti in legno, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di potere riempitivo, adesione su diverse specie legnose e un'essiccazione veloce che permette di ridurre i tempi di verniciatura. Forma una pellicola di fondo tale da garantire l'adesione degli strati di finitura e la loro omogenea e uniforme filmazione.

È adatto per la verniciatura di manufatti all'interno, assicura una buona bagnatura del poro del legno ed eccellente facilità di carteggiatura e spazzolatura manuale o meccanica.

COMPOSIZIONE

Prodotto formulato con nitrocellulosa modificata e resine alchidiche

PROPRIETA' DEL PRODOTTO

	VALORE	METODO
CARTEGGIABILITA'	OTTIMA	
POTERE RIEMPITIVO	BUONO	
RESIDUO SECCO IN PESO	24-28%	Interno PF25
ESSICCAZIONE	Sovrapplicabile 2 ore Completa 5 giorni	Interno PF2

SPECIFICHE

	VALORE	METODO
PESO SPECIFICO	900-1000 g/l	Interno PF3
CARTEGGIABILITA'	35-40 passaggi	Interno PF5

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +30°C. lontano da fonti di ignizione.

COLORI

Trasparente incolore

IMPIEGO

Come primo strato su superfici grezze di diverse specie legnose, nel ciclo di verniciatura trasparente con finitura alla nitrocellulosa, in tutte le lavorazioni del legno, ma soprattutto su pezzi torniti con applicazioni a spruzzo in elettrostatica o ad immersione. Buono il risultato se usato su lavori intagliati o sagomati perché consente una buonissima carteggiatura con lana d'acciaio. In condizioni sfavorevoli per troppa umidità o elevata temperatura, per evitare puntature, velature o altri difetti del film, usare il diluente *Butol*. La carteggiatura deve essere eseguita senza asportare quantità elevata del film secco in modo da mantenere una pellicola sufficiente per garantire una finitura uniforme.

ATTREZZI

Spruzzo, Velatrice, Immersione.

DILUIZIONE

10-20% in volume con *Nitro NV5000* (usare *Butol* in caso di umidità o elevata temperatura).

RESA

7-8 m²/l per strato

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

+5°C +30°C

SISTEMI DI PITTURAZIONE

Manufatto in legno di specie diverse

1. Levigare il legno prima con carta abrasiva grana 80 e poi con carta abrasiva grana 150;
2. Tinteggiare eventualmente con una soluzione di *Arol*, diluito con acetone o acqua;
3. Dopo 30 min applicare 2 o 3 strati di *Carteggiabile CS21*, intervallati da 2h;
4. L'eventuale patinatura deve essere eseguita prima dell'ultimo strato di fondo e dopo aver levigato lo strato di fondo precedente;
5. Dopo 2h levigare con carta abrasiva grana 180-220 ed applicare uno strato di *Alkidina Opaca*.

VOCE DI CAPITOLATO

Fondo nitrosintetico trasparente con residuo solido 26% da applicare in più strati per un consumo pari a 270 ml/m².

AVVERTENZE

Per eseguire il lavoro a regola d'arte è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini, nel ciclo applicativo e nella scheda tecnica. Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. Si consiglia di adattarle alle condizioni specifiche di impiego. I dati di specifica e le informazioni tecniche sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni. I nostri consigli sull'uso del prodotto si basano su osservazioni ed accurate ricerche effettuate in proprio. Sono state inoltre tenute in considerazione le esperienze acquisite nell'applicazione pratica. Tuttavia, a causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, è indispensabile controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.