

SCHEDA TECNICA

DELETE RUST

Convertitore di ruggine

CARATTERISTICHE

Prodotto a base acqua caratterizzato da una elevata capacità di conversione della ruggine presente su supporti ferrosi. Applicato sulla superficie trasforma la ruggine residua in uno strato compatto ed aderente idoneo per essere sovra applicato con i sistemi vernicianti protettivi.

IMPIEGO

Si impiega nella preparazione delle superfici arrugginite dove la pulizia meccanica o la sabbiatura sia difficoltosa. Reagisce bene su supporti umidi. Applicare il prodotto sulla zona da trattare, attendere 48 ore e verificare che la ruggine si sia stata trasformata in uno strato nero e compatto; in caso negativo ripetere il trattamento. Se si opera in condizioni di alta temperatura e di clima secco è opportuno bagnare con acqua la superficie da trattare.

PROPRIETÀ' DEL PRODOTTO

	VALORE	METODO
Temperatura di esercizio	< +80°C	
Solidi in volume	25% ± 2	
Tempo min di sovraapplicazione	48 ore	
Tempo max di sovraapplicazione	3-4 mesi	

SPECIFICHE

	VALORE	METODO
Peso specifico	900-1000 g/l	Interno PF3

SPESSORI E RESA

	Minimo	Massimo	Raccomandato
Consumo, ml/m ²	65	100	80
Resa teorica, m ² /l	15.4	10	12.5
Resa teorica, m ² /kg	16.2	10.5	13.2
Spessore film umido, µm	65	100	80
Spessore film secco, µm	16.3	25	20

STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Considerazioni generali: La superficie deve essere pulita da inquinanti di varia natura come sporco, olio, grasso e sali.
 Eliminare scaglie di calamina o eccesso di ruggine non aderente
 Se è necessaria la pulizia eseguire idrolavaggio grado Wa2 (superficie esente da olio, grasso, sali, sporco)

ATTREZZI

Spruzzo convenzionale, rullo, pennello, spugna

DILUIZIONE

Pronto uso

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

+5°C +40°C

AVVERTENZE

Per eseguire il lavoro a regola d'arte è indispensabile seguire le indicazioni contenute nei Book CAP Arreghini. I dati di specifica sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65% e con gli spessori indicati. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni. Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.