

ECOPLAST W 601

Vernice all'acqua per legno



CARATTERISTICHE Vernice trasparente opaca, acrilica, non ingiallente, idrodiluibile, con impiego mono o bicomponente, adatta per la protezione di manufatti in legno all'interno. *Ecoplast W601* catalizzata con *Induritore 1* assicura le massime resistenze.

COMPOSIZIONE Prodotto formulato con resine acriliche ossidrilate, opacanti selezionati e poliisocianato alifatico.

PROPRIETA' DEL PRODOTTO	VALORE	METODO
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	BUONA	
RESISTENZA AL GRAFFIO	BUONA	
RESISTENZA AI LAVAGGI CON DETERSIVI	BUONA	
RESISTENZA ALLE MACCHIE DA LIQUIDI ALIMENTARI	BUONA	
RESISTENZA ALL'INGIALLIMENTO	BUONA	
RESIDUO SECCO IN PESO	Ecoplast W601: 24-28%, Induritore 1: 68-72%	Interno PF23
ESSICCAZIONE	Sovrapplicabile 8 ore Completa 5 giorni	Interno PF2

SPECIFICHE	VALORE	METODO
PESO SPECIFICO	Ecoplast W601: 1000-1100 g/l Induritore 1: 1040-1140 g/l	Interno PF3
POT-LIFE	2 ore	Interno PF7
GLOSS	5-15 25-35	Interno PF6

STOCCAGGIO Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +30°C, lontano da fonti di ignizione.

COLORI Trasparente incolore

IMPIEGO Protezione di manufatti in legno all'interno per arredamento.

ATTREZZI Spruzzo

DILUIZIONE Spruzzo aircoat: pronto all'uso.
Spruzzo convenzionale: 10% in volume con acqua.

RESA 9-11 m²/l per strato

RAPPORTO DI MISCELAZIONE 100 *Ecoplast W 601* - 10 *Induritore 1* in peso e in volume

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE +10°C +30°C

SISTEMA DI PITTURAZIONE

Legni di specie diverse

1. Levigare il legno prima con carta abrasiva grana 150 e poi con carta abrasiva grana 220-240;
2. Tinteggiare eventualmente con *Classic W* nel colore desiderato;
3. Dopo 4-6 ore applicare due strati di *Ecoplast W 601* attendendo 8 ore tra uno strato e l'altro;
4. Dopo 8 ore levigare con carta abrasiva grana 220-240, e applicare uno strato di *Ecoplast W 601*.

Manutenzione

Levigare a legno e riprendere dal punto 2.

Per assicurare la massima resistenza all'abrasione e ai liquidi *Ecoplast W 601* deve essere utilizzata con *Induritore 1*.

I manufatti che presentino fessure dovute ai movimenti di crescita e ritiro del legno devono essere sigillati con idonei prodotti (sigillanti acrilici) prima di essere verniciati.

VOCE DI CAPITOLATO

Vernice acrilica in dispersione acquosa trasparente bicomponente con residuo solido 26%, resistente all'abrasione, al graffio, ai lavaggi con detersivi ed ai liquidi alimentari utilizzata in 3 strati con consumo medio di 300 ml/m².

AVVERTENZE

Per eseguire il lavoro a regola d'arte è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini, nel ciclo applicativo e nella scheda tecnica.

Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. Si consiglia di adattarle alle condizioni specifiche di impiego. I dati di specifica e le informazioni tecniche sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni.

I nostri consigli sull'uso del prodotto si basano su osservazioni ed accurate ricerche effettuate in proprio. Sono state inoltre tenute in considerazione le esperienze acquisite nell'applicazione pratica. Tuttavia, a causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, è indispensabile controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.