

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стенна боя на водна основа, свободна от алкилфенолетоксилати (APEO), за вътрешна употреба, силно дишаща, лесна за нанасяне, с време на съхнене, което позволява употреба в обитаеми помещения, идеална за професионална употреба, тъй като е изключително е съвместима и има отлична адхезия, запълващи и покривни свойства върху различни видове основи.

Добрата ѝ подривност и ограничени пръски при нанасяне, я прави подходяща за ръчно и машинно полагане, с което се гарантира визуална хомогенност, еднородност и плътност на финишинга.

Качеството ѝ гарантира естетически и технически решения за различни бояджийски нужди, с добра завършеност; осигурява филм-покрытие с ниско ниво на запрашеност и лесна поддръжка с навлажнена гъба. Наличието на инертни вещества покрити с восък, я прави особено дишаща, така че да се избегне образуването на кондензат в среда подложена на високи концентрации на водна пара, като кухни и бани, и гарантира отлична запълване и еднородна плътност дори върху големи повърхности в контра жур.

СЪСТАВ

Продукт съставен от смоли на база винил/акрилен ацетат във водна дисперсия, свободен от алкилфенолетоксилати (APEO), и селектирани инертни вещества.

СВОЙСТВА

	Клас	Метод	Стойност
	EN13300		
Покриваемост	3 (10m ² /l)	ISO 6504-3	95%
Лъскавина	Силно матов	EN ISO 2813	Гланц = 3.5
Замърсяване	Нисък	UNI 10792	Δ L = 4
Устойчивост на мокро почистване	5	ISO 11998	Ldft > 70μ
Плътност		ISO 2811-1	1525–1625 g/l
Съхнене		Вътрешен PF2	Повторна 5h; Напълно 18h
Суша маса в тегло		Вътрешен PF25	64-68 %

СЪХРАНЕНИЕ

Годност на продукта - 1 година, при съхранение в оригиналните опаковки и при температура от +5°C до +30°C.

ОЦВЕТАВАНЕ

Бял.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходяща за декорация и защита, дори и в пастелни нюанси, с отлични естетически резултати и икономически ефект, на нови или повърхнини в процес на поддръжка, при разнообразие от основи, като мазилки с различен състав (циментови, варови замазки, готови смеси), бетон и фибър цимент, гипс картон, гипс и стара боя и във всички случаи, когато се изисква бърз и икономичен ремонт.

При полагане чрез пръскане да се осигури чиста от прах повърхност, както и да се избегне прекомерно пулверизиране на продукта, чрез настройка на налягането, дюзата и разреждането, по начин да се гарантира, че подаденото количество боя омокря в достатъчна степен третираната повърхност.

При повърхности, предмет на биологични замърсители като плесени, на всеки 14л. боя се добавят 2л. от A10.

СРЕДСТВА

Мече, Четка, Пистолет.

РАЗРЕЖДАНЕ

Мече, Четка : 30-45% в обем с вода.
Пистолет Airless : 0-10% в обем с вода.

РАЗХОД

9-11 m²/l за слой.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНАСЯНЕ

+5°C +30°C

СИСТЕМИ ЗА НАНАСЯНЕ

Циментова шпакловка, Варо циментова замазка, хидратна вар, гипсова мазилка, гипс картон, бетон, бетонни панели, нови и стари миещи бои, без мухъл

1. Отстраняват се следите от прах, при необходимост се извършва загладяване на повърхността с *Stucco Light*
2. Върху суха повърхност се нанасят два слоя от *Extra 2* на разстояние 4-6h един от друг.

Гипсови мазилки, темперни бои и други силно абсорбиращи основи

Предварително се нанася един слой *Acrilfix* разреден 1:5 с вода, или *Coprisol*.

Степента на абсорбция на темперна боя може да се определи по следния начин : след нанасяне на първия слой боя трябва да се установи образуването на множество въздушни мехурчета. В този случай абсорбцията е прекомерна и трябва да се процедира, както при гипсова шпакловка или към напълно премахване на предишната боя чрез обилно намокряне с вода и отстраняване с шпатула.

Поддръжка на повърхност боядисана с *Extra 2*

Повърхността се почиства с мокра гъба от замърсявания и върху суха основа се нанася един или повече пластове *Extra 2*.

ОБЩО ОПИСАНИЕ

Дишаща, интериорна боя на водна основа, на база на синтетични смоли с твърдо съдържание 66%, следва да се прилага със средна консумация от 200 ml/m².

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За майсторско бояджийско изпълнение е от съществено значение да се спазват указанията за подготовка на повърхностите, които се съдържат в Инструкциите за прилагане на CAP Arreghini.

Данните от спецификацията и техническата информация са били определени при 23°C и при относителна влажност от 65%. При различни условия, данните, както и времето между едно действие и следващото го, търпят промени.

Техническата информация има индикативен характер. Поради огромното разнообразие от среда и условия на приложение, е важно да се провери пригодността на продукта и ефективността му чрез тестване относно конкретната реализация.