

## CARATTERISTICHE

Pittura murale all'acqua per interno APEO-free con elevata traspirabilità, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi, ideale per l'uso professionale, dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo, copertura su diversi tipi di supporto. Le proprietà di adeguata distensione e bassa tendenza allo schizzo permettono applicazioni con attrezzi manuali o meccanici che assicurano una finitura caratterizzata da elevata omogeneità estetica ed uniforme opacità.

Grazie alla sua qualità rappresenta la risposta estetica e tecnica alle diverse esigenze di pitturazione con un ottimo livello di finitura. Fornisce un film con bassa ritenzione della polvere, resistente ai lavaggi e facile da pulire con spugna umida. Per la presenza di inerti lamellari assicura una discreta capacità uniformante. È particolarmente adatta per applicazioni con rullo di lana. Le particolari microsfere cave con cui è formulata le conferiscono capacità di assorbimento delle onde sonore, un basso coefficiente di trasmissione termica e, migliorando il potere coibente, assicurano una bassa differenza di temperatura tra la superficie pitturata e l'aria, con eliminazione di condense anche in ambienti sottoposti ad alta concentrazione di vapore acqueo, quali cucine o bagni. È additivata con un fungicida efficace contro diverse specie e insolubile in acqua per assicurare resistenza all'aggressione da muffe in parete, caratteristica che contribuisce a mantenere inalterata ed integra per lungo tempo la superficie trattata.

Pittura a basso impatto ambientale con ridotto inquinamento, formulate con emissioni prossime allo zero in modo da preservare il benessere degli utilizzatori e delle persone che vivono nell'ambiente; il prodotto rispetta i requisiti della **Classe A+** secondo quanto riportato nel relativo Rapporto di Prova.

## COMPOSIZIONE

Prodotto formulato con resine acriliche in dispersione acquosa (APEO-free), microsfere cave di vetro ed inerti selezionati.

## PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

|                       | Classe<br>EN 13300 | Metodo            | Valore                                    |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Brillantezza          | Opaco              | UNI EN ISO 2813   | Gloss < 10                                |
| Presa di sporco       | Molto bassa        | UNI 10792         | $\Delta L \leq 3$                         |
| Residuo secco in peso |                    | Interno PF25      | 51-55 %                                   |
| Resistenza alla muffa |                    |                   | OTTIMA                                    |
| Coprenza              | 2                  | UNI EN ISO 6504-3 | $\geq 98 < 99,5\%$                        |
| Essiccazione          |                    | Interno PF2       | Sovrapplicabile 4-6h<br>Completa 5 giorni |

## SPECIFICHE

|                |              |             |
|----------------|--------------|-------------|
| Peso specifico | Interno PF3  | 800-900 g/l |
| Copertura      | Interno PF11 | 88-93       |

## STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

## COLORI

Bianco.

## IMPIEGO

È idonea per la decorazione e la protezione, anche con tinte pastello, con ottimi risultati estetici, di supporti di diverso tipo, nuovi o in fase di manutenzione, quali intonaci di varia composizione (cementizi, base calce, premiscelati), calcestruzzo e fibrocemento, cartongesso, rasature in stucco e vecchie pitture. Ideale su tutte le

superfici interne di un edificio dove si ricerchi un effetto igienizzante e un migliore comfort abitativo. Con spessori maggiori si assicura maggiore resistenza alla condensa, maggiore capacità di isolamento termico e maggiore effetto fonoassorbente. I migliori risultati si ottengono con applicazioni a rullo. Nelle applicazioni a spruzzo assicurarsi che il supporto sia esente da polvere ed evitare un'eccessiva polverizzazione del prodotto regolando pressione, ugello e diluizione in modo da garantire che la pittura depositata bagni adeguatamente la superficie.

## ATTREZZI

Rullo, Pennello, Spruzzo.

## DILUIZIONE

0-10% in volume con acqua.

## RESA

7-9 m<sup>2</sup>/l per strato.

## TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

+5°C +30°C

## SISTEMA DI PITTURAZIONE

**Cemento armato, intonaci cementizi, intonaci di malta bastarda, di calce idraulica, rasature a stucco, cartongesso, prefabbricati in cemento nuovi e vecchie pitture lavabili esenti da muffa**

1. Asportare tracce di polvere, eseguire eventuali stuccature con *Stucco Light*;
2. applicare due strati di *Gradiente Active* attendendo 4-6 ore tra uno strato e l'altro.

### **Rasature in gesso, pitture a tempera e altri supporti fortemente assorbenti**

- A. Asportare tracce di polvere, eseguire eventuali stuccature con *Stucco Light*;
- B. Applicare uno strato di *Acrilifix* diluito 1:5 con acqua oppure uno strato di *Coprisol* additivato con 2 l di *Antimuffa A10* su 14 l di pittura;
- C. Dopo 4-6 ore procedere come al punto 2.

Il grado di assorbimento di una pittura a tempera può essere valutato nel seguente modo: dopo l'applicazione del primo strato di pittura verificare se si formano numerose bolle di aria. In questo caso l'assorbimento risulta eccessivo e sarà necessario asportare completamente la pittura precedente bagnando abbondantemente con acqua e raschiando con una spatola.

### **Manutenzione su supporti con muffa molto evidente**

- A. Applicare *B1* sulla parte interessata;
- B. Dopo 4-6 ore pulire con straccio o spazzola la zona aggredita dalla muffa e riapplicare *B1* su tutta la superficie;
- C. Procedere, quindi, come al punto 2.

## VOCE DI CAPITOLATO

Idropittura termoisolante, fonoassorbente, anticondensa e antimuffa a base di resine in dispersione acquosa e microsfele cave con densità 850 g/l da applicare con un consumo pari a 250 ml/m<sup>2</sup>.

## AVVERTENZE

Per eseguire il lavoro a regola d'arte è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini.

I dati di specifica sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni.

Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.