

CARATTERISTICHE

Pasta a base acqua composta da sabbia, cariche lamellari e leganti particolari che conferiscono al prodotto durezza ed elasticità. Le resine e gli inerti sono particolarmente resistenti ai supporti alcalini ed agli agenti atmosferici e pertanto K29 è adatta per stuccare fori e screpolature o ripristinare parti di materiale mancante, soprattutto all'esterno. K29 essicca rapidamente e forma una massa tenace e compatta sulla quale possono far presa viti e chiodi.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

	VALORE	METODO
RESIDUO SECCO IN PESO	85-89 %	Interno PF25
ESSICCAZIONE	Completa 24 h	Interno PF2

SPECIFICHE

	VALORE	METODO
PESO SPECIFICO	1750-1950 g/l	Interno PF3

STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

COLORI

Grigio.

IMPIEGO

K29 si applica pronta all'uso su superfici di varia natura come intonaco, cemento, legno e viene utilizzata anche in grossi spessori senza pericolo di screpolature. La parte da ripristinare va preventivamente trattata con *Acrilifix*.

ATTREZZI

Spatola.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

+5°C +30°C

VOCE DI CAPITOLATO

Stucco in pasta a base acqua adatto per stuccare fori e screpolature o ripristinare parti di materiale mancante, soprattutto all'esterno, che forma una massa tenace e compatta sulla quale possono far presa viti e chiodi.

AVVERTENZE

Per eseguire il lavoro a regola d'arte è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini.

I dati di specifica sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni.

Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.