

CARATTERISTICHE

Impregnante per legno acrilico all'acqua per uso esterno ed interno, con finitura che mette in evidenza la venatura del legno. È colorato con ossidi di ferro trasparenti, che conferiscono ai manufatti in legno trattati stabilità di tinta e protezione contro il deterioramento causato dagli agenti atmosferici.

PROPRIETÀ DEL FILM ESSICCATO

RESISTENZA AGLI UV
UNIFORMITÀ DI TINTA

BUONA
BUONA

DATI TECNICI

SPECIFICHE

PESO SPECIFICO
VISCOSITÀ TF4
ESSICCAZIONE

950-1050 g/l
10-20 s
Al tatto 3h; Completa 8h

RESIDUO SECCO IN PESO

9-13%

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

MODALITÀ DI IMPIEGO

IMPIEGO

Si utilizza nella protezione di perlinati, travi e altri manufatti di carpenteria in legno in genere. *Novolegno W 100* si applica direttamente sul legno in unico strato. Per avere un'adeguata protezione dei manufatti in legno dagli agenti atmosferici sovrapplicare con *Ecoplast W300 fix AC* o *Special W Matt*.

ATTREZZI

Pennello, Spruzzo, Impregnatrice.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

RESA

11-13 m²/l per strato

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

+10°C +30°C

SISTEMA DI PITTURAZIONE

Protezione di perlinati, travi e altri manufatti di carpenteria in legno in genere

Sistema 1

1. Levigare il legno con carta grana 180-220;
2. Applicare uno strato di *Novolegno W 100* nel colore desiderato;
3. Dopo 4-6h applicare uno strato di *Ecoplast F20 Incolore* con spessore pari a 100-120 µm bagnati (100-120 ml/m²);
4. Dopo 8-12h carteggiare o spazzolare con carta grana 240-280 e applicare uno strato di *Ecoplast W 300 Tix AC* per uno spessore pari a 220-250 µm bagnati (220-250 ml/m²).

Ecoplast F20 Incolore può essere sostituito da *Ecoplast W 300 Tix AC*.

Sistema 2

- 1A Levigare il legno con carta grana 180-220;
- 2A Applicare uno strato di *Novolegno W 100* nel colore desiderato;
- 3A Dopo 4-6h applicare uno strato di *Special W Matt* con spessore pari a 130-150 μm bagnati;
- 4A Dopo 8-12h carteggiare o spazzolare con carta grana 240-280 e applicare uno strato di *Special W Matt* per uno spessore pari a 130-150 μm bagnati.

Manutenzione

Pulire accuratamente la superficie da sporco e polvere. Applicare *Ecoplast W 300 Tix AC* come al punto 4 oppure due strati di *Special W Matt* come ai punti 3A e 4A. Se il manufatto è in cattivo stato levigare la vernice fino a legno e ricominciare dal punto 2.

VOCE DI CAPITOLATO

Impregnante acrilico per legno pigmentato con ossidi di ferro trasparenti, con residuo solido del 11%, utilizzato per la protezione di perlinati, travi e altri manufatti di carpenteria in legno in genere con consumo medio di 85 ml/m².

AVVERTENZE

Per eseguire il lavoro a regola d'arte è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini, nel ciclo applicativo e nella scheda tecnica.

Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. Si consiglia di adattarle alle condizioni specifiche di impiego. I dati di specifica e le informazioni tecniche sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni.

I nostri consigli sull'uso del prodotto si basano su osservazioni ed accurate ricerche effettuate in proprio. Sono state inoltre tenute in considerazione le esperienze acquisite nell'applicazione pratica. Tuttavia, a causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, è indispensabile controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.