

CARATTERISTICHE

Pittura sintetica inodore per interno con buona traspirabilità, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi. Ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo, copertura delle macchie dovute ad inquinamenti diversi, come grassi, fumo, nicotina ed infiltrazioni d'acqua su diversi tipi di supporto.

Le proprietà di adeguata distensione e bassa tendenza allo schizzo permettono applicazioni con attrezzi manuali o meccanici che assicurano una finitura caratterizzata da elevata omogeneità estetica ed uniforme opacità.

Grazie alla sua qualità rappresenta la soluzione estetica e tecnica alle diverse esigenze di pitturazione con un ottimo livello di finitura; fornisce un film con alta resistenza alla penetrazione delle macchie e dello sporco, resistente ai lavaggi con spugna umida, anche con i comuni detersivi, in modo da permettere una facile pulizia. Altamente coprente, nella maggior parte dei casi, il fondo nella stessa tinta, può essere ricoperto con un solo strato.

COMPOSIZIONE

Prodotto pigmentato a base di resine sintetiche in solvente inodore ed inerti selezionati.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

	VALORE	METODO
COPERTURA	OTTIMA	
PUNTO DI BIANCO	BUONO	
RESISTENZA AI LAVAGGI	OTTIMA	
DIFFUSIONE DEL VAPORE	MEDIA	
RESIDUO SECCO IN PESO	65-69%	Interno PF25
ESSICCAZIONE	SovrapPLICabile 5h; Completa 5 giorni	Interno PF2

SPECIFICHE

	VALORE	METODO
PESO SPECIFICO	1350-1450 g/l	Interno PF3
COPERTURA	95-99%	Interno PF11

STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

COLORI

Bianco.

IMPIEGO

È idonea per la decorazione e la protezione, anche con tinte pastello e con ottimi risultati estetici, di supporti nuovi o in fase di manutenzione, a base di materiali diversi quali intonaci di varia composizione (cementizi, base calce, premiscelati), calcestruzzo e fibrocemento, cartongesso, rasature in stucco, vecchie pitture ed in tutti i casi dove si desidera coprire superfici sporche di unto, fumo, nicotina con una veloce manutenzione.

Nelle applicazioni a spruzzo assicurarsi che il supporto sia esente da polvere ed evitare una eccessiva polverizzazione del prodotto regolando pressione, ugello e diluizione in modo da garantire che la pittura depositata bagni adeguatamente la superficie.

Se utilizzata per risolvere problemi di macchie di nicotina, non deve essere sovrapplicata con altre pitture.

ATTREZZI

Pennello, Rullo, spruzzo

DILUIZIONE

Rullo, Pennello: 10-15% in volume con *Diluente Inodore*
Spruzzo Airless: 5-10% in volume con *Diluente Inodore*

RESA

8-10 m²/l per strato.

**TEMPERATURA DI
APPLICAZIONE** +5°C +30°C

**SISTEMA DI
PITTURAZIONE** Intonaci cementizi, intonaci di malta bastarda, di calce idraulica, rasature a stucco, cartongesso, cemento armato, prefabbricati in cemento nuovi e vecchie pitture lavabili esenti da muffa

1. Asportare le tracce di polvere, eseguire eventuali stuccature con *Stucco Light*
2. Su supporto asciutto applicare due strati di *Okapa* a distanza di 5h uno dall'altro.

**VOCE
DI CAPITOLATO** Pittura antimacchia, con elevata resistenza al lavaggio e buon potere coprente, da applicare con consumo medio di 220 ml/m².

AVVERTENZE Per eseguire il lavoro a regola d'arte è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini. I dati di specifica sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni.

Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.