

SCHEDA TECNICA

RE IND 35

Smalto sintetico a rapida essiccazione

CARATTERISTICHE

Smalto semilucido caratterizzato da ottima pienezza, distensione, bassa tendenza alle colature ed essiccazione veloce, caratteristiche che permettono applicazioni che assicurano una finitura con spessore uniforme, adeguata copertura degli spigoli ed una rapida esecuzione della verniciatura. Il film essiccato garantisce buone resistenze meccaniche e alle intemperie.

IMPIEGO

Si utilizza su fondi resistenti alla sovrapplicazione con diluente nitro. È idoneo per la decorazione e la protezione dagli agenti atmosferici in atmosfera rurale, marina o industriale (anche con tinte intense) di manufatti nuovi o in fase di manutenzione quali macchinari industriali, infissi, ringhiere, containers, attrezzatura agricola ed edile a base di supporti in ferro, ferro zincato, alluminio, leghe, opportunamente pretrattati. L'applicazione deve avvenire a strati successivi con film umido; applicare il secondo strato su film umido entro 2 ore. Il secondo strato applicato su film asciutto deve avvenire almeno dopo 5-7 gg e provando il comportamento (eventuale rimozione) su una piccola parte.

Il preriscaldamento del prodotto a 30°C circa ha dato buoni risultati migliorando l'essiccazione, la copertura degli spigoli ed evitando le colature. Può essere catalizzato con il 10% di induritore poliuretanico MS per migliorare la accatastabilità e la resistenza alla sovrapplicazione. E' adatto per l'essiccazione forzata in tunnel ad aria calda a 40-50 °C. La polvere della carteggiatura e/o spruzzatura e residui secchi di vernice non devono essere accumulati perché provocano autocombustione.

PROPRIETÀ DEL
PRODOTTO

	VALORE	METODO
Temperatura di esercizio	< + 120°C	
Punto di infiammabilità	27°C	
Solidi in volume	55% ± 2	
VOC	415 g/l	

SPECIFICHE

	VALORE	METODO
Peso specifico	1100-1400 g/l	Interno PF3
Gloss	45 - 55	Interno PF6
Essiccazione	Completa 12 h	Interno PF2

SPESSORI E RESA

	Minimo	Massimo	Raccomandato
Spessore del film secco, µm	40	80	50
Spessore del film umido, µm	73	146	91
Resa teorica, m²/l	13,7	6,8	11
Resa teorica, m²/kg	11.4	5.7	9,2

STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

COLORE

La gamma delle tinte può essere scelta nelle tonalità della cartella RAL. Tra una produzione e l'altra la tinta può risultare leggermente diversa, è quindi necessario terminare il lavoro con la stessa produzione.

SCHEDA TECNICA

RE IND 35

Smalto sintetico a rapida essiccazione

 PREPARAZIONE DELLA
 SUPERFICIE

Considerazioni generali: La superficie deve essere asciutta e pulita da inquinanti di varia natura come sporco, olio, grasso e sali

Superfici rivestite

Con primer: se pulito ed esente da sporco, olio, grasso, e la sovrapplicazione rientra nel tempo massimo di ricopertura del primer può essere sovrapplicato. Se è necessaria la pulizia eseguire idrolavaggio grado Wa 2 (superficie esente da olio, grasso, sali, sporco)

Con rivestimento completo di finitura: se compatibile, integro e non sfarinante eseguire pulizia da olio, e grasso con detergenti, eseguire quindi carteggiatura superficiale seguita da idrolavaggio a pressione per eliminare polvere e sali.

Rivestimento arrugginito: eseguire preparazione meccanica St2 o St3 seguita da idrolavaggio a pressione per eliminare olio, grasso, polvere e sali o sabbiatura Sa2 o Sa2,5; ripristinare quindi lo spessore di primer.

Manutenzione localizzata: eseguire preparazione meccanica St2 o St3 seguita da idrolavaggio a pressione per eliminare olio, grasso, polvere e sali o sabbiatura Sa2 o Sa2,5. Arrotondare i bordi della pittura ben ancorata e ripristinare il sistema negli strati e spessori originali.

ATTREZZI

Spruzzo convenzionale o airless (con temperature elevate e umidità <40% è possibile la formazione di "spolvero"), rullo, pennello con Diluente S800

APPLICAZIONE

Diluizione	Spruzzo convenzionale e airless: 5-10% con Diluente Nitro NV5000
Condizioni di applicazione	Rullo, pennello: 5-10% con Diluente S800 +5°C +40°C, > 3°C al punto di rugiada Umidità relativa: < 70%
Modo di applicazione airless	Pressione all'ugello: 15 MPa (150 kp/cm ² , 2100 psi). Ugello: 0,28 - 0,38mm (0,011 - 0,018") Angolo di ventaglio: 40 - 80° Pressione aria: Rapporto di compressione 30:1 (pressione 150-180 kg/cm ²)
Modo di applicazione spruzzo convenzionale	Ugello: 1,6 - 1,8mm Angolo di ventaglio: 40 - 80° Pressione aria: 3,5-4 kg/cm ²
Diluente per lavaggio	Diluente Nitro NV5000

ESSICCAZIONE

I dati forniti devono essere considerati puramente indicativi. Il tempo di essiccazione effettivo può essere inferiore o più lungo, tenendo conto dello spessore del film, della ventilazione e dell'umidità. Spessori elevati per strato e condizioni ambientali sfavorevoli rallentano l'essiccazione e l'indurimento in profondità.

SCHEDA TECNICA

RE IND 35
Smalto sintetico a rapida essiccazione

DTF 50 micron		
Temperatura superficie	10°C	23°C
Fuori polvere	45'	30'
Asciutto al tatto	12h	6h
Completa	24h	12h
Tempo di sovrapplicazione min.	45'	30'

FONDI CONSIGLIATI Acciaio zincato, Alluminio, leghe: Aridur, Chromocap W
 Acciaio: Primer 15, Crometal TA

SISTEMA
 CONSIGLIATO Atmosfera industriale

Prodotto	Strati	Spessore umido	Spessore secco
Primer 15	1	95	60
Primer 15	1	95	60
RE Ind 35	1	91	50
Totale	3	281	170

Prodotto	Strati	Spessore umido	Spessore secco
Crometal T.A	1	100	65
Crometal T.A	1	100	65
RE Ind 35	1	91	50
Totale	3	291	180

AVVERTENZE Per eseguire il lavoro a regola d'arte è indispensabile seguire le indicazioni contenute nei Book CAP Arreghini. I dati di specifica sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65% e con gli spessori indicati. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni. Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.