

CARATTERISTICHE Vernice di fondo trasparente bicomponente poliuretano adatta per manufatti in legno all'interno.

COMPOSIZIONE Prodotto formulato con resine poliesteri e polisocianato aromatico.

PROPRIETA DEL PRODOTTO	VALORE	METODO
PIENEZZA	BUONA	
CARTEGGIABILITÀ	BUONA	
ELASTICITÀ	BUONA	
RESIDUO SECCO IN PESO	Riplast F47 55-59% Riplast F48 18-22%	Interno PF25
ESSICCAZIONE	Sovrapplicabile 12 h Completa 5 giorni	Interno PF2

SPECIFICHE	VALORE	METODO
PESO SPECIFICO	Riplast F47 950-1050 g/l Riplast F48 950-1050 g/l	Interno PF3
CARTEGGIABILITA'	30-35 passaggi	Interno PF5
POT LIFE	8 h	Interno PF7

STOCCAGGIO Conservare il barattolo ermeticamente chiuso in luogo fresco e asciutto con temperatura compresa tra +5°C e +30°C, lontano da fonti di ignizione. Il componente F48 teme l'umidità e perciò si deve controllare che, una volta iniziato, il barattolo sia chiuso ermeticamente e che il volume di aria non sia superiore a 1/3 del volume totale. Se non è così, utilizzarlo entro breve tempo o travasare il prodotto in un barattolo più piccolo.

COLORI Trasparente incolore
IMPIEGO Si applica su qualsiasi supporto in legno, è ideale per arredamenti di bar e tavoli. Può essere sovrapplicata con finiture poliuretano opache o lucide.

ATTREZZI Spruzzo, Velatrice.

DILUIZIONE Spruzzo: dal 10 al 15% con *Butol*.
Velatrice: pronta all'uso.

RESA 7.1-8.3 m²/l per strato

RAPPORTO DI MISCELAZIONE 100 *Riplast F47* - 100 *Riplast F48* in peso e in volume

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE +5°C +30°C

SISTEMA DI **Manufatti in legno per interno con finitura lucida**

PITTURAZIONE

Legno nuovo

- 1A Levigare prima con carta abrasiva grana 80 e poi con carta abrasiva grana 150
- 2A Tinteggiare eventualmente con una soluzione di *Arol* diluita con acetone o acqua;
- 3A Dopo 30 min applicare uno strato di *Riplast F47-F48* con consumo di 120-140 ml/m²
- 4A Dopo 12h spazzolare o levigare con carta abrasiva grana 180-220 ed applicare uno strato di *Riplast E89* con consumo di 110-130 ml/m²

Manutenzione

Levigare a legno e riprendere dal punto 2.

Riplast F47-F48 può essere sostituito da:

- *Riplast F2-F3* (per poro aperto, meno elastico, più carteggiabile)
- *Riplast F307-F308* (meno elastico, più rapido)

Su legni con basso peso specifico, come abete, cirmolo, pino, è da preferire come fondo *Riplast F47-F48*, per garantire maggiore resistenza agli urti.

Riplast E89 può essere sostituito da:

- *Riplast F69-F70* per finitura semilucida
- *Riplast P120-P121* per finitura opaca
- *Riplast P71-P72* per finitura molto opaca

L'applicazione dei prodotti può avvenire con i diversi metodi segnati sulle corrispondenti schede.

VOCE DI CAPITOLATO

Vernice di fondo trasparente bicomponente poliuretano, a base di poliesteri e polisocianato aromatico, adatta per manufatti in legno all'interno da applicare con consumo pari a 130 ml/m².

AVVERTENZE

Per eseguire il lavoro a regola d'arte è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini, nel ciclo applicativo e nella scheda tecnica. Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. Si consiglia di adattarle alle condizioni specifiche di impiego. I dati di specifica e le informazioni tecniche sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni. I nostri consigli sull'uso del prodotto si basano su osservazioni ed accurate ricerche effettuate in proprio. Sono state inoltre tenute in considerazione le esperienze acquisite nell'applicazione pratica. Tuttavia, a causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, è indispensabile controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.