

CARATTERISTICHE Vernice di finitura trasparente opaca bicomponente poliuretanica adatta per manufatti in legno all'interno.

COMPOSIZIONE Prodotto formulato con resine poliestere e polisocianato aromatico.

PROPRIETA' DEL PRODOTTO	VALORE	METODO
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	OTTIMA	
RESISTENZA AL GRAFFIO	OTTIMA	
RESISTENZA AI LAVAGGI	OTTIMA	
RESISTENZA ALLE MACCHIE	OTTIMA	
PIENEZZA	DISCRETA	
RESIDUO SECCO IN PESO	<i>Riplast P71</i> 23-27% <i>Riplast P72</i> 33-37%	Interno PF25
ESSICCAZIONE	Al tatto 5h Completa 5 giorni	Interno PF2

SPECIFICHE	VALORE	METODO
PESO SPECIFICO	<i>Riplast P71</i> 950-1050 g/l <i>Riplast P72</i> 950-1050 g/l	Interno PF3
GLOSS	10-20	Interno PF6
POT LIFE	4h	Interno PF7

STOCCAGGIO Conservare il barattolo ermeticamente chiuso in luogo fresco e asciutto con temperatura compresa tra +5°C e +30°C, lontano da fonti di ignizione. Il componente P71 teme l'umidità e perciò si deve controllare che, una volta iniziato, il barattolo sia chiuso ermeticamente e che il volume di aria non sia superiore a 1/3 del volume totale. Se non è così, utilizzarlo entro breve tempo o travasare il prodotto in un barattolo più piccolo.

COLORI Trasparente incolore

IMPIEGO Sopra fondi poliuretanici, quali *Riplast F47-F48*, in un unico strato, in tutti i casi di verniciatura di mobili per arredamento interno.

ATTREZZI Spruzzo, Velatrice

DILUIZIONE Spruzzo: 10-15% in volume con *Butol*
Velatrice: pronta all'uso.

RESA 7.7-9.1 m²/l per strato

RAPPORTO DI MISCELAZIONE 100 *Riplast P72* - 50 *Riplast P71* in peso e in volume

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE +5°C +30°C

SISTEMA DI PITTURAZIONE

Manufatti in legno per interno con finitura molto opaca

Legno nuovo

1. Levigare prima con carta abrasiva grana 80 e poi con carta abrasiva grana 150;
2. Tinteggiare eventualmente con una soluzione di Arol in acetone o acqua;
3. Dopo 30 min applicare uno strato di *Riplast F47-F48* con consumo di 120-140 ml/m²
4. Dopo 12h spazzolare o levigare con carta abrasiva grana 180-220 ed applicare uno strato di *Riplast P71-P72* con consumo di 110-130 ml/m²

Manutenzione

Levigare a legno e riprendere dal punto 2

Riplast F47-F48 può essere sostituito da:

- *Riplast F2-F3* (per poro aperto, meno elastico, più carteggiabile)
- *Riplast F307-F308* (meno elastico, più rapido)

Su legni con basso peso specifico, come abete, cirmolo, pino, è da preferire come fondo *Riplast F47-F48*, per garantire maggiore resistenza agli urti.

Riplast P71-P72 può essere sostituito da:

- *Riplast E89* per finitura lucida
- *Riplast F69-F70* per finitura semilucida
- *Riplast P120-P121* per finitura opaca

L'applicazione dei prodotti può avvenire con i diversi metodi indicati nelle corrispondenti schede.

VOCE DI CAPITOLATO

Vernice di finitura trasparente opaca bicomponente poliuretanica, a base di poliesteri e polisocianato aromatico, adatta sopra fondi poliuretanici, quali *Riplast F47-F48*, in tutti i casi di verniciatura di mobili per arredamento interno, con consumo medio pari a 120 ml/m².

AVVERTENZE

Per eseguire il lavoro a regola d'arte è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini, nel ciclo applicativo e nella scheda tecnica. Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. Si consiglia di adattare alle condizioni specifiche di impiego. I dati di specifica e le informazioni tecniche sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni. I nostri consigli sull'uso del prodotto si basano su osservazioni ed accurate ricerche effettuate in proprio. Sono state inoltre tenute in considerazione le esperienze acquisite nell'applicazione pratica. Tuttavia, a causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, è indispensabile controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.