

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал подходит для системы внутренней окраски изделий из древесины, легко наносится, подходит для профессионального использования, так как оснащена хорошей способностью наполнения, сцеплением на водорастворимых зашкуренных материалах и различных пород дерева, с быстрым высыханием, что позволяет сократить время окраски.

Обеспечивает отделку, характеризованную высокой однородностью и механическими сопротивлениями. Его качество позволяет получить эстетическое и техническое решение различных потребностей окраски с наилучшим уровнем отделки и с хорошим сопротивлением в суровых условиях, необходимых элементах для продолжительности нанесения, полезно чтобы защитить изделие во времени.

Характеристики надлежащей эластичности, устойчивости к царапинам и износу, создают пленку, которая остается стабильной, красивой и прочной к истиранию и обычным моющим средствам. Сформулирован на основе акриловых и полиуретановых смол в водной дисперсии, обеспечивает хорошее смачивание пор древесины с низким уровнем набухания волокна, что позволяет применение непосредственно на дерево.

Будучи без запаха, он особенно подходит для применения в плохо проветриваемых помещениях.

Реализован с отобранным сырьем, с низким воздействием на окружающую среду и минимальными выбросами для того чтобы сохранить благополучие и безопасность своих пользователей и тех, кто живет в окружающей среде.

СОСТАВ

На основе акрил-полиуретановых смол в водной дисперсии

СВОЙСТВА

СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ	ХОРОШАЯ
ЭЛАСТИЧНОСТЬ	ОТЛИЧНАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ МОЮЩИХ СРЕДСТВ	ХОРОШАЯ
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1000-1100 г/л
ВЯЗКОСТЬ TF4	25-35 s
ГЛЯНЕЦ	75-85
ВЫСЫХАНИЕ	Второй слой 1-2ч; Под шлифовку 6ч Полное 6ч; Проходная 3-4 дней
ВЕС СУХОГО ОСТАТКА	23-27%

ХРАНЕНИЕ

Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре от +5° C до + 30° C.

ЦВЕТА

Бесцветный.

ПРИМЕНЕНИЕ

Из древесины и производных, для размещения на полу (паркет, платформ, коробки и т.д.) наносить в помещении. На разные изделия, таких как карнизы, плинтусы, ручки и мебели, наноситься непосредственно на дерево в несколько слоев, либо на водорастворимые материалы.

В случае, если материал был на хранении при низких температурах рекомендуется вынести его, по крайней мере на +15 °C, прежде чем приступить к применению.

Во время нанесения и во время сушки, очень важно, что бы температура превышала +15°C и влажность воздуха была ниже 65%; важно также, что бы помещение было проветриваемым дальнейшего испарения влаги. Помните,

что большая толщина краски, чем та, которая указана в условиях окружающей среды по-разному может, вызвать удлинение времени высыхания, так как замедляется испарение влаги.

Древесина содержащая танин нанести заранее подходящий грунт. В случае контакта с водой кофе и алкогольными напитками немедленно почистить поверхность. Сухая пленка краски, обладает меньшей устойчивостью к царапинам и повышенную чувствительность к воздействию растворителей, даже к слабым, таких как алкоголь, и к водяному пару, что приводит к обелению материала. Нужно поэтому уделять больше внимание при чистке мебели. Полная твердость пленки, и следовательно, более высокая устойчивость к истиранию, достигается после 4-5 дней.

ИНСТРУМЕНТЫ

Кисть, Валик, Распылитель.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Готов к использованию.

РАСХОД

11-13 м²/лтр на слой

**ТЕМПЕРАТУРА
НАНЕСЕНИЯ**

От +15°C до +30°C

**СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ****Новое изделие различных видов дерева**

1. Зашкурить дерево с помощью наждачной бумаги с зерном 150 и далее наждачной бумагой с зерном 220-240;
2. Если нужно покрасить с *Classic W* в желаемом цвете;
3. После 4-5 часов нанести два слоя *F23* подождать 1-2-часа между слоями;
4. После 6-8ч зашкурить с помощью наждачной бумаги с зерном 220-240, и нанести слой *Eco W500 Lucida ulu Satin*.

Древесина разных видов, содержащих дубильные вещества или другие красящие вещества, такие как дуб, каштан, болиголов, Российская лиственниц с бесцветной отделкой

- A. Зашкурить дерево с помощью наждачной бумаги с зерном 220-250;
- B. Нанести один слой *Riplast F99*;
- C. После 5-6 часов и проследовать как в пункте 3 и далее.

Деревянные полы разных видов

- I. Выполнить последний шаг, зашкурить дерево наждачной бумагой с зерном 120;
- II. Зашпаклюйте путем смешивания древесной пыли собранной после зашкуривания с *Eco W500*;
- III. После 5-8ч зашкурить наждачной бумагой с зерном 150;
- IV. Нанести один слой *Eco W500 Lucida ulu Satin* с 80-90 мл/м²;
- V. После 1-2ч нанести второй слой *Eco W 500 Lucida ulu Satin* с 80-90 мл/м²;
- VI. После 6-8ч зашкурить наждачной бумагой с зерном 220-250 и нанести третий слой *Eco W 500 Lucida ulu Satin* с 80-90 мл/м².

Для реставрации старых полов в хорошем состоянии

1. Аккуратно почистить поверхность от грязи и пыли;
2. Нанести *Eco W 500* как в пункте VI.

СТАТЬЯ ИЗ ТЕХЗАДАНИЯ

Если пол в плохом состоянии, зашкурить до дерева проследовать с пункта II.

Прозрачный акрил-полиуретановый лак для дерева в водной дисперсии с твердый остатком 25%, устойчив к истиранию, и к воздействию моющих средств, наносится с средним расходом в 255 мл/м² при покраске деревянных полов и 85 мл/м² в качестве отделки при покраски изделий для интерьера.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные свойства материала замерялись при + 23°C при относительной влажности 65%. В других условиях свойства материала и временные промежутки между одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно проверить пригодность данного материала к применению в каждом конкретном случае.