

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Грунтовка для изоляционных покрытий, сформулированных с синтетическими смолами, диспергированных в воде по специальной технологии, что позволяет конкретное формирование пленки таким образом, чтобы обеспечить безопасную адгезию с различными типами поверхности, с изоляционным и консолидационным потенциалом. Гарантирует однородное поглощение, следовательно, равномерное покрытие и отличную адгезию для последующих материалов. Спасибо типа смолы и специальных пластинчатых пигментов содержащейся в ней обеспечивает высокую воздухопроницаемость, хорошую устойчивость цвета отделки.	
СОСТАВ	Пигментированный материал, на основе синтетических смол в водной дисперсии и отборных инертных материалов.	
СВОЙСТВА	ПОКРЫТИЕ СЦЫПЛЕНИЕ НА СРОИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ДИФфуЗИЯ ВОДЯНОГО ПАРА УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ВЫСЫХАНИЕ КОНТРАСТ ВЕС СУХОГО ОСТАТКА	ХОРОШАЯ ОТЛИЧНАЯ ОТЛИЧНАЯ 1210–1310 г/л Второй слой 5-8ч; Полная 24ч 68–70 % 34-38%
ХРАНЕНИЕ	Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре от +5° С до + 30° С.	
ЦВЕТА	Белый. Цветовая гамма может быть расширена по соответствующим веерам <i>Tuscano</i>. Оттенки цветов разных партий колеровки могут слегка отличаться, вследствие чего работу необходимо завершать с помощью одной партии.	
ПРИМЕНЕНИЕ	Непосредственно, в один слой, на штукатурки для теплоизоляции. Подходит под все покрытия с толщиной линии THERMOCAP.	
ИНСТРУМЕНТЫ	Валик, Кисть, Распылитель.	
РАЗБАВЛЕНИЕ	0-40% в объеме с водой	
РАСХОД	8-10 м ² /л на слой.	
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	От +5°С до +30°С	
СТАТЬЯ ИЗ ТЕХЗАДАНИЯ	Пигментированный грунт на основе смол в водной дисперсии, применять непосредственно на штукатурки для теплоизоляции линии Thermosar в один слой при среднем расходе 110 мл/м ² .	
УВЕДОМЛЕНИЯ	Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные свойства материала замерялись при + 23°С при относительной влажности 65%. В других условиях свойства материала и временные промежутки между одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические	

параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно проверить пригодность данного материала к применению в каждом конкретном случае.