

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эмаль подходит для системы окраски различных изделий, водонепроницаемая, легко наносится, идеальна для профессионального использования, поскольку обладает высокой совместимостью и адгезией, пригодна для нанесения на различные поверхности. Это гарантирует покрытие с отличной однородностью и превосходной стойкостью к механическим повреждениям, необходимый элемент для стойкости нанесений, поможет сохранить изделие во времени.

Его высокое качество позволяет получить эстетическое и техническое решение для различных потребностей, окраску с отличным уровнем отделки и максимальную защиту, и стойкость цвета снаружи, даже в ситуациях сильного воздействия в жестких условиях.

Характеристики адекватной эластичности, устойчивости к царапинам и износу создавая пленку, которая остается стабильной, красивая и устойчивая даже к естественному стрессу, созданному размерными вариациями поверхности к изменяющимся климатическим условиям.

Разработана с оксидом железа стойкая к свету, что оказывает особый эффект барьера, синтетические алкидные смолы на модифицированы в растворителе, которые гарантируют высокую стойкость к УФ лучам с высокой безопасностью на улице, в условиях сильного воздействия непогоды и солнечных лучей. Выражает исключительную адгезию на поверхностях, таких как деревянные кровли, пластмасс, твердых сплавов, оцинкованной стали, алюминия.

Свойства подходящего сцепления, низкая склонность к подтекам и быстрое высыхание, позволяют нанесение с помощью ручного или механического инструмента, которые обеспечивают отделку с высокой эстетической однородностью, одинаковой толщиной и подходящего покрытия ребер, как в профессиональной, так и в сфере "сделай сам".

СОСТАВ

Материал разработан с алкидными смолами на растворителе, слюдяным оксидом железа и пигментами стойкими к свету.

СВОЙСТВА

ПРОЧНОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ	ХОРОШАЯ
ПРОЧНОСТЬ К УДАРАМ	ХОРОШАЯ
ПРОЧНОСТЬ К КОРРОЗИИ	ОТЛИЧНАЯ
СЦИПЛЕНИЕ НА СТАРЫХ КРАСКАХ	ХОРОШАЯ
□□□□□□□□ □□ □□□□□□	ОТЛИЧНАЯ
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1425-1525 г/л
ВЯЗКОСТЬ BROOKFIELD, S0420rpm	4300-5300 mPa*s
ВЫСЫХАНИЕ	На ощупь 6h; Второй слой 18-24ч; Полное 24ч
КОНТРАСТ	95-99
ВЕС СУХОГО ОСТАТКА	67-71%

ХРАНЕНИЕ

Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре от +5° C до + 30° C.

ЦВЕТА

Как в определенном каталоге. Оттенки могут быть сделаны по системе Arreghini Colors 16. Между разными партиями может быть не большая разница, поэтому работу нужно закончить с той же партией что и начинали.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подходит для декорации и защиты от атмосферных воздействий, в сельской, морской или промышленной атмосфере(даже в насыщенных тонах), новых или во время реставрации поверхностей. Такие как мебель для интерьера, окна, двери, перила, железные решетки, оцинкованные стали, алюминий,

сплавы, пластмассы. Без предварительно грунта, непосредственно на готовую поверхность.

Рекомендуемая толщина для хорошей защиты зависит от агрессивности окружающей среды, нанесение выполняется всегда на идеально чистую поверхность. Толщина, высокий слой и неблагоприятные условия замедляют процесс высыхания и отверждения в глубину. Убедитесь, что предыдущий слой хорошо высох, перед тем как наносить следующий в любом случае в течение 72 часов, чтобы обеспечить хорошую адгезию последующих слоев, в противном случае отшлифовать между слоями.

Инструменты моют с Ацетоном для чистки или в уайт-спирите сразу после использования.

Получить подробную информацию о продукте можно на сайте www.arreghini.it или позвонив по телефону 0421 278111.

Фактическая температура во время нанесения должна быть минимум на 3°C выше росы, а относительная влажность воздуха не должна быть >65%.

Валик, Распылитель, Распылитель.

ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ

До 7% в объеме с Уайт-спиритом-VD 100

РАСХОД

12-14 м²/лтр на 35 μm сухие

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ

От +5°C до +30°C

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Защита изделий из железа такие, как перила, плотницкие работы, как правило, в сельской и городской атмосфере

Система 1

1.1 Подготовить поверхность, почистив и обезжирив ее с Ацетоном для чистки;

1.2 Нанести 2 слоя *Chromocap*, подождать 50' между слоями с толщиной 70 μm сухих;

1.3 После 12ч нанести 2 слоя *Unifercap Medio* подождав 18-24 часов между слоями с толщиной 70 μm сухих;

Реставрация

1.1 М Удалить с помощью скребков, щеток или наждачной бумаги, краску на этапе отклеивания и ржавчины и нанести *Chromocap* на интересующую нас часть;

1.2 М После 12 часов, с наждачной бумагой 180-220, отшлифовать всю поверхность и следовать, как указано в пункте 1.3.

Система 2

1. Подготовьте поверхность железа с пескоструйной обработкой SA2.

2. Нанести один слой *Epoch Zinc 1K* с толщиной 70 μm сухие;

3. После 8ч нанести *Unifercap Medio* на 70 μm сухие и 2 слоя с интервалом в 24ч.

Реставрация

1М Удалить с помощью шпателя, щетки и зашкурить наждачной бумагой или пескоструйной обработкой краску в фазе отклеивания и ржавчину;

- 2M Нанести 1 слой *Epoch Zinc 1K* на интересующую поверхность;
 3M После 8ч, наждачной бумагой 180-220, зашкурить всю поверхность и проследовать как в пункте 3.

Для надлежащей защиты в морской и легкой промышленной атмосфере, применить 100 мкм ведра антикоррозийной более 70 мкм сухие лака.

Для надлежащей защиты в морской и тяжелой промышленной атмосфере, применить 130 мкм ведра антикоррозийной более 70 мкм сухие лака

Применение названных материалов может осуществляться с помощью различных методов, они отмечены в соответствующих технических описаниях

Защита изделий из оцинкованной стали, алюминия, сплавов и пластика

- 3.1 Осторожно почистить и обезжирить поверхность с ацетоном для чистки;
 3.2 На сухую поверхность нанести 1 слой *Unifercap* с интервалом в 18-24ч.

Реставрация на алюминии, сплавах, и пластике

- 4.1 Удалить с помощью шпателя, щетки или наждачной бумаги краску в фазе отклеивания и промыть.
 4.2 Нанести 1 слой *Unifercap* в 70 мкм сухие.

Реставрация оцинкованных заржавевших изделий

- 5.1 Удалить с помощью шпателя, щетки или наждачной бумаги краску в фазе отклеивания и ржавчину;
 5.2 Нанести 1 слой *Chromoscap* на интересующую поверхность;
 5.3 После 18ч, нанести на всю поверхность *Unifercap*.

СТАТЬЯ ИЗ ТЕХЗАДАНИЯ

Алкидная молотковая эмаль с хорошей стойкостью к ударам и атмосферным условиям, подходит для отделки и защиты от стихии в сельских, морских и промышленных новых изделий или находящихся в фазе реставрации, таких как мебель для интерьера, дверей и окон, перил, решеток на основе предварительно обработанного железа, оцинкованного железа, алюминия, сплавов, пластмасс, без грунта непосредственно на изделие с потреблением 155 мл / м2 (225 г / м2).

УВЕДОМЛЕНИЕ

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные свойства материала замерялись при + 23°C при относительной влажности 65%. В других условиях свойства материала и временные промежутки между одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно проверить пригодность данного материала к применению в каждом конкретном случае.