

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прозрачен грунд, двукомпонентен полиуретан, на базата на полиесетери и ароматни полиизоцианати, подходящ за дърво и вътрешна употреба.

СВОЙСТВА НА ГРУНДА СЛЕД ИЗСЪХВАНЕ ОТЛИЧНИ АБРАЗИВНИ КАЧЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ПОКАЗАТЕЛИ

СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО

Riplast F2 950-1050 g/l;

Riplast F3 950-1050 g/l

ВИСКОЗИТЕТ TF4

10-20 s от смесването

ТРАЙНОСТ СЛЕД СМЕСВАНЕ

Min. 8h

СЪХНЕНЕ

Без прахово 30'; на допир 1h; Изцяло 8h

СУХА МАСА В ТЕГЛО

Riplast F2 20-24%; Riplast F3 37-41%

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранява се в плътно затворени кутии, в прохладни и сухи помещения, при температури между +5°C и +30°C, далеч от възпламеняеми източници. Компонентът F2 е влагочувствителен, поради което след отваряне на опаковката, и приключване на работа, да се съблюдава плътното затваряне на кутията, както и въздухът в нея да не надвишава 1/3 от общия обем. В противен случай е наложително остатъчното количество от препаратата да се употреби в най-кратки срокове или да бъде прехвърлено в по-малък съд

ПРИЛОЖЕНИЕ

УПОТРЕБА

Подходящ за врати, мебели, столове, рамки, первази, директно върху различни дървени повърхности. За допълнително съкращаване на цикъла на сушене, се препоръчва използването на тунел с топъл въздух

СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ

Спрей, Индустриални машини.

СЪОТНОШЕНИЕ ПРИ РАЗРЕЖДАНЕ

100 Riplast F3 - 50 Riplast F2, в тегло и в обем

РАЗРЕЖДАНЕ

За спрей от 10 до 15% от обема с Nitrodil o Butol

За машинно нанасяне : готов за директна употреба.

РАЗХОДНА НОРМА

7.1-8.3 m²/l за слой

ТЕМПЕРАТУРА ЗА НАНАСЯНЕ

+5°C/+30°C

СИСТЕМА ЗА НАНАСЯНЕ

Интериорни дървени елементи с полиран финиш

Необработено дърво

1. Повърхността се полира с шкурка със зърненост 80, а след това с шкурка – 150;

2. При евентуално оцветяване да се използва разтвор на Arol с вода или ацетон;

3. След 10-20' се нанася един слой Riplast F2-F3, при разход 120-140 ml/m²

4. След 6-8h се изчетква или полира с шкурка със зърненост 180-220 и се нанася един пласт от Riplast E88-E89 , при разход 120 ml/m²

ПОДДРЪЖКА

Върху шлайфана повърхност се повтарят отново от стъпка 2.

Riplast F2-F3, е по-подходящ за дървесина с открити пори, може да бъде заменен с:

- *Riplast F47-F48*, по-еластичен
- *Riplast F307-F308*, за ускорена работа

За дървесини с ниско специфично тегло, като : иглолистна, ела, бор, се препоръчва използването на грунд *Riplast F47-F48*, за да се гарантира по-голяма удароустойчивост на обработената повърхност.

Riplast E88-E89 може да бъде заменен с:

- *Riplast F69-F70* за полу-гланц
- *Riplast P120-P121* за матово покритие
- *Riplast P71-P72* за силно изразен матов ефект

Нанасянето на продуктите се извършва по различни начини, описани в съответните технически схеми на всеки продукт.

ОСНОВНО ОПИСАНИЕ

Прозрачен двукомпонентен полиуретанов грунд, на базата на полиестер и ароматен полиизоцианат, подходящ за дървени интериорни повърхности, нанасян чрез пръскане, с консумация от 130 ml/m².

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За правилното използване на продукта е необходимо да се спазват указанията за подготовка на повърхностите, посочени в инструкциите на CAP Arreghini и техническата схема за начина на прилагане.

Техническите данни имат индикативен характер и при работа с продукта е препоръчително да се адаптират към конкретните условия на ползване. Данните посочени в спецификацията и техническата схема са определени при температура от +23°C и влажност на околната среда от 65%. При други условия на работа, даните и сроковете между отделните операции търпят вариации.

Нашите препоръки за използване на продукта се базират на наблюдения и точни фабрични изследвания, като са взети предвид и резултати въз основа натрупания опит и практически приложения. Затова, поради голямото разнообразие от среда и условия на прилагане, е наложително да се провери пригодността на продукта и неговата ефективност посредством тестване му на всяко конкретно място на употреба.