

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Прозрачен грунд, двукомпонентен полиуретан, на базата на полиестер и ароматни полиизоцианати, подходящ за дърво и вътрешна употреба.	
	СВОЙСТВА НА ГРУНДА СЛЕД ИЗСЪХВАНЕ	
	ПОКРИВНОСТ	ДОБРА
	АБРАЗИВНОСТ	ДОБРА
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	ЕЛАСТИЧНОСТ	ДОБРА
	ПОКАЗАТЕЛИ	
	СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО	950-1050 g/l
	ВИСКОЗИТЕТ TF4	10-20 s при смесване
	ТРАЙНОСТ СЛЕД СМЕСВАНЕ	Min. 8 h
	СЪХНЕНЕ	без прахово 30'; на допир 3h; изцяло 12h
	СУХА МАСА В ТЕГЛО	
	<i>Riplast F47</i> 46-50%; <i>Riplast F48</i> 18-22%	
	СЪХРАНЕНИЕ	
	Съхранява се в плътно затворени кутии, в прохладни и сухи помещения, при температура от +5°C до +30°C, далеч от възпламеняеми източници. Компонентът F48 е влагочувствителен, поради което след отваряне на опаковката, и приключване на работа, да се внимава за плътното затваряне на кутията, както и въздухът в нея да не надвишава 1/3 от общия обем. В обратен случай се налага употребата в кратки срокове или прехвърлянето на остатъчното количество от препарата в по-малък съд.	
	ПРИЛОЖЕНИЕ	
	УПОТРЕБА	Приложим върху всякакви дървени повърхности, и е идеално покритие за мебели за заведения, бар-плотове и маси. Може да се нанася върху полиуретанови покрития, с матов или гланцов ефект.
	СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ	Спрей, Индустриални машини.
	СЪОТНОШЕНИЕ ПРИ РАЗРЕЖДАНЕ	100 <i>Riplast F47</i> - 50 <i>Riplast F48</i> в тегло и в обем
	РАЗРЕЖДАНЕ	За спрей: от 10 до 15% с <i>Nitrodil</i> или <i>Butol</i> . За машинно нанасяне: готов за директна употреба.
	РАЗХОДНА НОРМА	7.1-8.3 m ² /l за слой
	ТЕМПЕРАТУРА ЗА НАНАСЯНЕ	+5°C/+30°C
	СИСТЕМА ЗА НАНАСЯНЕ	Интериорни дървени повърхности с полиран финиш.
	Необработено дърво	
	1A	Повърхността се полира с шкурка със зърненост 80, а след това с шкурка -150;
	2A	При евентуално оцветяване - се използва разтвор на <i>Arol</i> с вода или ацетон;
	3A	След 10-20' се нанася един слой от <i>Riplast F47-F48</i> при разходна норма 120-140 ml/m ²
	4A	След 12-16h се изчетква или полира с шкурка със зърненост 180-220 и се нанася един пласт от <i>Riplast E88-E89</i> при разход 110-130 ml/m ²

ПОДДРЪЖКА

Върху шлайфана повърхност се повтарят отново от стъпка 2.

Riplast F47-F48 може да бъде заменен с :

- *Riplast F2-F3* (при отворени пори, по-твърдо, по-полирано)
- *Riplast F307-F308* (по-твърдо, за ускорена работа)

Върху дървесини с ниско специфично тегло, като – иглолистни, от ела, от бор,, се препоръчва използването на грунд *Riplast F47-F48*, за да се гарантира по-голяма устойчивост на удар.

Riplast E88-E89 може да бъде заменен с:

- *Riplast F69-F70* за полу-гланц
- *Riplast P120-P121* за матов финиш
- *Riplast P71-P72* за силно изразен матов ефект

Нанасянето на продуктите се извършва по различни начини, описани в съответните технически схеми на всеки продукт.

ОСНОВНО ОПИСАНИЕ

Прозрачен, двукомпонентен полиуретанов грунд, на базата на полиестер и ароматен полиизоцианат, подходящ за интериорни дървени повърхности, нанесен чрез впръскване, с разходна норма от 130 ml/m².

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За правилното използване на продукта е необходимо да се спазват указанията за подготовка на повърхностите, посочени в инструкциите на CAP Arreghini и техническата схема за начина на прилагане.

Техническите данни имат индикативен характер и при работа с продукта е препоръчително да се адаптират към конкретните условия на използване. Данните посочени в спецификацията и техническата схема са определени при температура от +23°C и влажност на околната среда от 65%. При други условия на работа, данните и сроковете между отделните операции търпят вариации..

Нашите препоръки за използване на продукта се базират на наблюдения и точни фабрични изследвания, като са взети са предвид и резултати въз основа натрупания опит и практически приложения. Затова, поради голямото разнообразие от среда и условия на прилагане, е наложително да се провери пригодността на продукта и неговата ефективност посредством тестване му на всяко конкретно място на употреба.