

Primer murale ai silicati trasparente per esterno e interno

CARATTERISTICHE Primer all'acqua con leganti minerali a base di silicato di potassio. Per la sua natura chimica non forma pellicola, ma indurisce reagendo chimicamente con il supporto. Idoneo per garantire consolidamento e sicura adesione su supporti minerali. Garantisce omogeneità di assorbimenti e quindi finiture uniformi e ottima adesione delle pitture minerali successive purché il supporto sia omogeneo e della stessa natura.

COMPOSIZIONE Prodotto a base di silicato di potassio in soluzione acquosa.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO	VALORE	METODO
DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO ESSICCAZIONE	ELEVATA Sovrapplicabile 4-6h	Interno PF2

SPECIFICHE	VALORE	METODO
PESO SPECIFICO	1025-1125 g/l	Interno PF3

STOCCAGGIO Il prodotto è stabile 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

COLORI Trasparente incolore

IMPIEGO Previsto nel ciclo di pitturazione con *Biohome* per supporti all'interno. Come primo strato, miscelato 1:2 in volume a *Silicap* nel ciclo di pitturazione esterna con *Silicap*, e come diluente per *Silicap* (10-20% in volume). Non può essere applicato su pitture sintetiche. Dato che il meccanismo di indurimento avviene per reazione chimica con il supporto è importante coprire le superfici da non tingeggiare (es. vetri e marmi) ed eliminare immediatamente eventuali macchie di colore. Per la pulizia degli attrezzi utilizzare acqua.

ATTREZZI Rullo, Pennello, Spruzzo.

DILUIZIONE Come primer fissativo per interno: pronto uso
Come primo strato: 1:2 in volume con *Silicap*
Come diluente: 10-20% in volume su *Silicap*

RESA Come primer fissativo per interno: 8-10 m²/l
Come primo strato: 16-20 m²/l
Come diluente: 55-65 m²/l per strato

**TEMPERATURA DI
APPLICAZIONE** +5°C +30°C

**VOCE
DI CAPITOLATO** Fissativo trasparente incolore a base di silicato di potassio per supporti minerali da utilizzarsi come primo strato con un consumo medio di 55ml/m² nel ciclo di pitturazione esterna con *Silicap*, come diluente per *Silicap* con un consumo medio di 17 ml/m², e come primer fissativo per pitturazione interna con un consumo medio di 110 ml/m².

Primer murale ai silicati trasparente per esterno e interno

AVVERTENZE

Per eseguire il lavoro a regola d'arte è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini. I dati di specifica sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni. Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.