

CARATTERISTICHE

Stucco murale in pasta adatto per il riempimento di buchi e fessure in pareti all'interno. È una pasta composta da "glass bubbles" 3M che, grazie alla loro forma sferica, in confronto agli altri inerti, hanno la più bassa area superficiale in rapporto al volume. Questo ha permesso la formulazione di *Stucco Light* con basso peso specifico e alto contenuto di carica: per questo, una volta applicato, non evidenzia ritiro o crepe e non cala. Si possono perciò stuccare fori e fessure di varie dimensioni con facilità, in quanto il prodotto permette di eseguire il lavoro con una sola applicazione senza dover ripassare. Essicca in modo veloce ed omogeneo e non richiede pretrattamenti. *Stucco Light* permette pertanto notevoli risparmi di tempo.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

	VALORE	METODO
RESIDUO SECCO IN PESO	54-58 %	Interno PF25
ESSICCAZIONE	Sovrapplicabile con idropitture dopo 30', per uno spessore applicato di 1 cm	Interno PF2

SPECIFICHE

	VALORE	METODO
PESO SPECIFICO	330-370 g/l	Interno PF3

STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

COLORI

Bianco.

IMPIEGO

Superfici di varia natura come intonaco, calcestruzzo, legno cartongesso in grossi spessori fino a 2 cm in un unico passaggio senza pericolo di screpolature. Nel caso in cui il prodotto si presenti troppo asciutto o secco, aggiungere poche gocce di acqua e miscelarlo. La superficie da stuccare deve essere pulita, asciutta ed esente da polvere e materiale incoerente. Applicare il prodotto con una spatola sulla parte da stuccare premendolo bene e livellandolo accuratamente in modo da evitare la carteggiatura; per lisciarlo usare la spatola inumidita con acqua. Se *Stucco Light* deve essere sovrapplicato con prodotti a solvente, attendere almeno 48 ore dall'applicazione.

ATTREZZI

Spatola inox.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

+5°C +30°C

VOCE DI CAPITOLATO

Stucco murale in pasta adatto per il riempimento di buchi e fessure in pareti all'interno, su superfici di varia natura come intonaco, calcestruzzo, legno e cartongesso in grossi spessori fino a 2 cm in un unico passaggio senza pericolo di screpolature.

AVVERTENZE

Per eseguire il lavoro a regola d'arte è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini. I dati di specifica sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni. Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.