

## CARATTERISTICHE

Pittura murale all'acqua per interno con elevata traspirabilità, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi, ideale per l'uso professionale, dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di supporto.

Le proprietà di adeguata distensione e bassa tendenza allo schizzo permettono applicazioni con attrezzi manuali o meccanici che assicurano una finitura di elevata omogeneità estetica e uniforme opacità.

Grazie alla sua qualità rappresenta la soluzione estetica e tecnica per le diverse esigenze di pitturazione con un buon livello di finitura; fornisce un film con bassa ritenzione della polvere e resistente allo strofinamento. È particolarmente traspirante così da evitare la condensa in ambienti sottoposti ad alta concentrazione di vapore acqueo quali cucine e bagni; assicura un'elevata capacità riempitiva e uniforme opacità anche su grandi superfici in ogni condizione di luce. Particolarmente adatta per applicazioni con rullo di lana.

## COMPOSIZIONE

Prodotto formulato con resine a base di acetato di vinile/acrilato in dispersione acquosa (APEO-free) ed inerti selezionati.

## PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

|                                      | Classe<br>EN13300       | Metodo            | Valore                                    |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Coprenza                             | 4 (10m <sup>2</sup> /l) | UNI EN ISO 6504-3 | < 95 %                                    |
| Brillantezza                         | Molto opaco             | UNI EN ISO 2813   | Gloss < 5                                 |
| Presa di sporco                      | Bassa                   | UNI 10792         | $\Delta L > 3$ e $\leq 9$                 |
| Resistenza alla spazzolatura a umido | 5                       | UNI EN ISO 11998  | $L_{diff} > 70 \mu$                       |
| Residuo secco in peso                |                         | Interno PF25      | 66-68 %                                   |
| Essiccazione                         |                         | Interno PF2       | Sovrapplicabile 4-6h<br>Completa 5 giorni |

## SPECIFICHE

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| Peso specifico | Interno PF3 | 1600-1700 g/l |
|----------------|-------------|---------------|

## STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

## COLORI

Bianco.

## IMPIEGO

È idonea per la decorazione con costi contenuti, di supporti diversi, nuovi o in fase di manutenzione, quali intonaci di varia composizione (cementizi, base calce, premiscelati, ...), calcestruzzo e fibrocemento, cartongesso, rasature in stucco e vecchie pitture e in tutti i casi dove si desidera una veloce ed economica manutenzione.

Nelle applicazioni a spruzzo assicurarsi che il supporto sia esente da polvere ed evitare un'eccessiva polverizzazione del prodotto regolando pressione, ugello e diluizione in modo da garantire che la pittura depositata bagni adeguatamente la superficie.

Per superfici soggette ad inquinamento biologico da muffe, aggiungere 2 litri di A10 ogni 14 litri di pittura.

Traspicap può essere utilizzato anche come pittura ombreggiante per serre e tunnel per proteggere le coltivazioni da radiazioni indesiderate. Può essere applicato su tutti i tipi di copertura, rigidi (acrilico, polycarbonato, pvc, vetro) e non (polietilene). Per questo utilizzo, il rapporto di diluizione sarà dal 250 al 400% in volume con acqua e

la resa sarà da 35 a 70m<sup>2</sup>/l in funzione della diluizione fatta e dalla schermatura voluta.

## ATTREZZI

Rullo, Pennello, Spruzzo.

## DILUIZIONE

Rullo, Pennello: 20-35% con acqua in volume.  
Spruzzo Airless: 0-10% con acqua in volume.

## RESA

6-8 m<sup>2</sup>/l per strato

## TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

+5°C +30°C

## SISTEMA DI PITTURAZIONE

**Intonaci cementizi, di malta bastarda, nuovi e vecchi, pitture lavabili esenti da muffa**

1. Asportare tracce di polvere, eseguire eventuali stuccature con *Stucco Light*
2. Su supporto asciutto applicare due strati di *Traspicap* a distanza di 4-6h uno dall'altro.

**Intonaci a base di calce idraulica, cemento armato, prefabbricati in cemento, rasature in gesso, rasature a stucco, cartongesso, pitture a tempera e altri supporti fortemente assorbenti**

Far precedere uno strato di *Acrilifix* diluito 1:5 con acqua, o *Coprisol* e procedere come al punto 2.

## VOCE DI CAPITOLATO AVVERTENZE

Idropittura traspirante per interno a base di resine sintetiche con residuo solido 70%, da applicare con consumo medio di 280 ml/m<sup>2</sup>.

Per eseguire il lavoro a regola d'arte è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini.

I dati di specifica sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni.

Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.