SCHEDA TECNICA

UNIFIX FINE

Fondo uniformante e di collegamento per esterno e interno

CARATTERISTICHE

Fondo murale ruvido per esterno e interno formulato con resine in dispersione acquosa e inerti di varia granulometria. E' idoneo sia per uniformare superfici diverse sia come fondo di collegamento tra vecchie pitture sintetiche e pitture minerali a base calce e silicato.

COMPOSIZIONE

Prodotto APEO-free formulato con resine a base di acetato di vinile/acrilato in dispersione acquosa ed inerti selezionati.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

	Metodo	Valore
Coprenza		BUONA
Residuo secco in peso	Interno PF25	79-83%
Adesione (supporti edili)	Interno PF16	OTTIMA
Essiccazione	Interno PF2	Sovrapplicabile 5h Completa 5 giorni
Peso specifico	Interno PF3	1600 - 1700 g/l

SPECIFICHE

STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

COLORI

Bianco.

IMPIEGO

Si utilizza come fondo di collegamento tra pitture sintetiche e finiture minerali a base di silicato; inoltre può essere utilizzato in uno o più strati, diluito con acqua, per eguagliare superfici che presentano diversi tipi di intonaco, nuovi o trattati con vecchie pitture, o per rendere ruvide superfici lisce di supporti diversi quali cartongesso, rasature a stucco o gesso. La superficie da trattare deve essere asciutta e solida (esente da parti friabili o in fase di distacco). Se la superficie è friabile consolidarla con *Murisol* o *Murisol W*.

ATTREZZI

Rullo, Pennello.

DILUIZIONE

10-20% in peso con acqua.
Se usato come fondo di collegamento per pitture minerali, diluire al 10% in peso con *Silicap Fix*.

RESA

3,8-4,2 m^2/kg

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

+5°C +30°C

VOCE DI CAPITOLATO

Pittura di fondo pigmentata uniformante, con granulometria 0,06-0,2 mm, idonea per intonaci vari e vecchie pitture da applicarsi con un consumo medio di 250 g/m^2.

AVVERTENZE

Per eseguire il lavoro a regola d'arte è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini. I dati di specifica sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni. Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.

CAP ARREGHINI SpA 30026 PORTOGRUARO/VE Viale Pordenone, 80 Tel.0421 278111 Fax 0421 75498/ 0421 278115
Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001