

ХАРАКТЕРИСТИКИ Стенен, грапав грунд за вътрешна и външна употреба, съставен от смоли във водна дисперсия и инертни материали с различен размер на частиците. Подходящ е за изравняване на различни повърхности, като свързващ грунд между повърхнини със старо синтетично покритие и минерални бои на силикатна основа.

СЪСТАВ Продуктът е свободен от алкилфенолетоксилати (APEO – free) съставен от смоли на база винил/акрил ацетат във водна дисперсия и подобрени инертни вещества.

СВОЙСТВА

	Метод	Стойност
Покривност	Вътрешен	ДОБРА
Адхезия върху строителни повърхности	Вътрешен	ОТЛИЧНА
Плътност	ISO 2811-1	1600-1700 g/l
Съхнене	Вътрешен PF2	Повторно 5h; Изцяло 24h
Суха маса в тегло	Вътрешен PF25	72-78%

СЪХРАНЕНИЕ Годност на продукта - 1 година, при съхранение в оригиналните опаковки и при температура от +5°C до +30°C.

ОЦВЕТАВАНЕ Бял.

УПОТРЕБА Използва се като свързващ грунд между синтетични бои и минерални покрития на силикатна основа; също така може да се използва в един или повече слоя, разреден с вода, за уеднаквяване на повърхнини с различен тип замазка, нови или покрити със стара боя, или за да направи груби гладки повърхнини с различна основа, като гипсокартон, циментови или гипсови мазилки. Обработваните повърхности трябва да бъдат сухи и здрави (свободни от откъртени парчета или в насипно състояние части от мазилката). Ако повърхността е ронлива да се заздравя с *Murisol* или *Murisol W*.

СРЕДСТВА Мече, Четка.

РАЗРЕЖДАНЕ 10-20% в тегло с вода.

РАЗХОД 3,8-4,2 m²/kg
ТЕМПЕРАТУРА +5°C +30°C
ПРИ НАНАСЯНЕ

ОБЩО ОПИСАНИЕ Заглаждащ цветен грунд, с размер на частиците от 0,06-0,2mm, подходящ за различни мазилки и стара боя трябва да се прилагат със средна консумация 250 g/m².

ПРЕПОРЪКИ За правилното използване на продукта е необходимо да се спазват указанията за подготовка на повърхностите, посочени в инструкциите за начина на прилагане на CAP Arreghini. Данните посочени в спецификацията и техническата схема са определени при температура от +23°C и влажност на околната среда от 65%. При други условия на работа, данните и сроковете между отделните операции търпят промени. Техническата информация има приблизителен характер. Поради огромното разнообразие от повърхности и условия на приложение, е препоръчително да се провери годността на продукта и неговата ефективност чрез тестване при конкретна реализация.