

ХАРАКТЕРИСТИКИ Грунт для стен, свободный от алкилфенолэтоксилатов (APEO free), пластификаторов и коалесцирующих сформулирован с акриловыми смолами в водной дисперсии по специальной технологии, что позволяет образование пленки, что обеспечивает безопасную адгезию с различными типами поверхностей с изоляционными и консолидационными потенциалами. Гарантирует поглощение и следовательно, равномерное покрытие и отличную адгезию для последующих покрытий. В основном предназначено для наружных применений.

СОСТАВ Содержит акриловые смолы в водной дисперсии, не содержит АЛКИЛФЕНОЛЫ этоксилатами (APEO free), пластификаторов и коалесцирующие..

СВОЙСТВА СУХОЙ ФИЛЬМЫ

		Метод определения
Диффузия водяного пара	ОТЛИЧНАЯ	
Сцепление на строительных материалах	ХОРОШАЯ	Внутренний PF16
Вес сухого остатка	11-15%;	Внутренний PF25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		Метод определения
Плотность	950–1050 г/л	Внутренний PF3
Высыхание	Второй слой 5-8ч;	Внутренний PF2

ХРАНЕНИЕ Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре от +5° С до + 30° С.

ЦВЕТА Бесцветная.

ПРИМЕНЕНИЕ Непосредственно в качестве профилактического покрытия на старые краски, щелочные субстраты, такие как пластыри с различными составами (цемент, известь, обезжиренное покрытие для бетона), и фиброцемент в одном покрытии. Перекрываемый акриловыми и эластомерными вододисперсионными красками линии K81 и FASADECAP.

ИНСТРУМЕНТЫ Валик, Кисть, Распылитель.

РАЗБАВЛЕНИЕ Готов к использованию

РАСХОД 8-10 м²/л на слой

**ТЕМПЕРАТУРА
НАНЕСЕНИЯ** От +5°С до +30°С

СТАТЬЯ ИЗ Бесцветная грунтовка для стены, на основе акриловой смолы в водной дисперсии для использования с средним расходом 110 мл/м².

ТЕХЗАДАНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные свойства материала измерялись при + 23°C при относительной влажности 65%. В других условиях свойства материала и временные промежутки между одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно проверить пригодность данного материала к применению в каждом конкретном случае.