

EIGENSCHAFTEN

Mit Wasser verdünnbare Anstrichfarbe, wasserabweisend und angemessen atmungsaktiv, leicht aufzutragen. Sie ist dank der guten Kompatibilität, Haftungseigenschaften, Füllvermögen und Deckkraft auf verschiedenen Untergründen ideal für den professionellen Gebrauch.

Ihre Qualität gewährleistet einen guten Schutz und Farbbeständigkeit im Freien. Das darin enthaltene Quarzpulver füllt den Untergrund auf und sorgt für einen kompakten und gleichmäßigen Schlussanstrich. Die hohe Opazität garantiert eine angemessene Abdeckung der Unebenheiten im Putz und in den Farben mit einem Reflexionsindex von >25 eignet sich das Produkt daher auch für das Streichen und Instandsetzen von Wärmedämmsystemen.

WASSERFESTIGKEIT

Das Produkt trocknet und polymerisiert unter optimalen Bedingungen (+15 +30°C bei Feuchtigkeit des Untergrunds <10% und relativer Luftfeuchtigkeit <75%) vollständig in 10 Tagen.

Wenn der Anstrich vor dem vollständigen Trocknen einer Auswaschung durch Regenwasser oder Kondenswasser (bei Nebel oder Feuchtigkeit über 85%) ausgesetzt wird, können sich mehr oder weniger ausgedehnte, halbgänzende Läufer bilden. Diese vorübergehende Erscheinung beeinflusst die Beständigkeit des Produkts nicht und wird durch das Waschen mit Wasser oder durch den natürlichen Kontakt mit Regen und Sonne eliminiert.

**ZUSAMMEN-
SETZUNG**

Produkt formuliert mit Styrol-Acryl-Harzen in wässriger Dispersion und ausgewählten Zuschlagstoffen.

**PRODUKTEI-
GENSCHAFT
MERKMALE**

	Klasse EN1062	Methode	Wert
Glanz	Sehr matt	UNI EN ISO 2813	Gloss < 5
Schmutzaufnahme	Niedrig	UNI 10792	$\Delta L < 3$
Deckvermögen	3 (10m ² /l)	UNI EN ISO 6504-3	$\geq 95 \text{ e } < 98$
Nassabriebbe- ständigkeit	1	UNI EN ISO 11998	$L_{dft} < 5 \mu$
Trockenrückstand in Gewicht		Innen PF25	64-68 %
Dichte		Innen PF3	1400–1600 g/l
Trocknung		Innen PF2	Überstreichbar 4- 6Std.; Komplet 18Std.
Deckvermögen (Weiss)		Innen PF11	> 95

**TECHNISCHE
DATEN****LAGERUNG**

Das Produkt ist 1 Jahr haltbar, wenn es im Originalbehälter bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C gelagert wird.

FARBE

Weiss.

Die Farbpalette kann mit den Tonalitäten der Farbkarte Area 115, Spazio 100 und Tucano erweitert werden. Die Farben können mit dem System Arreghini Colors 16 realisiert werden. Zwischen einer Produktion und der nächsten kann sich die Farbe leicht ändern, deshalb muss die Arbeit mit derselben Produktion fertiggestellt werden.

ANWENDUNG

Geeignet zur Verschönerung und zum Schutz vor Witterungseinflüssen, auch bei kräftigen Farben, von neuen oder instandzusetzenden Erzeugnissen mit alkalischem Untergrund wie, Putz unterschiedlicher Zusammensetzung (Zement, Kalkbasis, Fertigputz, wärmedämmender Ausgleichsstuck), Beton, Faserzement und alte Anstriche in ländlicher, maritimer oder industrieller Umgebung. Obwohl das Produkt mit Beton und Stahlbeton kompatibel ist, garantiert es einen guten, aber nicht spezifischen Schutz. Auf Oberflächen im Freien, die von biologischen Verunreinigungen wie Schimmel, Algen und Moos betroffen sind, pro 14 Liter Farbe 350 ml B25 hinzufügen.

WERKZEUGE

Rolle, Pinsel.

VERDÜNNUNG

15-30% in Volumen mit Wasser.

ERGIEBIGKEIT

8-10 m²/l pro Schicht, je nach Art der Anwendung.

ANWENDUNGS- TEMPERATUR

+5°C +30°C

ANSTRICH- SYSTEM

Neue Oberflächen aus Zementmörtel, Kalkzementmörtel, Stahlbeton, Betonfertigteile

1. 1 Mit dem Hochdruckreiniger jede Verunreinigung wie, Schmutz, Moos, Schimmel, Trennmittel entfernen;
- 1.2 Auf die trockene Oberfläche eine Schicht *Murisol* oder *Murisol W* auftragen;
1. 3 Nach 5-8 Std. zwei Schichten *Esterno Quarzo* im Abstand von 4-6 Std. auftragen.

Instandhaltung auf alten Anstrichen

- 2.1. Mit Bürsten und Schabern die abblätternde Farbe, Ausblühungen oder anderes loses oder abbröckelndes Material entfernen und mit dem Hochdruckreiniger waschen;
- 2.2 Eventuell fehlende Stellen im Putz mit K29 ausbessern, wenn es sich um kleine Ausbesserungsarbeiten handelt; andernfalls für große Stellen 50 oder 501 verwenden;
- 2.3 Nach 24 Std., wenn man K29 oder nach 7 Tagen, wenn man 50 oder 501 verwendet, eine Schicht *Murisol* oder *Murisol W* auftragen;
- 2.4 Nach 5-8 Std. zwei Schichten *Esterno Quarzo* im Abstand von 4-6Std. auftragen.

Instandhaltung auf alten von Schimmel befallenen Anstrichen

- 3.1 Die Oberfläche wie unter den Punkten 2.1 – 2.2 beschrieben vorbereiten;
- 3.2 Die Oberfläche mit B1 behandeln;
- 3.3 Nach 4-6 Stunden eine Schicht *Murisol* oder *Murisol W* auftragen;
- 3.4 Nach 5-8 Stunden zwei Schichten *Esterno Quarzo* unter Zugabe von 350ml B25 pro 14 Liter Farbe auftragen.

Instandhaltung auf dickschichtigen Beschichtungen

- 4.1 Mit Bürsten und Schabern die alte, abblätternde Farbe, Ausblühungen oder anderes loses oder abbröckelndes Material entfernen und mit dem Hochdruckreiniger waschen;
- 4.2 Eventuell fehlende Teile der Beschichtung sanieren und wie unter Punkt 2.1 und folgende weiterfahren.

EINTRAG IM PRODUKT- VERZEICHNIS

Aussenfarbe mit Styrol-Acryl-Harzen in wässriger Dispersion und Quarzpulver, wird auf die mit dem entsprechenden Primer vorbehandelte Oberfläche mit einem Verbrauch von circa 220 ml/m² aufgetragen.

HINWEISE

Für eine fachmännische Ausführung der Arbeit müssen unbedingt die Anweisungen für die Vorbereitung der Oberfläche befolgt werden, die im Book CAP Arreghini enthalten sind.

Die spezifischen Daten wurden bei +23°C, mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% bestimmt. Unter anderen Bedingungen ändern sich die Daten und folglich auch die Zeiten zwischen den verschiedenen Vorgängen.

Die enthaltenen technischen Informationen stellen nur Richtwerte dar. Aufgrund der großen Vielfalt der Untergründe und Anwendungsbedingungen empfiehlt es sich, die Gebrauchstauglichkeit und die Wirksamkeit des Produkts durch Proben auf dem zu behandelnden Untergrund zu überprüfen.