

EIGENSCHAFTEN

Hoch waschbare Wandfarbe für den Innen- und Außenbereich.

Er zeichnet sich durch Elastizität, mechanische Festigkeit und Verschleißfestigkeit aus. Er haftet gut auf verschiedenen Untergründen, ist wasserundurchlässig und füllkraftstark. Er sorgt für Gleichmäßigkeit und Deckkraft.

Im Außenbereich bietet er einen hervorragenden Schutz vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlen, geringe Vergilbung und hohe Farbstabilität, auch bei starker Sonneneinstrahlung und rauen Klimabedingungen.

Es ist leicht aufzutragen, trocknet schnell und neigt kaum zum Verlaufen, sodass es für den professionellen Einsatz geeignet ist.

Dank geringer Schmutzaufnahme, niedrigem VOC-Gehalt und Beständigkeit gegen Reinigung mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln (maximale Beständigkeit 10 Tage nach dem Auftragen) erfüllt das Produkt die Anforderungen der Verordnung 852/2004/EG für Umgebungen, in denen hohe Hygienestandards eingehalten werden müssen, oder für Räume, die für die Verarbeitung und/oder Lagerung von Lebensmitteln genutzt werden, gemäß den Angaben der Norm UNI 11021:2002 und den entsprechenden Prüfberichten in Übereinstimmung mit dem HACCP-Protokoll.

Es erfüllt die Anforderungen von **Indoor Air Comfort Gold** und **Klasse A „+“** (Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen) gemäß dem entsprechenden Prüfbericht.

WASSERBESTÄNDIGKEIT

Das Produkt trocknet und polymerisiert vollständig in 4-5 Tagen unter optimalen Bedingungen (+15 +30 °C mit einer Untergrundfeuchtigkeit von <10 % und einer relativen Luftfeuchtigkeit von <65 %).

Das Produkt nach mindestens 4-5 Tagen Stabilisierung in Betrieb nehmen, um vor der vollständigen Polymerisation den Kontakt mit Regenwasser oder Kondenswasser (bei Nebel oder einer Luftfeuchtigkeit von über 85 %) zu vermeiden.

ZUSAMMENSETZUNG

Auf Basis von Vinylharz in wässriger Dispersion.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	Klasse EN 13300	Methode	Wert
Deckkraft	2 (7 m ² /l)	UNI EN ISO 6504-3	≥ 98 und < 99,5 %
Schmutzaufnahme	Sehr gering	UNI 10792	ΔL ≤ 3
Glanz	Matt	EN ISO 2813	Glanz < 10
Beständigkeit gegen Nassbürsten	1	UNI EN ISO 11998	L _{dft} < 5 μ
Trockengewichtsrückstand		Innen PF25	56 -60 %
Haftung Trocknung		Innen PF16 Innenbereich PF2	AUSGEZEICHNET Überstreichbar nach 4-6 Stunden; vollständig nach 5 Tagen

SPEZIFIKATIONEN	Spezifisches Gewicht	Innen PF3	1200–1550 g/l, je nach Farbe
	Glanz	Innenbereich PF6	5 - 10
LAGERUNG	Das Produkt ist bei Lagerung in den Originalbehältern bei einer Temperatur zwischen +5 °C und +30 °C 1 Jahr haltbar.		
FARBEN	Weiß. Die Farbpalette kann um die Farbtöne der Farbkarten Area 115, Spazio 100, Tintoretto, Tucano, RAL K7, NCS, Archipalette und Urban Habitat erweitert werden. Die Farben können mit dem System Arreghini Colors 16 hergestellt werden. Zwischen den einzelnen Produktionschargen kann es zu leichten Farbabweichungen kommen, daher ist es notwendig, die Arbeiten mit derselben Produktionscharge abzuschließen.		
VERWENDUNG	Das Produkt eignet sich für die Dekoration und den Schutz vor Witterungseinflüssen, auch mit intensiven Farbtönen, von neuen oder zu wartenden Wanduntergründen, wie Putzen verschiedener Zusammensetzung (Zementputze, Kalkputze, Fertigputze, Spachtelmassen für Wärmedämmverbundsysteme), Beton und Faserzement in ländlicher, maritimer oder industrieller Umgebung. Das Produkt ist nicht für Anwendungen auf gestapelten Bauwerken geeignet. Bei Gips- oder Stuckspachtelmassen ist die Eignung des Anwendungszyklus zu prüfen. Bei Außenflächen, die biologischer Verschmutzung durch Schimmel, Algen und Moos ausgesetzt sind, fügen Sie 350 ml Additiv B25 pro 14 Liter Farbe hinzu. Die Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen.		
WERKZEUGE	Rolle, Pinsel, Sprühgerät.		
VERDÜNNUNG	0-10 % des Volumens mit Wasser.		
ERgiebigkeit	7-9 m ² /l pro Schicht		
ANWENDUNGSTEMPERATUR	+5 °C +30 °C		
ANSTRICH-SYSTEM	AUSSEN Neue Oberflächen aus Zementputz, vorgemischten Putzen, Bastardmörtelputz, Stahlbeton, Betonfertigteilen 1. Mit einem Hochdruckreiniger von allen Verunreinigungen wie Schmutz, Schimmel, Algen, Moos und Trennmitteln befreien. 2. Bei biologischer Verschmutzung durch Schimmel, Algen oder Moos mit B1 behandeln. 3. Nach 4-6 Stunden eine Schicht <i>Murisol</i> oder <i>Murisol W</i> auftragen. 4. Nach 5-8 Stunden zwei Schichten <i>K81 Topcap Opaco</i> im Abstand von 4-6 Stunden auftragen. Instandhaltung alter Anstriche A. Lösende Farbe, Ausblühungen oder andere lose Rückstände oder bröckelndes Material mit Bürsten und Schabern entfernen und mit einem Hochdruckreiniger abwaschen; B. Fehlende Putzstellen mit K29 ausbessern, wenn es sich um kleine Ausbesserungen handelt; bei größeren Flächen 50 oder 501 verwenden; C. Nach 24 Stunden bei Verwendung von K29 oder 14 Tagen bei Verwendung von 50 oder 501 mit B1 behandeln, wenn biologische Verunreinigungen durch Schimmel, Algen oder Moos vorhanden sind; anschließend wie unter den Punkten 3 und 4 beschrieben vorgehen.		

INNEN

Neue Oberflächen aus Zementputz, Fertigputz, Bastardputz, Stahlbeton, Betonfertigteilen

5. Von Schmutz und Staub reinigen;
6. Bei biologischer Verschmutzung durch Schimmel, Algen oder Moos mit *B1* behandeln.
7. Nach 4-6 Stunden zwei Schichten *K81 Topcap Opaco* im Abstand von 4-6 Stunden auftragen.
Hinweis: Bei leuchtenden Farbtönen mit begrenzter Deckkraft empfiehlt es sich, als erste Schicht *Ecolora Absolutecap* in einer ähnlichen Farbe aufzutragen.

Gipskartonplatten und Spachtelarbeiten mit Stuccocap

8. Von Schmutz und Staub reinigen.
9. Eine Schicht *Acrilifix* auftragen, die zu 500-600 % des Volumens mit Wasser verdünnt ist.
10. Nach 5-8 Stunden zwei Schichten *K81 Topcap Opaco* im Abstand von 4-6 Stunden auftragen.
Hinweis: Bei leuchtenden Farbtönen mit begrenzter Deckkraft empfiehlt es sich, als erste Schicht *Ecolora Absolutecap* in einer ähnlichen Farbe aufzutragen.

Instandhaltung alter Anstriche

- D. Lösende Farbe, Ausblühungen oder andere lose Rückstände oder bröckelndes Material mit Bürsten und Schabern entfernen und mit einem Hochdruckreiniger abwaschen.
- E. Füllen Sie fehlende Putzstellen oder Risse mit Stucco Light auf.
- F. Nach 30-60 Minuten wie unter Punkt 6 und 7 beschrieben vorgehen.

PUNKT DER LEISTUNGSBESCHREIBUNG

UV-beständiger Lack auf Basis von Vinylharz in wässriger Dispersion mit 58 % Feststoffanteil, der zum Schutz neuer oder in der Wartungsphase befindlicher Bauwerke auf mineralischen Untergründen wie Putzen verschiedener Zusammensetzung, Beton und Faserzement in ländlicher, maritimer oder industrieller Umgebung mit einem durchschnittlichen Gesamtverbrauch von 250 ml/m² verwendet wird. Erfüllt die Anforderungen der Verordnung 852/2004/EG.

HINWEISE

Um die Arbeiten fachgerecht auszuführen, müssen die Anweisungen zur Vorbereitung der Oberfläche in den CAP Arreghini-Handbüchern befolgt werden. Die Spezifikationsdaten wurden bei +23 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 % ermittelt. Unter anderen Bedingungen können die Daten und die Zeiten zwischen den einzelnen Arbeitsschritten variieren. Die enthaltenen technischen Informationen sind unverbindlich. Aufgrund der enormen Vielfalt an Untergründen und Anwendungsbedingungen wird empfohlen, die Eignung des Produkts für den jeweiligen Einsatzzweck und seine Wirksamkeit durch Tests am konkreten Objekt zu überprüfen.