

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водорастворимая краска, водонепроницаемая и достаточно дышащая. Легко наносится, идеальна для профессионального использования, поскольку обладает высокой степенью совместимости, адгезии и обрабатываемости на разных типах поверхностей. Предназначена для использования внутри помещений, матовая, без запаха, полуглянцевая. Изготовлена на основе водной эмульсии акриловых смол с добавлением мягко-металлизованных пигментов, благодаря которым создается изменчивая и приятная для глаза игра света и отраженных цветов. Пригодна для создания мягких на ощупь и текстурированных декоративных покрытий. Высокое качество краски обеспечивает отличные защитные свойства и идеальную поверхность – прочную, эластичную и устойчивую к различным загрязнениям плёнку, очистку которой можно производить с помощью обычных моющих средств. Поскольку краска не имеет запаха, ее применение особо рекомендовано в помещениях с малой проветриваемостью. Краска изготовлена из специально подобранного сырья, обеспечивающего низкий уровень воздействия и минимальную степень загрязнения окружающей среды, что обеспечивает безопасность для здоровья людей, работающих с ней и проживающих в окрашенных ею помещениях.

СОСТАВ

На основе акриловых смол в водной дисперсии, отборных инертных материалов и перламутровых пигментов.

СВОЙСТВА СУХОЙ ФИЛЬМЫ

ДИФфуЗИЯ ВОДЯНОГО ПАРА	ХОРОШАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ К УДАРАМ	ОТЛИЧНАЯ
ЗАГРЯЗНЯЕМОСТЬ	НИЗКАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ К МОКРОЙ УБОРКЕ	ОТЛИЧНАЯ
ВЕС СУХОГО ОСТАТКА	Бронза: 35-39% Серебро: 34-38%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1010–1110 г./лтр.
ДИФфуЗИЯ ВОДЯНОГО ПАРА	Второй слой: 5-8ч, Полная 24ч. Время для отличной устойчивостью к мойке 5 дней

ХРАНЕНИЕ

Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре от +5° С до + 30° С.

ЦВЕТА

Бронза и Серебро.
Диапазон оттенков может быть расширен в оттенках соответствующего каталога. Оттенки могут быть достигнуты с системой Arreghini Colors 16. Между одним производством и другим оттенок может немного отличаться, поэтому важно, закончить работу с той же партией что и начинали.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендовано в качестве отделочного материала для создания богатого декоративного эффекта как в общественных, так и в частных помещениях. Материал следует наносить на выровненную, совершенно гладкую поверхность. Эффект Texture зависит от опыта мастера и количества нанесенного материала, вследствие чего выкрасы имеют лишь ориентировочное значение. Перед началом работы рекомендуется сделать пробный выкрас на демонстрационной панели. Для получения однородной поверхности необходимо, чтобы финишную отделку выполнял один и тот же человек одним и тем же инструментом, нанося материал мокрым по

мокрому, без перерывов на всю стену. За 2 минуты до и через 2 минуты после колерования материала пигментами *Arreghini Colors 16* его следует перемешать миксером. Очистка инструментов производится водой сразу по окончании работы.

ИНСТРУМЕНТЫ

Валик, кисть, шпатель, кельма, распылитель

РАЗБАВЛЕНИЕ

До 10% в объеме с водой.

РАСХОД

9-11 м²/л/т на слой

**ТЕМПЕРАТУРА
НАНЕСЕНИЯ**

От +5°C до +30°C

**СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ**

При работе по бетону, различным штукатуркам (новым или ранее окрашенным, шероховатым и неровным поверхностям) окрашиваемую поверхность следует зачистить, удалить возможные непрочные участки и выровнять ее с помощью шпатлевки *Stucco Jolli* или *Stuccocap*. На деревянную поверхность нанести колерованную грунтовку *Opakite* или *Opakite W* и обработать ее наждачной бумагой. На металлические поверхности нанести слой *Chromocap* или *Chromocap W*

На поверхности, обработанные вышеописанным образом, и на гипсокартон

1. Нанести короткошерстным валиком один слой *Ecolora Absolutecap*, разбавленного водой на 5-10% по объему.

2. Через 5-8 часов нанести *Mineral Sensation* шпателем или кельмой из нержавеющей стали, закрывая поверхность не полностью, а в шахматном порядке. Таким образом дойдя выбранный участок до конца, продолжаем заполнять оставшуюся не закрытую поверхность.

3. Через 4-6 часов нанести второй слой готового к применению *Mineral Sensation* шпателем или кельмой из нержавеющей стали. Закрывая всю поверхность сразу.

**СТАТЬЯ ИЗ
ТЕХЗАДАНИЯ**

Водно-дисперсионная акриловая краска для внутренних работ, обеспечивающая отделку с металлизированным эффектом, стойкую к мокрой уборке; наносится в два слоя при среднем расходе 0,2 л/м² на выровненные поверхности, предварительно обработанные в один слой *Absolutecap*.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные свойства материала замерялись при + 23°C при относительной влажности 65%. В других условиях свойства материала и временные промежутки между одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно проверить пригодность данного материала к применению в каждом конкретном случае.