

CARATTERISTICHE

Idropittura opaca per interni di alta qualità che riduce l'effetto-scrittura soprattutto in colori intensi e conferisce alla superficie una elevata resistenza all'abrasione a umido. *Ecolora Absolutecap Antigraffio* assicura una finitura caratterizzata da elevata omogeneità estetica ed opacità. Resiste al lavaggio con disinfettanti. È una pittura a basso impatto ambientale con ridotto inquinamento, formulata con emissioni prossime allo zero in modo da preservare il benessere degli utilizzatori e delle persone che vivono nell'ambiente.

COMPOSIZIONE

Prodotto APEO-free formulato con resine stirolo-acriliche in dispersione acquosa ed inerti selezionati.

PROPRIETA' DEL PRODOTTO

	Classe EN 13300	Metodo	Valore
Residuo secco in peso		Interno PF25	38 ± 2%
Resistenza alla spazzolatura a umido	1	UNI EN ISO 11998	$L_{dft} < 5 \mu m$
Presa di sporco	Molto bassa	UNI 10792	$\Delta L \leq 3$
Sviluppo della massima resistenza antigraffio			5 giorni
Essiccazione		Interno PF2	Sovrapplicabile 3h Completa 5 giorni

SPECIFICHE

Peso specifico	Interno PF3	980 - 1080 g/l
Gloss	Interno PF6	< 5

STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

COLORI

Base Incolore.

La base Incolore non è un prodotto finito, va tinteggiata con Sistema AC 16 nella stessa tonalità utilizzata per la tinta *Ecolora Absolutecap* utilizzata come fondo.

La gamma delle tinte può essere ampliata nelle tonalità della relativa cartella. Le tinte sono realizzabili con il sistema *Arreghini Colors 16*. Tra una produzione e l'altra la tinta può risultare leggermente diversa, è quindi necessario terminare il lavoro con la stessa produzione. Il tipo di applicazione, lo spessore applicato e l'elevata opacità del prodotto potrebbero modificare leggermente la tinta del fondo. Si consiglia quindi una prova preventiva per valutare l'effetto estetico ottenuto.

IMPIEGO

Il prodotto è indicato come finitura di protezione in tinta di idropitture lavabili per interno colorate.

E' possibile utilizzare *Absolutecap Antigraffio Base Incolore* tale e quale come protettivo sopra *Ecolora Absolutecap* nelle tinte chiare preparate dalla base PHC. Verificare comunque preventivamente l'effetto cromatico risultante prima di realizzare il lavoro.

ATTREZZI

Rullo, Pennello

DILUIZIONE Pronto all'uso

RESA 9-11 m²/l in unico strato

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE +5°C +30 °C

SISTEMI DI PITTURAZIONE

1-Cartongesso, intonaci cementizi, intonaci di malta bastarda, di calce idraulica, rasature a stucco, cemento armato, prefabbricati in cemento nuovi e vecchie pitture lavabili esenti da muffa

Fondo

Asportare tracce di polvere, eseguire eventuali stuccature con *Stucco Light*. Su supporto asciutto applicare uno o più strati di *Ecolora Absolutecap* in tinta scelta dal campionario tinte *Ecolora Absolutecap*. Gli strati di *Ecolora Absolutecap* da applicare dipendono dalla capacità coprente della tinta scelta e dal tipo di supporto.

Finitura

Dopo 3 ore applicare uno strato di *Ecolora Absolutecap Antigraffio* nella stessa tinta del fondo.

2-Manufatti in legno di specie diverse

Fondo

Levigare il legno prima con carta abrasiva grana 80 e poi con carta abrasiva grana 150. Applicare uno strato di *Opakite W*, con spessore pari a 100-120 µm bagnati. Dopo 6h spazzolare o carteggiare con carta grana 180 ed applicare uno o più strati di *Ecolora Absolutecap* in tinta.

Finitura

Procedere come applicazione descritta nel sistema 1.

3-Supporti nuovi di ferro zincato, alluminio, leghe leggere

Fondo

Pulire e sgrassare accuratamente il supporto con *Diluente Nitro NV 5000*. Carteggiare con carta grana 180 ed applicare uno o più strati *Ecolora Absolutecap* in tinta.

Finitura

Procedere come applicazione descritta nel sistema 1

4- Manutenzione di manufatti in metallo e plastica già verniciati

Fondo

Carteggiare con carta grana 180 ed applicare uno o più strati di *Ecolora Absolutecap* in tinta.

Finitura

Procedere come applicazione descritta nel sistema 1

5-Supporti in ferro nuovi**Fondo**

Pulire e sgrassare accuratamente il supporto con *Diluente Nitro NV 5000*. Su supporto asciutto applicare due strati di *Chromocap W* per uno spessore pari a 70 µm secchi attendendo 8 ore tra uno e l'altro. Dopo 6-8 ore applicare uno o più strati di *Ecolora Absolute cap* in tinta.

Finitura

Procedere come applicazione descritta nel sistema 1

**VOCE DI
CAPITOLATO**

Pittura murale lavabile opaca per interno a base di resine stirolo-acriliche in emulsione acquosa che riduce l'effetto scrittura soprattutto in colori intensi. Il prodotto è in classe 1 di resistenza alla spazzolatura a umido (EN 13300), molto opaco (EN 13300) e con bassa presa di sporco (UNI 10792). La pittura è indicata per interno come finitura di protezione di idropitture lavabili colorate con un consumo medio di 100 ml/m².

AVVERTENZE

Per eseguire il lavoro a regola d'arte è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini. I dati di specifica sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni. Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.