# Sil Matt Active

### Inea FASA DECAP

### Acryl-Siloxan-Außenfarbe, füllend, matt, schimmel- und algenabweisend

Schimmel- und Algenhemmende Innenfarbe auf Basis von Acryl-Siloxan-Harzen, die eine hohe Atmungsaktivität der Fassaden gewährleistet. Sie ist wasserabweisend und hoch diffusionsfähig. Dank ihrer Haftfähigkeit, Füllkraft und Deckkraft auf verschiedenen Untergründen ist sie ideal für den professionellen Einsatz.



- **WITTERUNGSBESTÄNDIG**
- > WASSERDAMPF-DIFFUSION
- **WASSERDICHT**
- ► MATTE OBERFLÄCHE
- **DECKKRAFT**



Matt Active

# Sil Matt Active

#### > ZUSAMMENSETZUNG

Produkt auf Basis von Acryl-Siloxan-Harzen in wässriger Dispersion, ausgewählten Füllstoffen und mit eingekapseltem Fungizid formuliert.

#### > FARBEN

Weiß. Die Farbpalette kann mit den Farbtönen der Farbkarte Tucano erweitert werden. Die Farben können mit dem System Arreghini Colors 16 hergestellt werden.

#### > EINSATZBEREICH

Geeignet zur Dekoration und zum Schutz vor Witterungseinflüssen, auch in intensiven Farbtönen, für neue oder instandgesetzte Objekte auf alkalischen Untergründen wie Putze verschiedener Zusammensetzung (Zementputze, Kalkputze, Fertigmischungen, Armierungsspachtel) und Faserzement in ländlicher, maritimer oder industrieller Umgebung. Obwohl kompatibel mit Zement und Beton,

bietet die hohe Diffusionsfähigkeit keinen zuverlässigen Schutz für diese Materialien.

#### ANWENDUNG

Werkzeuge: Pinsel, Rolle Temperatur: +5 °C bis +30 °C Ergiebigkeit: 8–10 m<sup>2</sup>/l pro Schicht

#### ➤ BESCHICHTUNGSSYSTEM

Neue Zementputze, Mischputze, feuchtigkeitsregulierende Putze:

- 1. Mit Hochdruckreiniger von allen Verunreinigungen wie Schmutz, Moos, Schimmel oder Betonzaubermitteln reinigen
- **2.** Auf trockenem Untergrund eine Schicht Murisol oder Murisol W auftragen
- **3.** Nach 5-8 h zwei Schichten Sil Matt Active auftragen, mit einem Abstand von 4-6 h zwischen den Schichten















8-10m<sup>2</sup>/l

4-6 h

15-30 %

15-30 %

+5°C+30°C +5°C+30°C



