

АКТИВАТОР OXIDCAP

Реактивный раствор для OXIDCAP FONDO

ХАРАКТЕРИСТИКИ Реактивный раствор для OXIDCAP FONDO.
Данный продукт вызывает окисление основания, создавая эффект металла, состаренного под воздействием атмосферных факторов.

СОСТАВ Раствор, содержащий соли с окисляющими свойствами.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА	Высыхание	ЗНАЧЕНИЕ Возможность нанесения следующего слоя: 4 ч Полное высыхание: 24 ч	МЕТОД Внутренние работы PF2
------------------------------	------------------	--	--

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Удельный вес	ЗНАЧЕНИЕ 975–1075 г/л	МЕТОД Внутренний PF3
---------------------------------------	---------------------	---------------------------------	-----------------------------------

ХРАНЕНИЕ Продукт сохраняет стабильность в течение 1 года при хранении в оригинальной таре при температуре от +5°C до +30°C .

ЦВЕТ Бесцветный.

ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВАТОР OXIDCAP следует наносить на хорошо высохшую грунтовку OXIDCAP FONDO и наносить кистью, распылителем или, при необходимости, губкой, регулируя толщину слоя для окисления металла до достижения желаемого результата. Эстетический эффект зависит от инструмента нанесения, количества слоев и количества использованного реагента, а также от времени контакта реагента с поверхностью. Рекомендуется провести предварительные испытания на демонстрационной панели, чтобы определить, как добиться желаемого эффекта.

**СИСТЕМА
ОКРАСКИ** Нанесите АКТИВАТОР OXIDCAP на грунтовку OXIDCAP FONDO, высохшую не менее чем за 12 часов. Работайте с раствором до достижения желаемого эффекта. Оставьте действовать. Примерно через час можно будет заметить изменение цвета поверхности. Можно выполнить только один проход АКТИВАТОРА или продолжить последующие нанесения с интервалом в 4 часа до достижения желаемого эстетического результата.

Окисленное покрытие необходимо защитить лаком для сохранения эффекта в неизменном виде.

Через 24 часа после последнего нанесения АКТИВАТОРА удалите излишки оксидной пудры щеткой и нанесите один или несколько слоев OXIDCAP FINITURA на OXIDCAP FONDO в зависимости от желаемой степени защиты.

Внимание:

Используйте перчатки и защитные очки.

Защитите поверхности, на которые не наносится АКТИВАТОР.

ИНСТРУМЕНТЫ Кисть, морская губка или распылитель из комплекта поставки

РАЗБАВЛЕНИЕ Готов к применению

РАСХОД 18–20 м²/л на один слой

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

АКТИВАТОР OXIDCAP

Реактивный раствор для OXIDCAP FONDO

Указанная производительность является ориентировочной и зависит от типа поверхности и количества наносимых слоев.

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ

+5 °C +30 °C

ПУНКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ПРЕДОСТЕРЕЖЕН ИЯ

Реактивный раствор, содержащий специальные соли, предназначенный для поверхностной обработки OXIDCAP FONDO с целью создания эффекта окисленной меди, с ориентировочным расходом 50 мл/м² .

Для качественного выполнения работ необходимо строго следовать инструкциям по подготовке поверхности, приведенным в справочниках Book CAP Arreghini.

Технические характеристики были определены при температуре +23°C , при относительной влажности воздуха 65%. В иных условиях данные и интервалы между операциями могут изменяться.

Приведенная техническая информация носит ориентировочный характер. Ввиду огромного разнообразия оснований и условий нанесения рекомендуется проверить пригодность продукта к применению и его эффективность путем проведения испытаний на конкретном объекте.