

OXIDCAP ДЛЯ ОТДЕЛКИ

Защитная краска для декоративных покрытий OXIDCAP

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акриловая краска, не желтеющая, разбавляемая водой, подходящая для защиты декоративного эффекта «медь» OXIDCAP FONDO, окисленная с помощью АКТИВАТОРА.

СОСТАВ

Продукт разработан на основе высококачественных акриловых смол.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД
СТОЙКОСТЬ К АБРАЗИИ	ХОРОШАЯ	
УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ	ХОРОШАЯ	
СТОЙКОСТЬ К МОЮЩЕЙ ОБРАБОТКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОЮЩИХ СРЕДСТВ	ХОРОШАЯ	
СТОЙКОСТЬ К ПЯТНАМ ОТ ПИЩЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ	ХОРОШАЯ	
СТОЙКОСТЬ К ПОЖЕЛТЕНИЮ	ХОРОШАЯ	
ВНЕШНИЙ ВИД ВЫСОХШЕЙ ПЛЕНКИ	БЛЕСК	
СОДЕРЖАНИЕ СУХИХ ВЕЩЕСТВ ПО МАССЕ	24-28 %	Внутреннее применение PF25
ВЫСЫХАНИЕ	Возможность нанесения следующего слоя через 12 ч Полное высыхание — 5 дней	Внутренние работы PF2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1000-1100 г/л	Внутренний PF3
БЛЕСК	>80	Внутреннее покрытие PF6

ХРАНЕНИЕ

Продукт следует хранить в оригинальной таре при температуре от +5 °C до +30°C , вдали от источников возгорания.

ЦВЕТА

Прозрачный, бесцветный

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для защиты декоративного эффекта «медь» OXIDCAP FONDO, окисленного с помощью АКТИВАТОРА.

ИНСТРУМЕНТЫ

Кисть, валик с коротким ворсом

РАЗБАВЛЕНИЕ

10 % по объему водой

РАСХОД

14-16 м²/л на слой

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ

+10 °C +30°C

OXIDCAP ДЛЯ ОТДЕЛКИ

Защитная краска для декоративных покрытий OXIDCAP

СИСТЕМА ОКРАСКИ

Через 24 часа после нанесения последнего слоя АКТИВАТОРА поверх OXIDCAP FONDO, когда достигнут эффект окисленной поверхности с желаемым эстетическим видом, аккуратно удалите щеткой излишки поверхностного оксидного порошка и приступайте к нанесению OXIDCAP FINITURA. Нанесите один или несколько слоев в зависимости от желаемой степени защиты.

Для обеспечения повышенной стойкости к истиранию и воздействию жидкостей OXIDCAP FINITURA можно использовать с добавлением 10 % по массе *отвердителя 1* (срок годности 2 часа при температуре 23°C относительной влажности 65 %).

Пункт ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Акриловая краска на водной основе для защиты декоративного покрытия OXIDCAP FONDO с эффектом окисленной меди в сочетании с АКТИВАТОРОМ, с содержанием твердых веществ 27%, устойчивая к истиранию, царапинам, мытью с использованием моющих средств и пищевых жидкостей; расход составляет в среднем 67 мл/м².

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Для качественного выполнения работ необходимо строго следовать инструкциям по подготовке поверхности, приведенным в справочниках Book CAP Arreghini, в цикле нанесения и в техническом паспорте.

Приведенная техническая информация носит ориентировочный характер. Рекомендуется адаптировать её к конкретным условиям применения. Технические характеристики и данные были определены при температуре +23°C, при относительной влажности воздуха 65%. В иных условиях данные и интервалы между операциями могут изменяться.

Наши рекомендации по применению продукта основаны на собственных наблюдениях и тщательных исследованиях. Кроме того, был учтен опыт, накопленный в ходе практического применения. Однако ввиду огромного разнообразия оснований и условий нанесения необходимо проверить пригодность продукта к применению и его эффективность путем проведения испытаний на конкретном объекте.