

OXIDCAP FINITURA

Vernice protettiva per decorativo OXIDCAP

CARATTERISTICHE Vernice acrilica, non ingiallente, idrodiluibile, adatta per la protezione del decorativo ad aspetto di rame OXIDCAP FONDO ossidato con OXIDCAP ATTIVATORE.

COMPOSIZIONE Prodotto formulato con pregiate resine acriliche.

PROPRIETA' DEL PRODOTTO	VALORE	METODO
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	BUONA	
RESISTENZA AL GRAFFIO	BUONA	
RESISTENZA AI LAVAGGI CON DETERSIVI	BUONA	
RESISTENZA ALLE MACCHIE DA LIQUIDI ALIMENTARI	BUONA	
RESISTENZA ALL' INGIALLIMENTO	BUONA	
ASPETTO SUPERFICIALE FILM ESSICCATO	SATINATO	
RESIDUO SECCO IN PESO	24-28%	Interno PF25

SPECIFICHE	VALORE	METODO
PESO SPECIFICO	1000-1100 g/l	Interno PF3
GLOSS	>80	Interno PF6
ESSICCAZIONE	Sovrapplicabile 12h Completa 5 giorni	Interno PF2

STOCCAGGIO Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +30°C, lontano da fonti di ignizione.

COLORI Trasparente incolore

IMPIEGO Si utilizza per la protezione del decorativo ad aspetto di rame OXIDCAP FONDO ossidato con OXIDCAP ATTIVATORE.

ATTREZZI Pennello, Rullo a pelo corto

DILUIZIONE 10% in volume con acqua

RESA 14-16 m²/l per strato

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE +10°C +30°C

SISTEMA DI PITTURAZIONE Dopo 24 ore dall'ultimo strato di OXIDCAP ATTIVATORE sopra OXIDCAP FONDO, quando si è ottenuto l'effetto di superficie ossidata con l'estetica desiderata, spazzolare delicatamente la polvere di ossido superficiale in eccesso e procedere con l'applicazione di OXIDCAP FINITURA. Applicare uno o più strati a seconda del grado di protezione che si desidera ottenere.

Per assicurare la maggiore resistenza all'abrasione ed ai liquidi OXIDCAP FINITURA può essere utilizzato catalizzato al 10% in peso con *Induritore 1* (POT LIFE Minimo 2 ore a 23°C 65%U.R).

VOCE DI CAPITOLATO Vernice acrilica in dispersione acquosa per la protezione del decorativo OXIDCAP FONDO ad effetto rame ossidato con OXIDCAP ATTIVATORE, con residuo solido 27%, resistente all'abrasione, al graffio, ai lavaggi con detersivi ed ai liquidi alimentari da utilizzare con consumo medio di 67 ml/m².

OXIDCAP FINITURA

Vernice protettiva per decorativo OXIDCAP

AVVERTENZE

Per eseguire il lavoro a regola d'arte è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini, nel ciclo applicativo e nella scheda tecnica.

Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. Si consiglia di adattare alle condizioni specifiche di impiego. I dati di specifica e le informazioni tecniche sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni.

I nostri consigli sull'uso del prodotto si basano su osservazioni ed accurate ricerche effettuate in proprio. Sono state inoltre tenute in considerazione le esperienze acquisite nell'applicazione pratica. Tuttavia, a causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, è indispensabile controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.