

OXIDCAP ГРУНТ

Декоративная отделка с эффектом окисленной меди

ХАРАКТЕРИСТИКИ OXIDCAP FONDO — это декоративное средство на водной основе, которое в сочетании со специальным АКТИВАТОРОМ позволяет получить поверхности с эффектом окисленной меди.

Конечный эффект достигается путем сначала нанесения OXIDCAP FONDO, содержащего металлическую пудру и создающего грунт, имитирующий медную основу, а затем окисления полученной поверхности с помощью АКТИВАТОРА — реактивного раствора, создающего эффект состаренной меди. Используя в качестве финишного слоя лак OXIDCAP FINITURA, можно остановить процесс окисления после достижения желаемого эффекта и защитить декоративное покрытие от всех веществ, способных привести к его разрушению.

СОСТАВ

«OXIDCAP FONDO» — это продукт, разработанный на основе стирол-акриловых смол в водной дисперсии, металлического порошка и специальных добавок.

**СВОЙСТВА
ПРОДУКТА**

	Класс EN13300	Метод	Значение
Содержание сухого остатка по массе		Внутренний PF25	45–49 %
Покрываемость	1 (10 м ² /л)	UNI EN ISO 6504-3	≥ 99,5
Блеск	Сатинированный	UNI EN ISO 2813	Глянец >10 и < 60
Высыхание		Внутренние поверхности PF2	Возможность нанесения следующего слоя через 3 часа Полное высыхание 5 дней
Удельный вес		Внутренний слой PF3	1350–1450 г/л

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Покрытие Внутреннее покрытие PF11 > 99,5

ХРАНЕНИЕ

Продукт сохраняет стабильность в течение 1 года при хранении в оригинальной таре при температуре от +5°C до +30°C .

ЦВЕТА

Медь

ПРИМЕНЕНИЕ

OXIDCAP FONDO используется для получения эффекта окисленной меди на внутренних поверхностях. Нанесение АКТИВАТОРА можно регулировать для достижения желаемого эстетического эффекта. Наконец, OXIDCAP FINITURA служит защитой декоративного слоя и может наноситься в несколько слоев в зависимости от требуемой степени стойкости. OXIDCAP FINITURA изменяет внешний вид основания, поэтому рекомендуется провести пробное нанесение, чтобы определить, как добиться наиболее желаемого результата.

ИНСТРУМЕНТЫ

Кисть, валик, распылитель.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Валик, кисть: 5–20 % по объему водой.

Безвоздушный распылитель: 0–10 % по объему с водой.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

OXIDCAP ГРУНТ

Декоративная отделка с эффектом окисленной меди

РАСХОД	14–16 м ² /л на слой
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	От +5 °C до +30 °C

СИСТЕМЫ ОКРАСКИ

Гипсокартон, цементные штукатурки, штукатурки из смешанного раствора, из гидравлической извести, шпаклевочные слои, железобетон, новые и старые моющиеся краски, не пораженные плесенью

**Грунто
вка** Удалите следы пыли, при необходимости зашпатлюйте поверхность с помощью *Stucco Light*. На сухую основу нанесите один слой *Acrilifix* или один слой *Ecolora Absolutecap*.

**Фини
шная
отделк
а** Через 3–4 часа нанести два слоя OXIDCAP FONDO с интервалом 3 часа между ними.

**Окисление
финишног
о слоя** Через 3 часа нанесите АКТИВАТОР с помощью кисти и губки в количествах и в соответствии с методикой нанесения, обеспечивающими желаемый эффект (см. техническое описание). Можно наносить несколько последовательных слоев АКТИВАТОРА до достижения желаемого эффекта.

Защита Через 24 часа после нанесения последнего слоя АКТИВАТОРА и после достижения эффекта окисленной поверхности с желаемым внешним видом аккуратно удалите излишки поверхностного оксидного порошка щеткой и приступите к нанесению OXIDCAP FINITURA. Нанесите один или несколько слоев в зависимости от желаемой степени защиты.

Пункт ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Декоративная краска для внутренних работ на основе стирол-акриловых смол в водной эмульсии и металлических порошков, предназначенная для нанесения на различные основания после соответствующей подготовки, со средним расходом 135 ^{мл/м²} для получения, в результате пассивации, вызванной OXIDCAP АКТИВАТОРОМ, эффекта окисленной меди.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕН ИЯ

Для качественного выполнения работ необходимо строго следовать инструкциям по подготовке поверхности, приведенным в справочниках Book CAP Arreghini. Технические характеристики были определены при температуре +23°C и относительной влажности воздуха 65%. В других условиях данные и интервалы между операциями могут изменяться. Приведенная техническая информация носит ориентировочный характер. Ввиду огромного разнообразия оснований и условий нанесения

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

OXIDCAP ГРУНТ

Декоративная отделка с эффектом окисленной меди

рекомендуется проверить пригодность продукта к применению и его эффективность путем проведения испытаний на конкретном объекте.