

CARATTERISTICHE

Impregnante antimuffa antitarlo per legno a base d'acqua, per uso interno ed esterno indicato per l'applicazione su legname posizionato fuori terra e non a contatto con l'acqua, per la protezione preventiva da insetti e termiti e funghi dell'azzurramento.

Ha dimostrato di fornire un'eccellente protezione ad ampio spettro contro i funghi dell'azzurramento, secondo le norme standard europee EN 152 e inoltre la protezione contro gli insetti secondo EN 46, EN 118, EN 84 / EN 73.

COMPOSIZIONE

Prodotto a base resina sintetica in emulsione, IPBC, Cipermetrina, Propiconazolo.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

	VALORE	METODO
PROTEZIONE CONTRO LE MUFFE	OTTIMA	
PROTEZIONE CONTRO GLI INSETTI	OTTIMA	
RESIDUO SECCO IN PESO	5-7%	Interno PF25
ESSICCAZIONE	Sovrapplicabile 24h (23°C 60% u.r.)	Interno PF2

SPECIFICHE

	VALORE	METODO
PESO SPECIFICO	950-1050 g/l	Interno PF3

STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +25°C.

COLORI

Incolore. La gamma delle tinte può essere ampliata nelle tonalità della cartella Classic W. Si consiglia di controllare la tinta con prove preliminari prima dell'applicazione, poiché il colore originale di ogni tipo di legno produce una diversa tonalità finale. La tinta tra una produzione e l'altra può essere leggermente diversa, è quindi necessario terminare un lavoro con la stessa produzione.

IMPIEGO

Per uso professionale.

Esempi di articoli da trattare: finestre, porte esterne, rivestimenti, cornicioni, recinzioni, posti auto coperti, ecc.

Mescolare accuratamente prima dell'uso. Durante l'applicazione l'umidità del legno non deve superare il 18% e la superficie del manufatto deve essere pulita e asciutta. Durante l'applicazione e l'essiccazione, la temperatura deve essere superiore a 5°C e l'umidità relativa deve essere inferiore all'80%.

Coprire il terreno con un foglio di plastica durante l'applicazione all'aperto. Non applicare dove il prodotto durante l'applicazione può raggiungere le acque superficiali. Il prodotto migliora le proprietà di adesione per il successivo rivestimento superficiale.

ATTREZZI

Pennello, Rullo.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

RESA

5 m²/l (consumo 200 ml/m²)

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

+10°C +30°C

SISTEMA DI PITTURAZIONE

Protezione di serramenti, travi, perline, verniciatura professionale

Sistema 1

- 1.1 Levigare il legno con carta grana 180-220 e applicare *Classic W R01* nella tinta desiderata e nella quantità prevista in 2 strati intervallati di 24 ore;
- 1.2 Dopo 24 h spazzolare o carteggiare con carta 240-280 e applicare uno strato di *Ecoplast W300 Tix AC* con uno spessore pari a 220-250 µm bagnati.

Sistema 2

- 2.1 Levigare il legno con carta grana 180-220 e applicare *Classic W R01* nella tinta desiderata e nella quantità prevista in 2 strati intervallati di 24 ore;
- 2.2 Dopo 24 h spazzolare o carteggiare con carta 240-280 e applicare uno strato di *Ecoplast W300 tix AC* o *Ecoplast F20 Incolore*, con spessore pari a 100-120 µm bagnati;
- 2.3 Dopo 6-8 h spazzolare o carteggiare con carta grana 240-280 e applicare *Ecoplast W300 Tix AC* per uno spessore pari a 220-250 µm bagnati.

Protezione di serramenti, travi, perline, verniciatura DIY

- 3.1 Levigare il legno con carta grana 180-220 e applicare *Classic W R01* nella tinta desiderata e nella quantità prevista in 2 strati intervallati di 24 ore;
- 3.2 Dopo 24 h spazzolare o carteggiare con carta 240-280 e applicare uno strato di *Special W Matt* con spessore pari a 130-150µm bagnati.
- 3.3 Dopo 8-12h carteggiare o spazzolare con carta grana 240-280 e applicare uno strato di *Special W Matt* per uno spessore pari a 130-150 µm bagnati.

Manutenzione

- 4.1 Pulire accuratamente la superficie da sporco e polvere e carteggiare con carta grana 180-220;
- 4.2 Applicare quindi *Ecoplast W300 Tix AC* come ai punti 1.3 o 2.4 oppure *Special W Matt* come al punto 3.3/3.4.
- 4.3 Se il manufatto è in cattivo stato levigare la vernice fino a legno e trattare come manufatto nuovo.

Laccatura

- 5.1 Levigare il legno con carta grana 180-220; e applicare di *Classic W R01* nella quantità prevista in 2 strati intervallati di 24 ore.
- 5.2 Dopo 24 h spazzolare o carteggiare con carta 240-280 e applicare uno strato di *Classic W Bianco CAP*.
- 5.3 Dopo 4-6 ore applicare uno strato di *Ecoplast F20 Pigmentato* con spessore pari a 100-120 µm bagnati.
- 5.4 Dopo 6-8 ore spazzolare o carteggiare con grana 240-280 e applicare *Ecoplast 1000 Satinato* con uno spessore di 250-300 µm bagnati.

Manutenzione

- 6.1 Pulire accuratamente la superficie da sporco e polvere e applicare *Ecoplast 1000 Satinato* come al punto 5.4.
- 6.2 Se il manufatto è in cattivo stato, levigare fino a legno e trattarlo come manufatto nuovo.

VOCE DI CAPITOLATO

Impregnante sintetico antimuffa/antitarlo all'acqua per legno; garantisce protezione contro i funghi dell'azzurramento e contro gli insetti; con residuo solido del 6% utilizzato con consumo di 200 ml/m².

AVVERTENZE

Per eseguire il lavoro a regola d'arte è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini.

I dati di specifica sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 60%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni.

Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.