

CARATTERISTICHE

Impregnante antimuffa antitarlo per legno a base d'acqua indicato per l'applicazione su legname posizionato fuori terra e non a contatto con l'acqua, per la protezione preventiva da insetti, termiti, funghi dell'azzurramento e carie bruna.

È destinato al trattamento preventivo ed è adatto alle classi di utilizzo 2 e 3 (UNI EN 335). È applicabile con mezzi manuali o industriali, sia all'esterno che all'interno.

COMPOSIZIONE

Prodotto a base resina sintetica in emulsione acquosa con IPBC e Permetrina.

Ingredienti attivi (Reg. EU 528/2012):

3-iodo-2-propinilbutilcarbammato (CAS 55406-53-6) 0.75 g/100g

Permetrina (ISO) (CAS 52645-53-1) 0,25% g/100g

Stato fisico: liquido

Tipo di formulazione: AL + SL

Titolare dell'autorizzazione: Troy Chemical Company BV, Poortweg 4C, 2612PA Delft, The Netherlands. Numero di autorizzazione: IT/2024/00988/MRP

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

	VALORE
RESIDUO SECCO IN PESO	6%
ESSICCAZIONE	Fuori polvere 1h (23°C 50% u.r.) Asciutto al tatto e sovrapplicabile 24h
PESO SPECIFICO	1,01 kg/L

STOCCAGGIO

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici non bersaglio.

Non conservare vicino a cibi, bevande e mangimi per animali.

Validità: 18 mesi.

Conservare a temperatura inferiore a 35 °C. Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato.

Proteggere dal gelo. Proteggere dalla luce. I contenitori aperti devono essere richiusi con cura e tenuti in posizione verticale per evitare perdite.

SMALTIMENTO

Questo prodotto e il suo contenitore devono essere smaltiti in modo sicuro come rifiuti pericolosi. Il prodotto raccolto durante l'applicazione che non venga riutilizzato deve essere smaltito in modo sicuro come rifiuto pericoloso. Smaltire l'imballaggio e il prodotto non utilizzato in conformità alle normative locali. Se necessario, consultare un operatore specializzato nello smaltimento dei rifiuti o l'autorità locale.

COLORI

Incolore.

IMPIEGO

Uso professionale, non professionale, industriale.

Esempi di manufatti che possono essere trattati: finestre, porte esterne, rivestimenti, recinzioni, tettoie.

Non utilizzare il prodotto su legno o strutture in legno destinate all'uso interno, ad eccezione di infissi esterni e porte/telai esterni. Data la particolare sensibilità dei gatti alla permetrina, il prodotto deve essere applicato solo su legno in aree in cui si possa escludere il contatto dei gatti con il legno trattato.

Durante l'applicazione e l'asciugatura, la temperatura deve essere superiore a 5 °C e l'umidità relativa inferiore all'80%. La temperatura ottimale per l'applicazione e l'essiccazione è compresa fra 15°C e 30°C. Legni ricchi di estrattivi e condizioni ambientali avverse possono rallentare l'essiccazione.

Mescolare il prodotto prima dell'uso.

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Lavarsi le mani e il viso dopo l'applicazione e l'uso del prodotto, e prima di mangiare, bere o fumare.

Non diluire (pronto all'uso). Applicare il prodotto sul legno con un pennello o un rullo. Tempo di asciugatura: asciutto al tatto e pronto per la finitura dopo circa 24 ore.

Pulizia degli attrezzi: utilizzare acqua e sapone neutro.

Alla dose di applicazione di 100 mL/m², il prodotto protegge la superficie del legno dalla formazione di macchie bluastre su legno con una resistenza ai funghi da moderata a lieve secondo la norma EN 350:2016: Classe di durabilità (DC) 3-4.

Non utilizzare su legno che possa venire a contatto diretto con alimenti, mangimi e animali. È necessario applicare una finitura. La finitura non deve contenere un conservante per legno o per film. La finitura deve essere mantenuta in buone condizioni.

Non utilizzare in prossimità di animali domestici o da allevamento. Non utilizzare/applicare direttamente su o in prossimità di alimenti, mangimi o bevande, o su superfici o utensili che potrebbero venire a contatto diretto con alimenti, mangimi, bevande e animali domestici, in particolare gatti. Tenere lontani dalle superfici/aree trattate persone non coinvolte, bambini e animali domestici (in particolare gatti) fino a completa asciugatura. Non applicare in prossimità di specchi d'acqua superficiali.

Durante l'applicazione del prodotto (sul legno) e durante l'asciugatura delle superfici, evitare di contaminare l'ambiente. Eventuali perdite di prodotto devono essere contenute coprendo il terreno (ad esempio con un telone) e smaltite in modo sicuro.

ATTREZZI

Uso non professionale: pennello, rullo

Uso professionale: pennello, rullo, immersione manuale

Uso industriale: spruzzo automatizzato, immersione automatizzata, immersione manuale, flow coating, impianti doppio vuoto/bassa pressione

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

CONSUMO

Contro i funghi dell'azzurramento: 100 ml/m²

Contro la carie: 130-140 ml/m²

Contro insetti e termiti: 100 ml/m²

RESA

10 m²/l (consumo 100 ml/m²)

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

+15°C +30°C

(temperatura ottimale di applicazione)

SISTEMA DI PITTURAZIONE

1.1 Levigare il legno con carta grana 180-220 e applicare *Classic W R11* nella quantità prevista;

1.2 Dopo 24 h spazzolare o carteggiare con carta 240-280 e applicare una finitura con le modalità indicate nella corrispondente scheda tecnica.

Possibili finiture: *Ecoplast W300 Tix AC, Special W Matt, Ecoplast 1000 Satinato*

Manutenzione: seguire le indicazioni riportate nella scheda tecnica della finitura.

VOCE DI CAPITOLATO

Impregnante sintetico antimuffa/antitarlo all'acqua per legno; garantisce protezione contro i funghi dell'azzurramento e contro gli insetti; con residuo solido del 6% utilizzato con consumo di 100 ml/m².

AVVERTENZE

Per eseguire il lavoro a regola d'arte è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini.

I dati di specifica sono stati determinati alle condizioni ambientali specificate. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni. Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo.

A causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.

Informazioni per i professionisti

Indossare guanti protettivi resistenti agli agenti chimici durante la fase di manipolazione del prodotto, conformi alla norma europea EN 374 o equivalente.

Il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto. Indossare una tuta protettiva (tipo 6, EN 13034 o equivalente).

Resta impregiudicata l'applicazione della Direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

PRIMO SOCCORSO/Intervento:

IN CASO DI INGESTIONE: Se compaiono sintomi, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare la pelle con acqua. Se compaiono sintomi, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

La permetrina può causare parestesia (sensazione di bruciore e pizzicore della pelle senza irritazione). Se i sintomi persistono: consultare un medico. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Se compaiono sintomi, sciacquare con acqua.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INALAZIONE: Se compaiono sintomi, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Quando si consulta un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Questo prodotto contiene permetrina, che è pericolosa per le api.

I PRESERVANTI DEL LEGNO DEVONO ESSERE USATI CON CAUTELA. LEGGERE L'ETICHETTA E LE MODALITÀ D'USO PRIMA DI ADOPERARE IL PRODOTTO.