

Classic W R11 (W2368CC000)

Schimmel- und holzwurmbeständige Imprägnierung für Holz



Wasserbasierte schimmel- und holzwurmbeständige Holzimprägnierung, geeignet für die Anwendung auf oberirdisch verbaute Holz ohne direkten Kontakt mit Wasser, zum vorbeugenden Schutz gegen Insekten, Termiten, Bläuepilze und Braunfäule.

Das Produkt ist für die vorbeugende Behandlung bestimmt und für die Gebrauchsklassen 2 und 3 gemäß UNI EN 335 geeignet. Es kann sowohl im Außen- als auch im Innenbereich mit manuellen oder industriellen Applikationsverfahren aufgetragen werden.

Geeignet zum Schutz von Holzbauteilen und Holzobjekten im Außenbereich wie Fenster, Fensterrahmen, Türen, Gesimse, Zäune, Balken und Profilbretter.

linea **NOVOLEGNO**



**HOHER SCHUTZ GEGEN HOLZWÜRMER
UND TERMITE**
**HOHER SCHUTZ GEGEN BLÄUEPILZE UND
FÄULNISPIILZE**



BETONT DIE HOLZMASERUNG



**2-IN-1-FORMEL:
IMPRÄGNIERUNG/HOLZWURMSCHUTZ**
VORBEUGENDE ANWENDUNG



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Classic W R11 (W2368CC000)

Schimmel- und holzwurmbeständige Imprägnierung für Holz

ZUSAMMENSETZUNG

Produkt auf Basis eines Kunstharzes in wässriger Dispersion mit IPBC und Permethrin.

FARBTON

Farblos.

ANWENDUNGSBEREICH

Geeignet für den vorbeugenden Schutz im häuslichen und professionellen Bereich von Holzobjekten und Holzkonstruktionen, die leicht durch biologische Schadorganismen angegriffen werden können und sich im Außenbereich befinden, ohne direkten

Kontakt mit dem Erdreich oder Wasser. Das Produkt ist auf die Holzoberfläche aufzutragen, die zum Zeitpunkt der Anwendung sauber und trocken sein muss. Es dringt tief in das Holz ein, gewährleistet dessen Stabilität und fördert die Gleichmäßigkeit der nachfolgenden Beschichtung.

TECHNISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

AUFTRAGUNGSART

Nicht professionelle Anwendung: Pinsel, Rolle. **Professionelle Anwendung:**

Pinsel, Rolle, manuelles Tauchverfahren. **Industrielle Anwendung:** automatisiertes Spritzen, automatisiertes Tauchverfahren, manuelles Tauchverfahren, Flow-Coating, Doppelvakuum-/Niederdruckanlagen.

UNTERGRUND

Rohholz, entsprechend geschliffen

ERGIEBIGKEIT

10 m²/l (Verbrauch 100 ml/m²)

TROCKNUNG

Überarbeitbar nach 24 h

VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

+15 °C bis +30 °C (optimale Verarbeitungstemperatur)

Weitere Informationen zum Produkt und zum Applikationssystem entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt, das auf der Website www.caparreghini.it heruntergeladen werden kann.



GEBINDE: 0,750L - 2,5L - 25L



CAP ARREGHINI SpA - ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Unternehmen mit zertifiziertem Managementsystem gemäß UNI EN ISO 9001 und UNI EN ISO 14001

Folgen Sie uns auf



www.caparreghini.it

 made in Italy