

# ATTIVATORE OXYAGED

Soluzione reagente per OXYAGED FONDO

**CARATTERISTICHE** Soluzione reagente per OXYAGED FONDO.  
Questo prodotto provoca l'ossidazione del fondo creando un effetto di metallo invecchiato dall'azione degli agenti atmosferici.

**COMPOSIZIONE** Soluzione contenente sali con proprietà ossidanti.

<b>PROPRIETA' DEL PRODOTTO</b>	VALORE	METODO
<b>Essiccazione</b>	Sovrapplicabile 4h Completa 24h	Interno PF2

<b>SPECIFICHE</b>	VALORE	METODO
<b>Peso specifico</b>	975-1075 g/l	Interno PF3

**STOCCAGGIO** Il prodotto è stabile 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

**COLORI** Incolore.

**IMPIEGO** L'ATTIVATORE OXYAGED va applicato sopra OXYAGED FONDO ben essiccato e va lavorato con pennello, spruzzino o eventualmente spugna modulando la stesura per ossidare il metallo fino al risultato desiderato. L'effetto estetico dipende dallo strumento di applicazione, dagli strati e dalla quantità di reagente utilizzato e dai tempi di contatto del reagente con la superficie.  
Si consiglia di effettuare prove preliminari su un pannello dimostrativo per verificare come ottenere l'effetto desiderato.

**SISTEMA DI PITTURAZIONE** Applicare ATTIVATORE OXYAGED sopra OXYAGED FONDO essiccato da almeno 24 ore. Lavorare la soluzione e lasciare agire. Dopo circa un'ora sarà possibile notare il cambiamento di colore della superficie. E' possibile eseguire un solo passaggio di ATTIVATORE o procedere con successive applicazioni intervallate di 4 ore fino a ottenere il risultato estetico desiderato.

Il rivestimento ossidato deve essere protetto con una vernice per mantenere l'effetto invariato.

Dopo 24 ore dall'ultima applicazione di ATTIVATORE OXYAGED, spazzolare la polvere di ossido in eccesso e applicare uno o più strati di OXYAGED FINITURA su OXYAGED FONDO a seconda del grado di protezione che si desidera ottenere.

Attenzione:

Impiegare guanti e occhiali di protezione.

Proteggere le superfici che non sono interessate dall'applicazione di ATTIVATORE OXYAGED.

**ATTREZZI** Pennello, spugna marina o spruzzino in dotazione

**DILUIZIONE** Pronto all'uso

**RESA** 8-10 m<sup>2</sup>/l per strato

La resa è indicativa e dipende dal tipo di supporto e dal numero di applicazioni eseguite.

## ATTIVATORE OXYAGED

Soluzione reagente per OXYAGED FONDO

**TEMPERATURA DI** +5°C +30°C

### APPLICAZIONE

**VOCE** Soluzione reagente contenente speciali sali idonea per il trattamento superficiale  
**DI CAPITOLATO** OXYAGED FONDO, allo scopo di creare un effetto ferro arrugginito, con un consumo indicativo di 100 ml/m<sup>2</sup>.

### AVVERTENZE

Per eseguire il lavoro a regola d'arte è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini.

I dati di specifica sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni.

Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.