

OXYAGED FINITURA

Vernice protettiva per decorativo OXYAGED

CARATTERISTICHE OXYAGED FINITURA è una vernice a base acquosa per interno ed esterno che blocca e protegge l'ossidazione di OXYAGED FONDO quando si è raggiunto l'effetto cromatico desiderato.

COMPOSIZIONE OXYAGED FINITURA è un prodotto formulato con pregiate resine acriliche.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

	Metodo	Valore
RESISTENZA ALL'ABRASIONE		BUONA
RESISTENZA AL GRAFFIO		BUONA
RESISTENZA ALL'INGIALLIMENTO		OTTIMA
Residuo secco in peso	Interno PF25	11 – 15 %
Essiccazione	Interno PF2	5 ore sovrapplicabile 5 giorni completa

SPECIFICHE

	Metodo	Valore
Peso Specifico	Interno PF3	950–1050 g/l

STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

COLORI

Trasparente incolore.

IMPIEGO

Si utilizza per la protezione del decorativo ad effetto "ferro arrugginito" OXYAGED FONDO ossidato con ATTIVATORE OXYAGED.

ATTREZZI

Pennello, rullo a pelo corto
Per la pulizia degli attrezzi usare acqua immediatamente dopo l'utilizzo.

DILUIZIONE

Pronto all'uso

RESA

9-11 m²/l per strato

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

+10°C +30°C

SISTEMI DI PITTURAZIONE

Dopo 24 ore dall'applicazione dell'ATTIVATORE sopra OXYAGED FONDO, quando si è ottenuto l'effetto desiderato, spazzolare delicatamente la polvere di ossido superficiale in eccesso e procedere con l'applicazione di OXYAGED FINITURA. Applicare uno o più strati a seconda del grado di protezione che si desidera ottenere.

L'applicazione di OXYAGED FINITURA modifica leggermente l'aspetto estetico della superficie decorata, perciò è opportuno eseguire una prova preliminare per valutarne il risultato finale.

La protezione impartita offre una riduzione dello sfarinamento tipico ed una buona resistenza all'acqua.

L'effetto estetico della superficie, anche se protetto, è soggetto a variazioni nel tempo.

Le prestazioni ottimali si raggiungono dopo circa 5 giorni dall'applicazione del protettivo.

OXYAGED FINITURA

Vernice protettiva per decorativo OXYAGED

VOCE DI CAPITOLATO

Vernice formulata con pregiate resine stirolo-acriliche in dispersione acquosa per la protezione del decorativo OXYAGED FONDO ad effetto ferro ossidato con ATTIVATORE OXYAGED, con residuo solido 13%, da utilizzare con consumo medio di 100 ml/m² per strato.

AVVERTENZE

Per eseguire il lavoro a regola d'arte è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini. I dati di specifica sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni. Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.