

CARACTÉRISTIQUES

Peinture intérieure mate de haute qualité qui réduit l'effet d'écriture, en particulier dans les couleurs intenses, et confère à la surface une résistance élevée à l'abrasion humide. *Ecolora Absolutecap Antigraffio* garantit une finition caractérisée par une homogénéité esthétique et une opacité élevées. Elle résiste au lavage avec des désinfectants. Il s'agit d'une peinture écologique à pollution réduite, formulée avec des émissions proches de zéro afin de préserver le bien-être des utilisateurs et des personnes vivant dans l'environnement.

COMPOSITION

Produit sans APEO formulé avec des résines styrène-acryliques en dispersion aqueuse et des agrégats sélectionnés.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

	Classe EN 13300	Méthode	Valeur
Résidu sec en poids		Interne PF25	38 ± 2%
Résistance au brossage humide	1	UNI EN ISO 11998	L _{dft} < 5 µm
Résistance à la saleté	Elevée	UNI 10792	ΔL ≤ 3
Développement du maximum résistance aux rayures			5 jours
Séchage		Interne PF2	Chevauchement 3h Complet 5 jours

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids spécifique	Interne PF3	980 - 1080 g/l
Brillant	Interne PF6	< 5

STOCKAGE

Le produit est stable pendant 1 an s'il est conservé dans son emballage d'origine à une température comprise entre +5°C et +30°C.

COULEURS**Base incolore.**

La couche de base incolore n'est pas un produit fini, elle doit être teintée avec le Sistema AC 16 dans la même teinte que la couleur Ecolora Absolutecap utilisée comme apprêt.

La gamme de couleurs peut être élargie dans les nuances de la carte de couleurs correspondante. Les couleurs peuvent être produites avec le système Arreghini Colors 16. D'une production à l'autre, la teinte peut être légèrement différente, c'est pourquoi il est nécessaire de terminer le travail avec la même production. Le type d'application, l'épaisseur appliquée et la grande opacité du produit peuvent modifier légèrement la couleur du fond. Il est donc conseillé d'effectuer un essai préalable pour évaluer l'effet esthétique obtenu.

EMPLOI

Le produit convient comme couche de finition protectrice pour les peintures murales intérieures colorées et lavables.

Il est possible d'utiliser *Absolutecap Anti Scratch Base Colourless* comme couche de protection sur *Ecolora Absolutecap* dans les couleurs claires préparées à partir de la base PHC. Il convient toutefois de vérifier l'effet de couleur obtenu avant de procéder à l'application.

OUTILS

Rouleau, pinceau

DILUTION

Prêt à l'emploi

RENDEMENT9-11 m²/l en une seule couche**TEMPÉRATURE
D'APPLICATION**

+5 °C +30 °C

**SYSTÈMES DE
PEINTURE**

1-Enduit de gypse, enduit de ciment, enduit de ciment et de chaux, enduit de chaux hydraulique, enduit de stucage, béton armé, nouveau béton préfabriqué et ancienne peinture lavable sans moisissure.

Fonds

Enlever les traces de poussière, remplir de *Stucco Light* si nécessaire. Sur un support sec, appliquer une ou plusieurs couches d'*Ecolora Absolutecap* dans la couleur choisie dans le nuancier *Ecolora Absolutecap*. Le nombre de couches d'*Ecolora Absolutecap* à appliquer dépend du pouvoir couvrant de la couleur choisie et du type de support.

Finition

Après 3 heures, appliquer une couche d'*Ecolora Absolutecap Antigraffio* dans la même couleur que le primer.

2-Artefacts en bois de différentes espèces**Fonds**

Poncer le bois d'abord avec du papier de verre à grain 80, puis avec du papier de verre à grain 150. Appliquer une couche d'*Opakite W*, 100-120 µm humide. Après 6 heures, brosser ou poncer avec un papier de 180 et appliquer une ou plusieurs couches d'*Ecolora Absolutecap*.

Finition

Procéder comme décrit dans l'application du système 1.

3-Nouveau fer galvanisé, aluminium, alliages légers**Fonds**

Nettoyer et dégraisser soigneusement le support avec le diluant *Nitro NV 5000*. Poncer avec un papier de grain 180 et appliquer une ou plusieurs couches d'*Ecolora Absolutecap*.

Finition

Procéder comme décrit dans l'application du système 1

4- Entretien des objets métalliques et plastiques peints**Fonds**

Poncer avec du papier de grain 180 et appliquer une ou plusieurs couches d'*Ecolora Absolutecap*.

Finition

Procéder comme décrit dans l'application du système 1

5-Nouveaux supports en fer**Fonds**

Nettoyer et dégraisser soigneusement le support avec le *diluant Nitro NV 5000*. Sur un support sec, appliquer deux couches de *Chromocap W* pour une épaisseur de 70 µm sec, en attendant 8 heures entre chaque couche. Après 6-8 heures, appliquer une ou plusieurs couches d'*Ecolora Absolutecap* dans la même couleur.

Finition

Procéder comme décrit dans l'application du système 1

VOIX DE L'OFFRE

Peinture murale mate lavable pour l'intérieur à base de résines styrène-acryliques en émulsion aqueuse qui réduit l'effet d'écriture, en particulier dans les couleurs intenses. Le produit est de classe 1 de résistance au brossage humide (EN 13300), très mat (EN 13300) et peu salissant (UNI 10792). La peinture est adaptée à un usage intérieur en tant que finition protectrice pour les peintures à l'eau colorées lavables avec une consommation moyenne de 100 ml/m².

AVERTISSEMENTS

Afin d'effectuer les travaux dans les règles de l'art, il est indispensable de suivre les instructions pour la préparation des surfaces contenues dans le livre CAP Arreghini. Les données de spécification ont été déterminées à +23°C avec 65% d'humidité relative de l'air ambiant. Dans des conditions différentes, les données et les temps entre les opérations varient. Les informations techniques contenues dans le présent document sont purement indicatives. En raison de la grande variété de supports et de conditions d'application, il est conseillé de vérifier l'aptitude à l'emploi et l'efficacité du produit par le biais d'essais réalisés sur l'application spécifique.