

Corroblock

Primaire anticorrosion à séchage rapide



Fond au solvant adapté à la prévention de la corrosion des supports en fer. Grâce à son excellente adhérence, il convient comme primaire d'adhérence sur supports en fer galvanisé, aluminium, alliages légers, plastique et fibre de verre. Doté d'un excellent pouvoir garnissant, d'une bonne distension et d'un haut pouvoir couvrant, il assure une solide accroche aux Émaux et en renforce le pouvoir couvrant.

Destiné à la protection de structures et d'objets en extérieur et en intérieur tels que garde-corps, menuiseries, grilles, citernes, équipements agricoles, machines industrielles.

Gamme LASURCAP



HAUTE RÉSISTANCE À LA CORROSION
EXCELLENTE ADHÉRENCE SUR DIFFÉRENTS SUPPORTS
ADHÉRENCE DIRECTE SUR ZINC
SÉCHAGE RAPIDE



HAUTE UNIFORMITÉ ESTHÉTIQUE
ÉPAISSEUR HOMOGÈNE



ADHÉRENCE DIRECTE SUR DIFFÉRENTS SUPPORTS
POUVOIR GARNISSANT ET COUVRANT



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Corroblock

Primaire anticorrosion à séchage rapide

COMPOSITION

À base de résines ester-époxy, charges sélectionnées et pigments passivants à base de phosphates de zinc.

CARACTÉRISTIQUES

Une fois appliquée, il forme un film élastique et résistant aux variations

dimensionnelles du support dues aux changements des conditions climatiques.

CHAMP D'APPLICATION

Indiqué pour la protection d'ouvrages métalliques neufs ou en phase d'entretien soumis à l'action d'agents

particulièrement corrosifs. Grâce à sa composition et à sa polyvalence, il peut être recouvert avec des Émaux à séchage rapide, des Émaux alkyde et des Émaux polyuréthane bicomposants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

| | |
|--------------------------|--|
| APPLICATION | Pinceau, rouleau, pulvérisation |
| SUPPORT | Fer neuf ou oxydé, fer galvanisé, plastique, fibre de verre, alliages légers (adéquatement préparés) |
| RENDEMENT | 6,5-8 m ² /kg par couche (60 µm secs) |
| SÉCHAGE | Recouvrable après 24 h, séchage complet 5 jours |
| DILUTION | Pulvérisation: 5-10% avec DiluenteNitro NV 5000 Rouleau, pinceau: 5-10% Diluente S800 |
| CONDITIONS D'APPLICATION | Température: +5°C +30°C |

Pour plus d'informations sur le produit et le cycle d'application, consulter la fiche technique téléchargeable sur le site www.caparreghini.it

TEINTES DISPONIBLES EN STOCK



WEISS



SCHWARZ



RAL 3009



RAL 7001

CONDITIONNEMENTS: 0,5Kg - 1Kg - 3Kg



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Entreprise avec Système Certifié UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Suivez-nous sur



www.caparreghini.it

