

CARACTÉRISTIQUES

Revêtement de lissage pour l'intérieur avec une fonction décorative et de remplissage. Il adhère à différents matériaux et se caractérise par une bonne maniabilité.

Pâte composée de charges et de liants spéciaux qui confèrent au produit une grande dureté et un séchage rapide. Cette composition permet un lissage, un ponçage et un polissage faciles. Grâce à ces caractéristiques, le *Stuc Décoratif* convient parfaitement à l'obtention d'un revêtement de type vénitien.

COMPOSITION

A base de résines synthétiques en dispersion aqueuse et d'agrégats sélectionnés.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

		MÉTHODE
ADHÉRENCE SUR DIFFÉRENTS MATÉRIAUX	BON	Interne PF16
SÉCHAGE	Recouvrable 12 h Complet 5 jours	Interne PF2
RÉSIDU SEC EN POIDS POIDS SPÉCIFIQUE	76-80 % 2100 - 2200 g/L	Interne PF25

STOCKAGE

Le produit est stable pendant 1 an s'il est conservé dans son emballage d'origine à une température comprise entre +5°C et +30°C.

COULEURS

Blanc.

EMPLOI

Il convient à la décoration et à la protection de différents supports, neufs ou en cours d'entretien, tels que les enduits de diverses compositions (ciment, à base de chaux, prémélangés), le béton et le fibrociment, les plaques de plâtre, les enduits de stucage et les anciennes peintures, dans tous les cas où un produit au résultat esthétique particulier est requis.

Les outils sont lavés à l'eau immédiatement après leur utilisation.

OUTILS

Truelle en acier inoxydable, spatule en acier inoxydable.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

0,9-1,1 m²/kg

TEMPÉRATURE D'APPLICATION

+5°C +30°C

SYSTÈME DE PEINTURE

Enduits au ciment, enduits au ciment et à la chaux, enduits à la chaux hydraulique, nouveaux enduits prémélangés

1. Enlever les traces de poussière, remplir de *Stucco Light* si nécessaire ;
2. Effectuer un niveling avec le *Stuc Décoratif* pour égaliser le support ;
3. Après environ 12 heures, appliquer une nouvelle couche pour niveler la surface ;
4. Après environ 12 heures, poncer pour éliminer les imperfections, puis dépoussiérer et appliquer par endroits de petites quantités de matériau, en le compactant et en le polissant à l'aide d'une truelle en acier inoxydable avant qu'il ne sèche complètement.

Béton armé, béton préfabriqué, enduits de plâtre, enduits de stuc, plaques de plâtre, anciennes peintures synthétiques

1A -Précouchez avec *Unifix Fine* et procédez comme aux étapes 2, 3, 4.

CONDITIONS DE RÉCEPTION

Revêtement lissé pour l'intérieur à fonction décorative et de remplissage, type "stucco veneziano", polissable à sec, à appliquer en plusieurs couches avec coloration à l'aide d'une truelle de 8 cm avec une consommation moyenne de 1 kg/m².

AVERTISSEMENTS

Afin de réaliser les travaux dans les règles de l'art, il est indispensable de suivre les instructions de préparation des surfaces figurant dans les livres de la CAP Arreghini. Les données de spécification ont été déterminées à +23°C avec 65% d'humidité relative de l'environnement. Dans d'autres conditions, les données et les temps entre les opérations varient.

Les informations techniques contenues dans le présent document sont purement indicatives. En raison de la grande variété de substrats et de conditions d'application, il est recommandé de vérifier l'adéquation du produit et son efficacité au moyen d'essais réalisés sur l'application spécifique.