

## FICHE TECHNIQUE

### PUNTINATO

Enduit à base de chaux

### CARACTÉRISTIQUES

*Puntinato* est un revêtement mural en pâte pour l'extérieur et l'intérieur, à base de liant minéral, qui donne une finition brillante très similaire à celle des anciens enduits que l'on trouve sur les bâtiments de Venise. Le produit appliqué est toujours différent, caractérisé par des nuances et des effets chromatiques qui dépendent de l'habileté et des caractéristiques du décorateur ; *Puntinato* est caractérisé par l'effet pointillé créé par l'utilisation de charges minérales spécifiques. *Puntinato* crée une couche très épaisse avec une grande respirabilité. Le produit est particulièrement adapté aux travaux de restauration, même sur des bâtiments d'intérêt historique et artistique.

### COMPOSITION

Enduit à base de chaux aérienne et d'agrégats sélectionnés.

### PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

	CLASSE	VALEURS
Granulométrie		Maximum 0,7 mm
Séchage (25°C, 65% H.R.)		Toucher 2 à 3 heures Chevauchement de 4 heures Compléter 6 heures
Poids spécifique		1500 - 1600 g/l

### STOCKAGE

Le produit est stable pendant 1 an lorsqu'il est conservé dans son emballage d'origine à une température comprise entre +5°C et + .30°C

### COULEURS

Blanc.

D'une production à l'autre, la teinte peut être légèrement différente, il est donc nécessaire de terminer le travail avec la même production.

### EMPLOI

Applicable sur :

- Nouveaux et anciens enduits à base de liants hydrauliques.
- Anciennes peintures et revêtements de nature minérale, secs, compacts, absorbants et cohésifs.
- Conglomérats de nature minérale diverse à condition qu'ils soient absorbants. Ne pas appliquer sur des supports frais.

### OUTILS

Truelle en acier inoxydable

Les outils doivent être nettoyés à l'eau immédiatement après leur utilisation.

### RESA

0,7-0,8 m<sup>2</sup>/kg par couche

### DILUTION

Prêt à l'emploi.

En tant que produit de nature minérale, *Puntinato* peut augmenter sa viscosité pendant le stockage ; pour rétablir la viscosité d'origine, il suffit de remuer à l'aide de moyens mécaniques, en ajoutant éventuellement jusqu'à 1 % d'eau.

## FICHE TECHNIQUE

## PUNTINATO

Enduit à base de chaux

TEMPÉRATURE  
D'APPLICATION

+10°C +35°C

SYSTÈME DE  
PEINTURE**Enduits au ciment, enduits au ciment et à la chaux, enduits à la chaux hydraulique, nouveaux enduits prémélangés**

1. Veiller à ce que le milieu ait un temps de durcissement d'au moins 28 jours.
2. Enlever les traces de poussière.
3. Effectuer un rasage avec *Puntinato* pour égaliser le support ;
4. Après 12 heures, appliquer une nouvelle couche pour niveler la surface, en la compactant et en la polissant à l'aide d'une truelle en acier inoxydable afin d'obtenir une surface lisse.

**Béton armé, béton préfabriqué, enduits de plâtre, enduits de stuc, plaques de plâtre, anciennes peintures synthétiques**

- A. Appliquer une couche d'*Unifix fine* et procéder à l'application de *Puntinato* à partir de l'étape .

## INDICATIONS POUR L'APPLICATION

- Étant donné que le séchage et la carbonatation du *Puntinato*, comme pour tous les produits à base de chaux, sont fortement influencés par les conditions de température et d'humidité, il est recommandé de l'appliquer à des températures comprises entre +10°C et +35°C et à une humidité relative de l'air ambiant <75%.
- Éviter les applications sous la lumière directe du soleil.
- Après l'application, les surfaces extérieures doivent être protégées de la pluie et de l'humidité jusqu'à ce que le produit soit complètement sec, ce qui se produit normalement (à 20°C) après environ 72 heures.
- L'exposition aux agents atmosphériques - pluie, humidité élevée, température ambiante basse - de surfaces traitées avec des finitions à la chaux peut générer des phénomènes de blanchiment de la finition au cours du processus de carbonatation. Ce phénomène peut être irréversible dans des conditions particulièrement extrêmes.
- Si le support ne nécessite pas de fixateur, il est recommandé de l'humidifier, afin d'éviter que le mur n'élimine trop l'eau contenue dans le liant.
- Nombre de couches : le produit est appliqué en au moins 2 couches.

VOIX  
DE L'OFFRE  
AVERTISSEMENTS

Enduit minéral mural, à base de chaux aérienne à appliquer en 2 couches minimum.

Afin de réaliser les travaux dans les règles de l'art, il est indispensable de suivre les instructions de préparation des surfaces figurant dans les livres de la CAP Arrehini. Les données de spécification ont été déterminées à +23°C avec une humidité relative de 65%. Dans d'autres conditions, les données et les temps entre les opérations varient.

Les informations techniques contenues dans le présent document sont purement indicatives. En raison de la grande variété de substrats et de conditions d'application, il est recommandé de vérifier l'adéquation du produit et son efficacité au moyen d'essais réalisés sur l'application spécifique.