

FICHE TECHNIQUE
RE IND 35

Émail synthétique à séchage rapide

CARACTÉRISTIQUES	Laque semi-brillante caractérisée par une excellente plénitude, un bon écoulement, une faible tendance à couler et un séchage rapide, caractéristiques qui permettent des applications garantissant une finition avec une épaisseur uniforme, une couverture adéquate des bords et une mise en peinture rapide. Le film séché garantit une bonne résistance mécanique et aux intempéries.		
	Il est utilisé sur des apprêts résistants à la surcouche avec des diluants nitrés. Il est indiqué pour la décoration et la protection contre les agents atmosphériques en milieu rural, marin ou industriel (même avec des couleurs intenses) de pièces neuves ou en cours d'entretien, telles que machines industrielles, accessoires, garde-corps, conteneurs, matériel agricole et de construction en fer, fer galvanisé, aluminium, alliages, sur des supports convenablement prétraités. L'application doit se faire en couches successives sur film humide ; appliquer la deuxième couche sur film humide dans les 2 heures. La deuxième couche appliquée sur film sec doit être appliquée au moins après 5-7 jours et en testant le comportement (enlèvement éventuel) sur une petite partie.		
Le préchauffage du produit à environ 30°C a donné de bons résultats en améliorant le séchage, la couverture des bords et en évitant les coulures. Il peut être catalysé avec 10 % de durcisseur polyuréthane MS pour améliorer l'empilabilité et la résistance à la surcouche. Il convient au séchage forcé dans des tunnels à air chaud à 40-50 °C. Les poussières de ponçage et/ou de pulvérisation et les résidus de peinture sèche ne doivent pas s'accumuler car ils provoquent une auto-combustion.			EMPLOI
			PROPRIÉTÉS DU PRODUIT
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Température de fonctionnement	VALEUR	MÉTHODE
		<+ 120°C	
ÉPAISSEUR ET RENDEMENT	Point d'éclair	27°C	
	Solides en volume	55% 2 ±	
STOCKAGE	COV	415 g/l	
	Poids spécifique	VALEUR	MÉTHODE
	Brillant	1100-1400 g/l	Interne PF3
	Séchage	45 - 55	Interne PF6
		Complet 12 h	Interne PF2
	Épaisseur du film sec, µm	Minimum	Massimo
	Épaisseur du film humide, µm	40	80
	Rendement théorique, m ² /l	73	146
	Rendement théorique, m ² /kg	13,7	6,8
		11.4	11
		5.7	9,2
			Recommandé
Le produit est stable pendant 1 an lorsqu'il est conservé dans son emballage d'origine à une température comprise entre +5°C et + .30°C			
La gamme de couleurs peut être choisie dans le nuancier RAL. D'une production à l'autre, la teinte peut être légèrement différente, c'est pourquoi il est nécessaire de terminer le travail avec la même production.			

FICHE TECHNIQUE
RE IND 35

Émail synthétique à séchage rapide

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Considérations générales : la surface doit être sèche et exempte de polluants de toutes sortes tels que la saleté, l'huile, la graisse et les sels.

Surfaces revêtues

Avec l'apprêt apprêt peut être recouvert: s'il est propre et exempt de saleté, d'huile, de graisse, et si la couche de finition est dans le délai maximum de recouvrement, l'. Si un nettoyage est nécessaire, hydrowash Wa grade 2 (surface exempte d'huile, de graisse, de sels, de saletés).

Avec un revêtement de finition complet : s'il est compatible, intact et ne s'écaille pas, nettoyer l'huile et la graisse avec des détergents, puis effectuer un ponçage de la surface suivi d'un lavage sous pression pour éliminer la poussière et les sels.

Revêtement rouillé : effectuer une préparation mécanique St2 ou St3 suivie d'un lavage sous pression pour éliminer l'huile, la graisse, la poussière et les sels ou d'un sablage Sa2 ou Sa2.5 ; restaurer ensuite l'épaisseur de la couche d'apprêt.

Entretien localisé : effectuer une préparation mécanique St2 ou St3 suivie d'un lavage sous pression pour éliminer l'huile, la graisse, la poussière et les sels ou d'un sablage Sa2 ou Sa2.5. Arrondir les bords des peintures bien ancrées et remettre le système dans ses couches et épaisseurs d'origine

OUTILS

Pulvérisation conventionnelle ou airless (en cas de températures élevées et d'humidité <40%, un "dépoussiérage est possible"), rouleau, pinceau avec le Diluant S800

CANDIDATURE

Dilution

Pulvérisation conventionnelle et airless : 5-10% avec le diluant Nitro NV5000

Rouleau, pinceau : 5-10% avec le diluant S800

Conditions d'application

+5°C +40°C, > 3°C au point de rosée
Humidité relative : < 70%.

Mode d'application sans air

Pression de la buse : 15 MPa (150 kp/cm², 2100 psi).

Buse : 0,28 - 0,38 mm (0,011 - 0,018")

Angle du ventilateur : 40 - 80°.

Pression atmosphérique : taux de compression 30:1 (pression 150-180 kg/cm²)

Méthode conventionnelle
d'application par pulvérisation

Buse : 1,6 - 1,8 mm

Angle du ventilateur : 40 - 80°.

Pression atmosphérique : 3,5-4 kg/cm²

Diluant de lavage

Diluant Nitro NV5000

SÉCHAGE

Les données fournies doivent être considérées comme purement indicatives. Le temps de séchage réel peut être plus court ou plus long, compte tenu de l'épaisseur du film, de la ventilation et de l'humidité. Des épaisseurs de couche élevées et des conditions environnementales défavorables ralentissent le séchage et le durcissement en profondeur.

FICHE TECHNIQUE
RE IND 35
Émail synthétique à séchage rapide

	DTF 50 micron			
	Température de surface	10°C	23°C	
	Hors poussière	45'	30'	
	Sec au toucher	12h	6h	
	Compléter	24h	12h	
	Temps de chevauchement min.	45'	30'	
FONDS RECOMMANDÉS	Acier galvanisé, aluminium, alliages : Aridur, Chromocap Acier : Primer 15, Crometal TA			
SYSTÈME RECOMMANDÉ	Atmosphère industrielle			
	Produit	Couches	Épaisseur humide	Épaisseur sèche
	Primaire 15	1	95	60
	Primaire 15	1	95	60
	RE Ind 35	1	91	50
	Total	3	281	170
SYSTÈMES	Produit	Couches	Épaisseur humide	Épaisseur sèche
	Crometal T.A	1	100	65
	Crometal T.A	1	100	65
	RE Ind 35	1	91	50
	Total	3	291	180
AVERTISSEMENTS	Afin d'effectuer les travaux dans les règles de l'art, il est indispensable de suivre les instructions des livres CAP Arreghini. Les données de spécification ont été déterminées à +23°C avec 65% d'humidité relative dans la pièce et les épaisseurs indiquées. Dans des conditions différentes, les données et les temps entre les opérations varient. Les informations techniques contenues dans ce document sont données à titre indicatif. En raison de la grande variété de supports et de conditions d'application, il est recommandé de vérifier l'adéquation du produit et son efficacité au moyen d'essais réalisés sur l'application spécifique.			