

CARACTÉRISTIQUES

Finition *soft touch* de couleur semi-mate pour l'intérieur qui donne à la surface traitée un agréable effet velouté, semblable à la douceur de la peau, et un aspect esthétique délicat avec des nuances douces, expressions d'une délicate élégance.

COMPOSITION

Produit formulé à partir de résines acryliques en émulsion aqueuse, de charges et d'additifs spéciaux.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

	VALEUR	MÉTHODE
DIFFUSION DE LA VAPEUR D'EAU	BON	
RÉSISTANCE AUX CHOCS	EXCELLENT	
RITENTION DE LA SALETÉ	FAIBLE	
RÉSISTANCE AU LAVAGE	EXCELLENT	
RÉSIDU SEC EN POIDS	38 - 42 %	Interne PF25
BRILLIANCE	Brillance < 5	Interne PF6
SÉCHAGE	Chevauchement: 3h; Complet: 5 jours	Interne PF2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	VALEUR	MÉTHODE
POIDS SPÉCIFIQUE	1010 - 1110 g/l	Interne PF3

STOCKAGE

Le produit est stable pendant 1 an s'il est conservé dans son emballage d'origine à une température comprise entre +5°C et +30°C.

COULEURS

Selon le dossier spécifique. Les couleurs peuvent être produites avec le système Arreghini Colors 16. D'une production à l'autre, la couleur peut être légèrement différente, c'est pourquoi il est nécessaire de terminer le travail avec la même production.

EMPLOI

Il convient comme finition pour créer un effet décoratif avec des couleurs contrastées dans les locaux publics et privés où un effet *soft touch* est souhaité. L'effet dépend de la dextérité manuelle de l'applicateur et de la quantité de produit appliquée, c'est pourquoi le livre d'échantillons n'est qu'indicatif. Il est nécessaire de travailler sur des surfaces rasées et parfaitement lisses. Avant d'effectuer les travaux, il est conseillé d'effectuer un essai pratique sur un panneau de démonstration.

Pour obtenir un effet plus doux au toucher, appliquer une ou plusieurs couches de *Skin Soft Touch Finitura* si nécessaire. Pour obtenir une surface homogène, travailler avec le même outil et un seul applicateur et assurer une application continue, humide sur humide, sur tout le mur sans interruption.

Les outils sont lavés à l'eau immédiatement après leur utilisation.

OUTILS

Pinceau Spalter

DILUTION

Max. 15% en volume avec de l'eau

RENDEMENT

13-15 m² /l par couche

TEMPÉRATURE D'APPLICATION

+5°C +30°C

SYSTÈMES DE PEINTURE

1-Enduit de gypse, enduit de ciment, enduit de ciment et de chaux, enduit de chaux hydraulique, enduit de stucage, béton armé, nouveau béton préfabriqué et ancienne peinture lavable sans moisissure.

Fonds

Dans le cas d'enduits rugueux et irréguliers, neufs ou déjà peints, nettoyer la surface en éliminant les parties qui se détachent et lisser avec *Jolli* ou *Stuccocap*. Sur un support sec, appliquer une ou plusieurs couches d'*Ecolora Absolutecap* dans une couleur choisie dans le nuancier Skin Soft Touch. Le nombre de couches d'*Ecolora Absolutecap* à appliquer dépend du pouvoir couvrant de la couleur choisie et du type de support.

Finition

Après 3 heures, appliquer la première couche de SKIN SOFT TOUCH COLOR BASE dans la même couleur que le primer pour obtenir un résultat uniforme ; après 3 heures, appliquer SKIN SOFT TOUCH COLOR BASE dans une couleur contrastée avec un pinceau spalter pour obtenir des nuances douces, en veillant à recouvrir toute la surface.

2-Artefacts en bois de différentes espèces

Fonds

Poncer le bois d'abord avec du papier de verre à grain 80, puis avec du papier de verre à grain 150. Appliquer une couche d'*Opakite W*, 100-120 • m humide. Après 6 heures, brosser ou poncer avec un papier de grain 180 et appliquer une ou plusieurs couches d'*Ecolora Absolutecap* dans une couleur choisie dans le dossier Skin Soft Touch.

Finition

Procéder comme décrit dans le système 1.

3-Fer neuf, fer galvanisé, aluminium, alliages légers

Fonds

Nettoyer et dégraissier soigneusement le support avec le diluant *Nitro NV 5000*. Sur support sec, appliquer *Chromocap W*. Après 8 heures, appliquer une ou plusieurs couches d'*Ecolora Absolutecap* dans une couleur choisie dans le dossier Skin Soft Touch.

Finition

Procéder comme décrit dans le système 1.

VOIX DE L'OFFRE

Couche de finition colorée mate de haute qualité pour l'intérieur, à base de résines acryliques en émulsion aqueuse et de charges et additifs spéciaux, qui donne à la surface traitée un effet cuir doux et un aspect délicatement nuancé. Le produit est adapté à un usage intérieur en tant que finition pour les peintures à l'eau lavables avec une consommation moyenne de 0,140 l/m² en deux couches.

AVERTISSEMENTS

Afin d'effectuer les travaux dans les règles de l'art, il est indispensable de suivre les instructions de préparation des surfaces contenues dans le livre CAP Arreghini. Les

données de spécification ont été déterminées à +23°C avec 65% d'humidité relative de l'air ambiant. Dans des conditions différentes, les données et les temps entre les opérations varient. Les informations techniques contenues dans ce document sont purement indicatives. En raison de la grande variété de supports et de conditions d'application, il est conseillé de vérifier l'aptitude à l'emploi et l'efficacité du produit par le biais d'essais réalisés sur l'application spécifique.