

CARACTERÍSTICAS

Pintura mural al agua para interiores de alta transpirabilidad, fácil de aplicar, con tiempos de secado que permiten una rápida utilización de los espacios habitables, ideal para uso profesional ya que presenta elevadas características de compatibilidad y adherencia, poder de relleno, cubrición sobre diferentes tipos de soporte. Las propiedades de adecuada fluidez y baja tendencia a salpicar permiten aplicaciones con herramientas manuales o mecánicas que aseguran un acabado caracterizado por una elevada homogeneidad estética y opacidad uniforme. Gracias a su calidad representa la solución estética y técnica a diferentes exigencias de pintado con un buen nivel de acabado; proporciona una película con baja retención de polvo y es fácil de limpiar con una esponja húmeda. Gracias a la presencia de inertes especiales recubiertos de cera, es especialmente transpirable para evitar la condensación en ambientes con alta concentración de vapor de agua, como cocinas y baños, y garantiza una elevada capacidad de relleno y una opacidad uniforme incluso en grandes superficies a contraluz.

COMPOSICIÓN

Producto sin APEO formulado con resinas de acetato de vinilo/acrilato en dispersión acuosa y áridos seleccionados.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	Clase EN 13300	Método	Valor
Brilliance	Opaco	UNI EN ISO 2813	Brillo < 10
Opacidad		UNI EN ISO 6504-3	≥ 98 e < 99.5
Sujeción de la suciedad	Bajo	UNI 10792	$\Delta L > 3$ y ≤ 9
Residuo seco en peso		Interior PF25	60-64 %
Secado		PF2 interno	Solapamiento 4-6h; Completo 5 días

ESPECIFICACIONES

Peso específico	PF3 interno	1450-1550 g/l
Cobertura	Interior PF11	> 98

ALMACENAMIENTO

El producto es estable 1 año almacenado en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C

COLORES

Blanco.

EMPLEO

Es adecuado para la decoración y protección, también con tonos pastel, con excelentes resultados estéticos y bajos costes, de diversos soportes, nuevos o en mantenimiento, como revoques de diversas composiciones (cemento, a base de cal, premezclados), hormigón y fibrocemento, cartón yeso, enlucidos de estuco y pinturas viejas, y en todos los casos en que se desee un mantenimiento rápido y económico.

En aplicaciones a pistola, asegúrese de que el sustrato esté libre de polvo y evite el exceso de pulverización ajustando la presión, la boquilla y la dilución para garantizar que la pintura depositada moje adecuadamente la superficie. En superficies sujetas

a contaminación por moho biológico, añadir 2 litros de Antimuffa A10 cada 14 litros de pintura.

HERRAMIENTAS

Rodillo, brocha, pulverizador.

DILUCIÓN

30-45% con agua en volumen.

Pulverización sin aire: 0-10% en volumen con agua.

RESA

9-11 m²/l por capa.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

+5°C +30°C

SISTEMA DE PINTURA

Enlucidos de cemento, enlucidos de cemento-cal, enlucidos de cal hidráulica, enlucidos de estuco, cartón-yeso, hormigón armado, hormigón nuevo prefabricado y pinturas antiguas lavables

1. Eliminar los restos de polvo, rellenar con *Stucco Light* si es necesario;
2. Sobre un sustrato seco, aplique dos capas de *3000 Tix* con un intervalo de 4-6 horas.

Enlucidos de yeso, pinturas al temple y otros sustratos muy

Se debe aplicar primero una capa de *Acrilifix* diluido 1:5 con agua o una capa de *Coprisol*.

El grado de absorción de una pintura al temple puede evaluarse del siguiente modo: tras aplicar la primera capa de pintura, compruebe si se forman numerosas burbujas de aire. Si es así, la absorción es excesiva y será necesario proceder del mismo modo que con las capas de enlucido, o bien eliminar completamente la pintura anterior mojándola con abundante agua y raspándola con una espátula.

Mantenimiento de una superficie pintada con 3000 Tix

Limpie la suciedad con una esponja húmeda y, una vez seca, aplique una o varias capas de *3000 Tix*.

VOZ DE LICITACIÓN

Pintura mural mate hidrófuga y difusiva para interiores compuesta por resinas en emulsión para aplicación directa sobre cualquier tipo de soporte con un consumo medio de 200 ml/m².

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de forma profesional, es esencial seguir las instrucciones de preparación de la superficie que figuran en los libros CAP Arreghini.

Los datos de especificación se determinaron a +23°C con una humedad relativa del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.

La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.