

CARACTERÍSTICAS

Imprimación mural, exenta de alquilfenoles etoxilados (exenta de APEO), plastificantes y coalescentes, formulada con resinas acrílicas en dispersión acuosa con una tecnología especial de microemulsión que garantiza una adherencia segura sobre diferentes tipos de sustrato, con capacidad aislante y consolidante. Garantiza una absorción homogénea y, por tanto, un acabado uniforme y una excelente adherencia de las capas posteriores. Está formulado principalmente para tratamientos exteriores.

COMPOSICIÓN

Producto formulado con resinas acrílicas en dispersión acuosa sin alquilfenoles etoxilados (sin APEO), plastificantes ni coalescentes.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	VALOR	MÉTODO
Difusión del vapor de agua	EXCELENTE	
Adhesión (sustratos de construcción)	EXCELENTE	Interior PF16
Residuo seco en peso	11-15%	Interior PF25
Secado	Solapamiento 5-8h; Completar 5 días	PF2 interno

ESPECIFICACIONES

	VALOR	MÉTODO
Peso específico	950-1050 g/l	PF3 interno

ALMACENAMIENTO

El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES

Incoloro.

EMPLEO

Directamente como capa preventiva sobre pinturas viejas, soportes alcalinos como revoques de diversas composiciones (cemento, a base de cal, premezclados, enlucidos), hormigón y fibrocemento en una sola capa. Puede recubrirse con pinturas al agua acrílicas y elastoméricas de las gamas *K81* y *FASADECAP*.

HERRAMIENTAS

Rodillo, brocha, pulverizador.

DILUCIÓN

Listo para usar

RESA

8-10 m² /l por capa

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

+5°C +30°C

VOZ DE LICITACIÓN

Imprimación mural incolora a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa para utilizar con un consumo medio de 110 ml/m².

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de forma profesional, es imprescindible seguir las instrucciones de preparación de la superficie que figuran en el libro CAP Arreghini. Los datos de las especificaciones se han determinado a +23°C con una humedad relativa ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían. La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de soportes y condiciones de aplicación, se aconseja comprobar la idoneidad de uso del producto y su eficacia mediante pruebas

realizadas en la aplicación específica.