

CARACTERÍSTICAS

Imprimación mural incolora en dispersión acuosa, adecuada para garantizar una adherencia segura sobre diversos tipos de sustrato, con capacidad aislante y consolidante.

Garantiza la homogeneidad de absorción y, por tanto, un acabado uniforme y una excelente adherencia para las pinturas posteriores. ESTÁ formulado para tratamientos acrílicos en interiores.

Ligante acrílico en dispersión acuosa adecuado para la fijación de fibras de amianto transportadas por el aire y para la consolidación y encapsulación de la superficie durante la retirada y el saneamiento. Según el Decreto Ministerial de 20 de agosto de 1999, está clasificado como revestimiento auxiliar penetrante y encapsulante de tipo D.

COMPOSICIÓN

Producto sin APEO formulado con resinas acrílicas en dispersión acuosa.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	VALOR MEDIA	MÉTODO
Difusión del vapor de agua		
Adhesión (sustratos de construcción)	EXCELENTE	Interior PF16
Residuo seco en peso	Incoloro: 27-31%; Coloreado con K81 Color base: 34-38%.	Interior PF25
Secado	Caminable 8-12h Solapamiento de 5-8 horas; Completar 5 días	PF2 interno
ESPECIFICACIONES	VALOR	MÉTODO
	Peso específico	
	Incoloro: 950-1050 g/l Coloreado con K81 Color base: 1050-1150 g/l	PF3 interno

ALMACENAMIENTO

El producto es estable 1 año almacenado en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C

COLORES

Imprimación mural: incolora.

Fijador de amianto: *tintado*; añadir 1l de *K81 Tinta Base* a 5l de *ACRILIFIX diluido al 75%*

EMPLEO

Directamente como capa preventiva sobre pinturas viejas, soportes alcalinos como revoques de diferentes composiciones (cemento, a base de cal, premezclados, enlucidos), hormigón, fibrocemento, enlucidos de yeso y estuco, cartón yeso en una sola capa.

Directamente sobre artefactos de cemento de amianto como tratamiento en caso de retirada para bloquear las fibras de amianto residuales.

HERRAMIENTAS

Rodillo, brocha, pulverizador.

DILUCIÓN

Como imprimación mural: 500-600% en volumen con agua (15:85).

(Diluir 1 l de *ACRILIFIX* con 5-6 l de agua).

Como fijador de amianto: 75% con agua. (100:75)

(Diluir 1 l de *ACRILIFIX* con 0,75 l de agua).

RESA

Como imprimación mural: 48-52 m²/l por capa

Como fijador de amianto: 7-9 m²/l

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

+5°C +30°C

VOZ DE LICITACIÓN

Imprimación mural acrílica en dispersión acuosa, adecuada para garantizar una adherencia segura sobre diversos tipos de sustrato, capacidad aislante y consolidante con consumo de 20 ml/m².

Aglutinante acrílico en dispersión acuosa adecuado para fijar fibras de amianto en suspensión y para consolidar y encapsular la superficie durante la retirada y descontaminación, clasificado según el Decreto Ministerial de 20 de agosto de 1999 como revestimiento encapsulante auxiliar penetrante y cubriente de tipo D, con consumo de 75 ml/m² (130 g/m² del producto diluido 100:75 con agua).

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de forma profesional, es esencial seguir las instrucciones de preparación de la superficie que figuran en los libros CAP Arreghini.

Los datos de especificación se determinaron a +23°C con una humedad relativa del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.

La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 14001 =



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001/2000 =

ATTESTATO DI CONFORMITA' PER L'INERTIZZAZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO

In conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 20 agosto 1999 (G.U. del 22.10.1999)

E' stato valutato, per conto della ditta CAP ARREGHINI S.p.A. di Portogruaro (VE), un campione di primer denominato ACRILIFIX, al fine di stabilire la sua idoneità ad essere impiegato quale incapsulante ausiliario per lastre di cemento-amianto piane o ondulate.

Scopo del presente lavoro è di determinare l'idoneità, del prodotto esaminato, ad impedire la dispersione di fibre di amianto nell'ambiente a supporto degli interventi di rimozione o durante le operazioni di smaltimento di materiali contenenti amianto.

Come previsto dal D.M. del 20 agosto 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1999, il prodotto non deve essere sottoposto a prove di laboratorio specifiche.

Per una valutazione attendibile delle proprietà inertizzanti, un campione di ACRILIFIX, è stato applicato su n° 3 provini di fibrocemento, la cui superficie è successivamente stata valutata visivamente mediante ausilio di un microscopio ottico ad ingrandimento 20X.

Il prodotto è stato applicato, come indicato dal produttore, a pennello, in una mano, diluito con 75% di acqua (quantità applicata: 130 gr/m²) e condizionato per 7 giorni a T=23±2°C e UR=50±5%.

L'indagine al microscopio dimostra che la superficie del provino è compatta ed uniforme e che il prodotto ha legato le fibre con la matrice del cemento.


Tale risultato si è ottenuto su tutti i provini esaminati.

Si dichiara, pertanto, che il primer denominato ACRILIFIX:

E' IDONEO PER L'INERTIZZAZIONE DI MANUFATTI DI CEMENTO-AMIANTO
(riferimento D.M. del 20 agosto 1999 - TIPOLOGIA D)

Ferrara, 04.06.2013

GFC Chimica Srl
L'Analista
Ing. Cristina Pocaterra



GFC Chimica Srl
Il Responsabile di laboratorio
Dr. Arlen Ferruti



Il presente documento, costituito di un foglio, riproducibile da parte del Committente solo integralmente senza commenti, omissioni, alterazioni o aggiunte, riporta risultati di prove che si riferiscono solo al campione esaminato.



Pagina 1 di 1

GFC Chimica s.r.l.
Via G. Marconi - 48 - 44100 Ferrara - Tel. (0532) 777442 - Fax (0532) 774306 - Site Web: www.gfchimica.com
Reg. Imprese: Conf. Fes. a P.V. n° 01439400363
P. R. n° 150044 - Cap. Sociale n° 2.000.000