

CARACTERÍSTICAS

Barniz de acabado nitrosintético transparente, adecuado para carpintería interior, de fácil aplicación. Es ideal para uso profesional ya que tiene poder de relleno, adherencia sobre superficies lijadas y secado rápido para reducir el tiempo de pintado. Forma una película de acabado caracterizada por una gran homogeneidad estética.

Formulado con resinas nitrocelulósicas y alquídicas modificadas, es sensible al vapor de agua y a los productos que contienen disolventes que pueden deteriorar la superficie.

Disponible en versiones brillante y mate.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	VALOR	MÉTODO
ELASTICIDAD	BUENA	
DUREZA Y RESISTENCIA AL RAYADO	BUENA	
RESIDUO SECO EN PESO	Brillante: 27-31%. Opaco: 20-24%.	Interior PF25
SECADO	Fuera polvo 15' Impresión exterior 1h Recubrimiento húmedo sobre húmedo 15-20' Completo 5g	

ESPECIFICACIONES

	VALOR	MÉTODO
PESO ESPECÍFICO	900-1000 g/l	PF3 interno
GLOSS	Brillo: 85-95 Opaco: 20-30	PF6 interno

ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C, lejos de fuentes de ignición.

COLORES

Transparente incoloro.

EMPLEO

Se utiliza en el pintado de muebles de estilo antiguo, marcos, rodapiés, tiradores, ya sea aplicado directamente en varias capas o sobre *Carteggiabile CS21* o imprimaciones de poliuretano. En condiciones desfavorables por exceso de humedad o altas temperaturas, para evitar el punteado u otros defectos de la película, utilizar diluyente *Butol*. El producto también puede aplicarse por inmersión, especialmente en piezas torneadas. La aplicación se realiza generalmente esperando 15-20' entre capa y capa utilizando la técnica húmedo sobre húmedo.

HERRAMIENTAS

Pulverización, inmersión.

DILUCIÓN

10-20% con *Butol* o 15-30% con *Nitro NV5000* en volumen.

En condiciones desfavorables por exceso de humedad o alta temperatura, para evitar puntos u otros defectos de la película, utilice diluyente *Butol*.

RESA

9-11 m²/l por capa

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

+5°C +30°C

SISTEMAS DE GESTIÓN**Artefacto de madera de especies**

1. Lijar la madera primero con papel de lija de grano 80 y después con papel de lija de grano 150.

2. Si es necesario, teñir con una solución de *Arol* diluida en agua o acetona;
3. Después de 30', aplicar 2 ó 3 capas de *Carteggiabile CS21*, con un intervalo de 2h;
4. Cualquier patinado debe realizarse antes de la última capa de imprimación y después de haber lijado la capa de imprimación anterior;
5. Después de 2h lijado con lija de grano 180-220 y aplicar *Alkidina*.

VOZ DE LICITACIÓN

Barniz de acabado nitrosintético transparente con un residuo sólido superior al 22% para aplicar por pulverización o inmersión con un consumo de 100 ml/m².

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de manera profesional, es indispensable seguir las instrucciones para la preparación de la superficie contenidas en el libro CAP Arreghini, el ciclo de aplicación y la ficha técnica.

La información técnica aquí contenida tiene carácter indicativo. Se recomienda adaptarla a las condiciones específicas de uso. Los datos de especificación y la información técnica se han determinado a +23°C con una humedad relativa ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.

Nuestras recomendaciones sobre el uso del producto se basan en nuestras propias observaciones y en una cuidadosa investigación. También se ha tenido en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación práctica. No obstante, debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, es imprescindible comprobar la idoneidad de uso del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.