

CARACTERÍSTICAS

Imprimación antioxidante adecuada para prevenir la corrosión de sustratos metálicos ferrosos expuestos en interiores y exteriores.

Se caracteriza por una excelente humectación del sustrato, una excelente adherencia, dureza y flexibilidad, y soporta las tensiones naturales debidas a la variación dimensional del sustrato a medida que cambian las condiciones climáticas.

Fácil de aplicar, con excelente poder de relleno, extensión y cubrición, ofrece un sólido anclaje a los esmaltes y potencia su poder cubriente.

Su composición garantiza una excelente adherencia al metal y crea un efecto barrera que asegura una buena resistencia al agua y excelente efecto antioxidante. Se caracteriza por un secado rápido y una buena resistencia al repintado.

COMPOSICIÓN

A base de resinas alquídicas en fase disolvente modificadas y pigmentos anticorrosivos seleccionados.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	VALOR	MÉTODO
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	EXCELENTE	
ADHESIÓN (sobre hierro)	EXCELENTE	Interior PF16
RESISTENCIA AL IMPACTO	BUENA	
RESISTENCIA AL AGUA	BUENA	
RESIDUO SECO EN PESO	82-86%	Interior PF25
SECADO	Solapamiento consigo mismo 1h Superposición con acabado 12h Completar 5 días	PF2 interno

ESPECIFICACIONES

	VALOR	MÉTODO
PESO ESPECÍFICO	1700-1800 g/l	PF3 interno
PORTADA	95-99 %	Interior PF11

ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en sus envases originales a una temperatura comprendida entre +5°C y +30°C . alejado de fuentes de ignición.

COLORES

Blanco.

ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en sus envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C, lejos de fuentes de ignición.

EMPLEO

Es adecuado para la protección de elementos de hierro nuevos o en mantenimiento sometidos a la acción de agentes especialmente corrosivos, como carpintería, elementos de fijación, barandillas, barcasas, depósitos, equipos agrícolas en entornos rurales, marinos e industriales. El espesor recomendado para una buena protección depende de la agresividad del entorno y la aplicación debe realizarse siempre sobre un soporte perfectamente limpio. Puede recubrirse con esmaltes sintéticos alquídicos y secarse rápidamente y, en cualquier caso, antes de 72 horas para garantizar una buena adherencia de las capas posteriores. La temperatura real durante la aplicación debe ser al menos 3°C superior al punto de rocío y la humedad relativa del aire no debe ser >65%.

HERRAMIENTAS Spray, cepillo

DILUCIÓN 0-15% en volumen con *Acquaragia VD100*

RESA 11-13 m²/l por capa (35µ m seco)

TEMPERATURA DE APLICACIÓN +5°C+30°C

SISTEMA DE PINTURA **Protección de objetos de hierro como barandillas, carpintería en general, equipos agrícolas en entornos rurales y urbanos**

1. Preparar la superficie limpia y desengrasada con *Nitro NV 5000*;
2. Aplicar una capa de *Antiruggine* en dos pasadas a intervalos de 1h, para un espesor total de 70µ m en seco.
3. Transcurridas 12 horas, aplique *Remdur* en dos capas a intervalos de 24 horas.

Remdur puede sustituirse por *Unifercap*, *Gladium*, *Supersinteol Rapido Industriale*.

Mantenimiento de un viejo artefacto oxidado

- A. Elimine la pintura descascarillada y el óxido con rasquetas, cepillos o papel de lija;
- B. Aplique una capa de *Antiruggine* en la zona afectada;
- C. Después de 12 horas, lije toda la superficie con papel de lija de grano 180-220 y proceda como en el paso 3.

Para una protección adecuada en ambientes marinos y de industria ligera, aplique 100µ m cubos de inhibidor de óxido + 70µ m cubos de esmalte.

Para una protección adecuada en una atmósfera industrial pesada, aplique 130µ m cubos de antioxidante + 70µ m cubos de esmalte.

VOZ DE LICITACIÓN Imprimación alquídica monocomponente de secado rápido para soportes metálicos con pigmentos anticorrosivos seleccionados, que se utiliza con un consumo medio de 160 ml/m² para ser sobrepintada con esmaltes alquídicos.

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de manera profesional, es indispensable seguir las instrucciones para la preparación de la superficie contenidas en el libro CAP Arreghini, el ciclo de aplicación y la ficha técnica.

La información técnica aquí contenida tiene carácter indicativo. Se recomienda adaptarla a las condiciones específicas de uso. Los datos de especificación y la información técnica se han determinado a +23°C con una humedad relativa ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.

Nuestros consejos sobre el uso del producto se basan en nuestras propias observaciones y en una cuidadosa investigación. También se ha tenido en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación práctica. No obstante, debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, es indispensable comprobar la idoneidad de uso del producto y su eficacia mediante ensayos en la aplicación específica.