

CARACTERÍSTICAS

Insecticida residual sin residuo sólido para madera, incoloro, inodoro, formulado con aditivos plaguicidas a base de permetrina que hacen que el elemento tratado sea resistente al ataque de los insectos. Cumple con las normas FDA para "Conservantes para la madera", UNI EN 46 y 22 para "Control y prevención de larvas" como carcoma, capricornio, sirex, lyctus. Antitarlo CAP no se degrada a la luz y puede aplicarse sobre tapicerías y tejidos, pinturas viejas y dorados sin dejar rastros ni manchas.

Garantiza el solapamiento con cualquier pintura posterior.

Antitarlo Cap es un Baluarte Médico Quirúrgico con autorización nº 18806 del Ministerio de Sanidad.

COMPOSICIÓN

Producto formulado con aditivos plaguicidas a base de permetrina.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Secado

Solapamiento 8h

Tratamiento preventivo 8-12h

Tratamiento curativo 24h

Peso específico

720 - 810 g/l

ALMACENAMIENTO

El producto es estable 1 año almacenado en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C

COLORES

Incoloro

EMPLEO

Se utiliza para proteger y defender los objetos de madera haciéndolos resistentes a los ataques de los insectos perforadores de la madera. Se utiliza listo para usar en la protección de vigas, tableros de cerillas y madera de embalaje, inyectándolo en los orificios, con brocha, por inmersión o, mejor aún, al vacío en autoclave.

HERRAMIENTAS

Jeringa, Cepillo, Inmersión, Autoclave.

DILUCIÓN

Listo para usar.

RESA

Acción preventiva: 8-10 m²/l por capa.

Acción curativa: 2-3 m²/l en varios tratamientos a intervalos de 24 horas

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

+5°C +30°C

SISTEMA DE PINTURA

Tratamiento preventivo

Artefacto nuevo, sin pintar

1. Lije la madera con papel de lija de grano 80 y después con papel de lija de grano 150;
2. Aplicar dos capas de *Antitarlo Cap* sobre el rechazo, esperando de 8 a 12 horas entre capa y capa.

Tratamiento curativo

Artefacto atacado por insectos

Se aconseja despegar al máximo la parte agredida y aplicar con un pincel unos 180-220 ml/m², esperar 24 horas y realizar un segundo tratamiento de unos 180-220 ml/m².

Tras la segunda aplicación, envolver el artefacto con tela de nailon lo antes posible y conservarlo durante 3-4 días.

Si no es posible desollar, inyecte *Antitarlo Cap* en los orificios con una jeringuilla y, si es necesario, cepille la parte interior no pintada del artefacto.

VOZ DE LICITACIÓN

Insecticida para madera y otros materiales, curativo y preventivo, a base de permetrina, resistente a los insectos, adecuado para el recubrimiento con impregnantes coloreados y acabados alquídicos, utilizado a un consumo de 220 ml/m⁽²⁾ para el tratamiento preventivo y 400 ml/m² para el tratamiento curativo.

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de forma profesional, es esencial seguir las instrucciones de preparación de superficies que figuran en los libros de CAP Arreghini

Los datos de especificación se determinaron a +23°C con una humedad relativa del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.

La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.